

تأثير عمليات التجهيز النهائى على الخواص الوظيفية والميكانيكية لاقمشة التريكو

جيرسى

د. الامير محمد امام

محاضر بقسم طباعة المنسوجات، قسم الصباغة والتجهيز، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان

el_amar_emam@yahoo.com

م.د/ حافظ حواس

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتجهيز، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان

hafez_hawas2000@yahoo.com

الملخص:

انقسم الهدف من هذا البحث الى جزئين اول: تم مناقشة تأثير عمليات التجهيز النهائي الصديق للبيئة لاقمشة التريكو المختلفة باستخدام حمض الستريك كمادة تجهيز عرضى وهيبوفوسفيت الصوديوم كمادة حفازه للفاعل جنبى الى جنب مع مجموعة المواد التجهيز النشطة باستخدام طريقة الغمر والتجميف والتثبيت.
ولقد تم اجراء عمليات تقييم لاقمشة المعالجة باستخدام العديد من طرق القياس مثل مدى مقاومة البكتيريا والحماية من الاشعة فوق البنفسجية الضارة ومقاومة الشعل والاشتعال ومقاومة الماء وخواص الراحة لاقمشة المعالجة.
واثبتت نتائج هذه الدراسة ماليى:

- ان استخدام مكونات حمام التجهيز التالية ادى الى الحصول على تجهيز وظيفى ثانى على القمشة التريكو:
 - استخدام 50 جم/لتر من مادة (BBC Polyprotec) فى وجود حمض الستريك او هيبوفوسفيت الصوديوم بتركيز 25/50 جم/لتر على الترتيب باستخدام طريقة الغمر والتجميف والتثبيت عند 160 درجة مئوية لمدة 3 دقائق ادى الى تحسن فى خواص مقاومة البكتيريا.
 - استخدام 50 جم/لتر من مادة (LIQ CEL Sun-UV) فى وجود حمض الستريك او هيبوفوسفيت الصوديوم بتركيز 25/50 جم/لتر على الترتيب باستخدام طريقة الغمر والتجميف والتثبيت عند 160 درجة مئوية لمدة 3 دقائق ادى الى تحسن فى خواص الحماية من الاشعة فوق البنفسجية الضارة.
 - استخدام 350 جم/لتر من مادة (CP Pyrovatek) فى وجود حمض الستريك او هيبوفوسفيت الصوديوم بتركيز 25/50 جم/لتر على الترتيب باستخدام طريقة الغمر والتجميف والتثبيت عند 160 درجة مئوية لمدة 3 دقائق ادى الى تحسن فى خواص مقاومة الشعل.
 - استخدام 50 جم/لتر من مادة (C-CP Oleophobol) فى وجود حمض الستريك او هيبوفوسفيت الصوديوم بتركيز 25/50 جم/لتر على الترتيب باستخدام طريقة الغمر والتجميف والتثبيت عند 160 درجة مئوية لمدة 3 دقائق ادى الى تحسن فى خواص مقاومة القمشة المجهزة ضد الماء.
 - ثانياً: تم اجراء الاختبارات الميكانيكية والفيزيقية على القمشة المعالجه التى حققت أفضل خواص وظيفيه (4 عينات + عينة خام بدون تجهيز) لدراسة تأثير عمليات التجهيز على خواص هذه القمشة.
ولقد أشارت النتائج التى تم الحصول عليها إلى أن مواصفات القمشة التريكو والخواص الميكانيكية تتغير مع تغير عمليات التجهيز النهائى الوظيفى حيث تشير النتائج الى:
 - نفاذية الهواء تزيد مع زياده طول الغرزة بالضافه الى ان نفاذية الهواء تتأثر بتغير معامل الحكم Factor Tightness لاقمشة المعالجة.
 - زياده وزن المتر المربع يتتناسب طرديا مع مقاومه النثناء لاقمشة المعالجه ولذا فالقمشة ثقله الوزن اكثر صالبه من القمشه الخفيفه.
 - متعد طول العروه واحد من اهم العوامل التى تؤثر فى خواص اقمشه التريكو الجرسية فبزيادة طول العروه نقل قوه انفجار القمشة المعالجه والعكس صحيح.
- الكلمات المفتاحية:** قطن، اقمشه التريكو، عمليات التجهيز صديقه البيئة، الخواص الوظيفيه، الخواص الميكانيكية