

تأثير بعض عوامل التركيب البنائي النسجي على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة بلوزات السيدات الصيفية

Effect of some fabric structure factors on the functional properties of women summer boluses' fabrics

م.د/ شرين سيد عثمان

مدرس بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط

Dr. Shereen Sayed Osman

Lecture, spinning,weaving and knitted Department-Faculty of applied arts. Damietta university

[Shereen Osman](mailto:Shereen_osman@yahoo.com)

ملخص البحث

تعد أقمشة السيدات أحد التوقيعات الهامة من الأقمشة المنسوجة التي تقدم بالأسواق لجمهور المستهلكين والتي تتطلب الاهتمام والدقة في مواصفاتها لما يجب أن تتمتع به من جودة المنتج النهائي، هذه الجودة تقابل متطلبات الأداء الوظيفي والمظهر الجمالي لها.

يهدف البحث إلى دراسة مدى تأثير عوامل التركيب البنائي النسجي على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة لتحديد أنساب الخواص المختلفة للأقمشة بما يلائم استخدامها كملابسات صيفية لأقمشة بلوزات السيدات ، حيث تم إنتاج 4 عينات للبحث طبقاً لمتغيرات عناصر التركيب البنائي للأقمشة المنسوجة من حيث اولاً اختلاف الخامات وهي القطن والبوليستر و خلط البوليستر / القطن بنسبة 65% إلى 35% وكذلك خلط البوليستر / الليكرا بنسبة ليكرا 5% وثانياً اختلاف كثافات الخيوط والحدفات في السم حيث تم استخدام عادات مختلفة (26 فتلة_ 26 حدة في السم)، واستخدام 26 فتلقاً - 33 حدة في السم) وثالثاً نمر خيوط النساء و اللحمة (حيث تم استخدام خيوط نمر 2/50 قطن، و 1/150 بوليستر ليكرا لللحمة)، وخيوط نمر (2/80 قطن، و 1/40 قطن لللحمة)، و خيوط نمر 2/50 قطن ، و 1/30 قطن لللحمة).

وقد تم اجراء الاختبارات اللازمة لتحديد تأثير التركيب البنائي للعينات المنفذة على خواص الأداء الوظيفي من قوة الشد والاستطاله و نفاذية الهواء و الصلابة ، ثبات اللون للغسيل ، الاحتكاك الجاف و الرطب، ومقاومة التوبيخ باستخدام التركيب النسجي سادة 1/1 في جميع العينات لتثبيت التركيب النسجي عند اجراء المقارنات بين نتائج الاختبارات للعينات محل الدراسة، ثم عمل تحليل احصائي للنتائج باستخدام معامل التباين احادي الاتجاه، وتمثلها بيانيًا باشكال الأعمدة، ثم اسلوب تقييم الجودة الكلية لتحديد العينة التي تعطي أفضل مستوى للأداء الوظيفي في العينات موضوع الدراسة. ويتبين من نتائج الدراسة العينة رقم (1) أعطت أفضل عينة بحثية بحسب نتائج تقييم الجودة الكلية حيث أظهرت تأثير بدرجة عالية على الخواص الميكانيكية والطبيعية مثل قوة الشد والاستطاله في اتجاه النساء ومقاومة التوبيخ وذلك إلى ارتباط تلك الخواص بخواص متغيرات عناصر التركيب البنائي النسجي من حيث خامة البوليستر للنساء و اللحمة، استخدام خيوط رفيعة، مع كثافات خيوط للنساء و اللحمة.

الكلمات المفتاحية:

التركيب البنائي - أقمشة السيدات الصيفية - خواص طبيعية - خواص ميكانيكية

Abstract

Ladies fabrics are one of the most important woven fabrics types that are offered in the markets to the consumers, which requires attention and accuracy in its specifications so as to the final product quality, since such quality meets the requirements of functional performance and aesthetic appearance.

The research aims at studying the effect of structural factors on the fabrics' physical and mechanical properties in order to identify the most suitable properties of fabrics which suit its use as ladies' dressings. Four samples were produced using different specifications according to the specific variables of structural elements of woven fabrics using cotton materials, polyester, polyester lycra, as well as the different thickness of yarns, wefts and counts of warp and weft yarns in order to conduct the necessary tests to identify the effect of the samples structure applied on the properties of tensile strength, elongation, air permeability and hardness, using the fabric structure 1/1 in all Samples to fix the fabric structure property while comparing the tests results to the samples under study.

After testing the physical and mechanical properties (tensile strength, elongation, air permeability, hardness, thickness, weight, color stability for washing, friction dry and wet and lint resistance), results were statistically treated using unidirectional coefficient of variation, graphically represented by column forms and a total quality assessment method to identify the sample that gives the best level of functional performance in the samples under study

Summary of the Results

- From the statistical analysis of the samples under study, we conclude the following:
- 1. The first sample attained the highest quality area, which means that it is characterized by the best structure that gives the highest quality of functional and aesthetic performance.
- 2. The sample was characterized thanks to its structure with a high degree of mechanical and natural properties such as tensile strength and elongation in wrap direction. This is due to the bonding of these properties by using the polyester material for wrap and weft as well as thick yarns count.
- 3. Installation of sample 1 from polyester for wrap and weft, using thin yarns, with yarns densities that allow for air permeable spaces to allow air permeability in the case of non-sweat absorbent fibers.
- 4. It is also characterized by Fabric pilling, resistance of high dry and wet friction, which gives this sample a distinct aesthetic performance rather than other samples.
- 5. Statistical analysis showed a weak relation between the samples' structure factors difference and the resistance to dry and wet friction.

Sample No. 3 was the lowest in the quality area, which means that it is the weakest in the mechanical and natural properties, resulting in a weak assessment of the functional and aesthetic properties.

Keywords: fabric construction-summer women fabrics- fabric physical properties- fabric mechanical properties

مقدمة:

تختلف خواص الأداء الوظيفي للمنتجات النسيجية طبقاً للاستخدام النهائي للمنتج والتفضيل الشخصي للمستهلك، باعتبار أن الملبس أحد أهم المنتجات النسيجية لهذا فإن تحديد متطلبات كل نوعية من الملبس مرتبة تبعاً لدرجة ونوعية كل متطلب لظروف الاستعمال تعتبر من الأمور الهامة التي يتوقف عليها وضع الاسس العلمية لتصميم وتنفيذ المنتجات النسيجية للملبوسات.

نظراً للأهمية الكبيرة والدور الكبير الذي تلعبه الملابس في حياة المرأة من حيث الشعور بالراحة الملبيسة والظهور بالمظهر الجمالي في آن واحد عند ارتدائها الملابس لذا كان هناك ضرورة للاهتمام بالأقمشة المستخدمة لملابس السيدات الصيفية الخارجية (البلوزات) ومعرفة الخصائص التي تصنف منها المواقف التي يجب أن تتصف بها. ويقوم البحث بدراسة إنتاج هذه النوعية من الأقمشة ودراسة تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية على الخواص الوظيفية لملابس السيدات الصيفية، ويهدف البحث إلى دراسة المتطلبات الأساسية لأقمشة ملابس السيدات البلوزات الصيفية ومدى امكانية تحسين خواصها الأدائية.

مشكلة البحث:

- أن المواقف الخاصة بأقمشة ملابس السيدات الخارجية الصيفية لازالت تحتاج إلى دراسات علمية، لذا قمنا بدراسة تأثير اختلاف التركيب البنائي النسجي على الخواص الطبيعية والميكانيكية لها، وذلك من خلال الإجابة على السؤال التالي: هل يؤثر اختلاف التركيب البنائي النسجي على الخواص الوظيفية لها؟
- الحاجة إلى تحسين الخواص الوظيفية لأقمشة ملابس السيدات للعمل على جعلها ملائمة للاستخدام النهائي.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى:

- 1- دراسة المواقف الخاصة بأقمشة ملابس السيدات الخارجية الصيفية من خلال تحديد الآتي:
 - أ- أفضل نوع خامة للأقمشة المنتجة.
 - ب- أفضل تركيب بنائي يحقق الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة.
- 2- دراسة المتطلبات الأساسية لأقمشة ملابس السيدات الخارجية الصيفية ومدى امكانية تحسين خواصها الأدائية وذلك عن طريق دراسة بعض الخواص الميكانيكية المختلفة عليها وقياسها ومن ثم تحليلها.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى ما يلي:

1. دراسة العلاقة بين تأثير التركيب البنائي النسجي على الخواص الفيزيقية والميكانيكية للأقمشة المنسوجة التي تقدم بالأسواق لجمهور المستهلكين في مجال ملابس السيدات.
2. معرفة تأثير التركيب البنائي النسجي على خواص نفاذية الهواء وقوية الشد والتويير، وبالتالي تحسين المواقف التنفيذية لأقمشة السيدات المطروحة بالأسواق.
3. إيضاح العلاقة بين اختلاف الخامات المستخدمة وكثافة ونمر خيوط كل من السداد واللحمة في ومدى كفاءة الأداء الوظيفي للعينات موضوع الدراسة.

فروض البحث:

- 1- اختلاف التركيب البنائي للأقمشة يؤثر على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة .
- 2- اختلاف نوع الخامات يؤثر على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة.
- 3- الوصول إلى أفضل تركيب بنائي للأقمشة المنتجة وتأثيره على الخواص الوظيفية.

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي.

حدود البحث

- العينة البحثية وتكون من أربع عينات لأقمشة منسوجة جمعها بالتركيب النسجي السادسة 1/1، تم انتاج العينات بمواصفات مختلفة في الخامات المستخدمة وكثافات الخيوط والحدفات في السم ونمر خيوط السداء واللحمة، سيتم ذكرها تفصيلياً بالجانب العملي للبحث.
- الخامات المستخدمة القطن والبوليستر والليكرا، بنسب خلط 65% قطن إلى 35% بوليستر، واستخدام البوليستر بنسبة 93% مع الليكرا 7%.
- اجهزة القياسات للإختبارات المعملية (الوزن Weight – سمك القماش Thickness – نفاذية الهواء Air permeability – صلابة القماش Stiffness - الإستطاله Elongation - مقاومة الأقمشة للتويير Pilling - قوة الشد Wet & Dry – ثبات اللون للغسيل color fastness to washing – الاحتكاك جاف ورطب Tensile strength (Crocking

مصطلحات البحث Terminology:

- التركيب البنائي النسجي للأقمشة: يمثل مجموعة من العلاقات الإنسانية التي تربط بين الألياف داخل الخيوط المنسوجة باسلوب بنائي معين مما يجعل تلك الآليات البنائية المعقدة هي العنصر الرئيسي في تحديد جميع ما يتضمن به من صفات و خواص طبيعية و ميكانيكية و يتحكم في سلوك المنتج النسجي النهائي. (محمد عبد الله الجمل – حامد عبد الرؤوف عامر 2002).

ويمكن تحديد العوامل الأساسية المكونة للتركيب البنائي للأقمشة المنسوجة في نوع الخامات المستخدمة – التركيب النسجي المستخدم – نمرة الخيط لكل من السداء واللحمة – كثافة خيوط السداء واللحمة في القماش – عدد برمات السداء واللحمة واتجاه البرم – اسلوب الغزل للخيط – التقلص لخيوط السداء واللحمة. (Hearle, J.W.S. 2005)

- خواص الأداء الوظيفي: هي خواص القوة والمتانة والخواص الصحية للملابس والجانبية الجمالية والراحة والأمان و خواص سهولة الاستخدام و خواص المظهرية. (احمد سالمان و آخرون 2018) وتلبى الحاجات الوظيفية كما تناسب الظروف المحيطة بالاستخدام وهي تقاس باختبارات متعددة وتحدد جودة المنتج و ملائمة للاستخدام النهائي على أساسها (محمد عبد الله الجمل – علي السيد زلط – نورا حسن ابراهيم 2010).

الإطار النظري:

يمكن تصنيف خواص الأداء الوظيفي للأقمشة السيدات الصيفية تبعاً لسلوك المنتج النسجي تجاه ما يتعامل معه من متغيرات في تبعاً لاستخدامه النهائي إلى:

- خواص إيجابية (Positive properties) من نفاذية الهواء وامتصاص الماء وقوه الشد و مقاومة الاحتكاك، المتانة، ثبات اللون، مقاومة التويير، الاستطاله، الانسدالية، مقاومة الكرمشة، الملمس.
- خواص سالبة (Negative properties) ومنها الصلابة والانكماس وزيادة الوزن والسمك.

(اولاً) خواص الأداء الوظيفي للأقمشة المنسوجة بما يلائم استخدامها كملبوسات:

1. خواص الأداء التي تؤثر على طول العمر الاستهلاكي للأقمشة، وتحدد قدرة المنسوج على التحمل هي تتأثر بالعوامل مثل قوة شد الأقمشة Elongation strength، مقاومة الاحتكاك Abrasion resistance، الأستطالة Tensile strength.
 2. خواص تحقيق الراحة الحرارية وتأثر بالعوامل مثل مقدار العزل والتوصيل الحراري للأقمشة Thermal properties، نفاذية الأقمشة الهواء Air permeability، امتصاص الأقمشة للرطوبة Water Absorption properties.
 3. هناك عدة خواص تؤثر في المظهر الجمالي للأقمشة الملبوسات منها انسدادية الأقمشة Drapability، مقاومة التوبيخ Color and Texture، سمك القماش Thickness، لون وملمس القماش Pilling resistance.
 4. خواص سهولة العناية بالأقمشة وهي تتأثر بمعدل اتساخ الأقمشة ومدى قابليتها لعمليات الغسيل والكي المتكرر.
- (أميرة أحمد فرغلي عبد الحكيم، 2015) (منى علي أحمد وجيه، 2009)

(ثانياً) تأثير عوامل التركيب البنياني على بعض خواص الأداء الوظيفي للأقمشة السيدات الخارجية الصيفية:**1. نفاذية الهواء: Air permeability:**

تتأثر نفاذية النسيج بعدة عوامل بنائية منها كثافة كل من خيوط السداء واللحمة في وحدة المساحة، وكلما كانت الخيوط مزدحمة الكثافة ومحكمة النسيج فاننا نحصل على فراغات هوائية في النسيج قليلة بين الخيوط وبالتالي تقل نفاذية الأقمشة للهواء، ونمر الخيوط ومقدار البرم بها، ذلك أنه بزيادة قيمة معامل تغطية للسداء أو اللحمة أو بزيادة أحدهما ينتج عنها انخفاض معدل نفاذية الهواء (مع ثبات جميع المواصفات النسجية الأخرى). (سعديه عمر خليل ابراهيم، 2002م) وتزيد أهمية نفاذية الهواء في حالة الأقمشة الصيفية المصنوعة من الألياف الصناعية التي لا تمتص العرق.

2. قوة الشد: Tensile strength:

تعتبر قوة الشد من الخواص الهامة التي يجب أن تتوفر في جميع المنسوجات أيا كان الاستخدام النهائي لها وتأثر قوة الشد بنوع الخامة وطريقة غزلها، وقوة شد الخيوط، زيادة كثافة الخيوط بالمنسوج تزيد قوة الشد. (أميرة أحمد فرغلي عبد الحكيم، 2015)

3. الاستطالة: Elongation:

يجب الا تقل استطالة الأقمشة عن 15%， والأقمشة التي تقل عن 15% تعد من الأقمشة الصلبة، بينما التي تزيد فإنها من الأقمشة القابلة للتتمدد المطلوب، والملابس تحتاج ما بين 15-25% حتى تتحقق راحة حرية الحركة المطلوبة. (فاتن محمد عبد التواب محمد، 2008م)

تزداد استطالة الأقمشة بزيادة الكثافة النسجية وذلك حتى نقطة معينة بعدها لا يصاحب زيادة الكثافة زيادة في الاستطالة وذلك لتقييد حرية الخيوط للانزلاق لتحدث الاستطالة. (أميرة أحمد فرغلي عبد الحكيم، 2015)

4. الوزن: Weight:

يساهم وزن الأقمشة في الملبس بما يتعلق بتخفيف العبء او الحمل على الجسم والحفاظ على تناسب شكل الجسم. (أميرة أحمد فرغلي عبد الحكيم، 2015)

تؤثر كثافة الخيوط المستخدمة على مظهر النسيج وملمسه وزنه وخصائصه الميكانيكية، لذلك من الضروري اختيار كثافة خيوط مناسبة وفقاً للاستخدامات المختلفة للأقمشة على سبيل المثال، يجب أن تكون الأقمشة الخارجية في فصل الشتاء ثقيلة ومقاومة للاستهلاك وذات عزل حراري، لذا تصنع من خيوط متوسطة التكس أو خيوط تكس عالية، الملابس

في الصيف تتطلب امتصاص للرطوبة، خفيفة الوزن، وتكون مصنوعة من خيوط منخفضة تكس. (Hearle, J.W.S.)

(2005)

5. السمك Thickness:

تلعب خاصية السمك بالأقمشة مع خاصية الوزن في اكتساب المنتج النهائي خواص الاحساس بالراحة، ويلاحظ ان تقليل سمك الأقمشة مع خفض وزنها أكثر أهمية من خاصية نفاذية الهواء، وذلك لتقليل حرارة الجسم في الجو الحار، كما ان القيم العالية لوزن القماش مع زيادة السمك تعطي احساس منخفض بالراحة.

توجد علاقة طردية بين قطر خيوط السداء واللحمة المستخدمة وسمك القماش. (سعديه عمر خليل ابراهيم، 2002م)

6. القابلية للتوبيرir:

أحد العوامل المؤثرة على مظهرية الملابس حيث يقلل من جودة المنتج، والتوبير عبارة عن عقد صغيرة أو كور من الشعيرات على سطح القماش، ويعتمد التوبير على ثلاثة عوامل هي معدل تكوين زغب على سطح القماش، معدل تشابك وتعقد الزغب، ومعدل ازالة التوبير. (فاتن محمد عبد التواب محمد، 2008م)

وتختلف مقاومة القماشة للتوبير حسب نوع الخام، طريقة الغزل، ومقدار البرم لخيوط، كذلك التركيب النسجي، ونمر الخيوط المستخدمة وهي العوامل المسئولة عن خواص صلابة أو رخاؤه سطح القماش، السمك، ملمس القماش سواء من زيادة تعرج وخشوونة سطحه او نعومة ملمسه. (Yan Shen , 2010)

(ثالثاً) الخامات المستخدمة في البحث:

القطن:

يتربع القطن على قمة الألياف النسجية، لما يمتاز به من مميزات وخصائص لا تتوفر لغيره، ويعد من أكثر خامات النسيج استخداماً، فهو يستخدم في جميع أنواع المنسوجات.

من مميزات القطن المتانة وامتصاص الرطوبة، قلة الشحنات الكهربائية الاستاتيكية المتولدة من الاحتكاك، من أفضل الألياف السلسوزية استطالله، تحمل عمليات الغسيل المتكرر، الراحة في الاستعمال.

البوليستر:

تستخدم الياف البوليستر في الملابس بصورة كبيرة جداً وتميز المنسوجات النصبوعة من خامة البوليستر بالخواص التالية مثل قوة الشد، طول العمر الاستهلاكي نتيجة للمتانة العالية، المرونة العالية فالمملابس المصنوعة منه تحافظ بشكلها ولا تتبع بسهولة وتنتمي بالاحتفاظ بالثنيات كما في اقمشة البليسيه، وتحمل تكرار الغسيل، لها قدرة على تحمل الاحتكاك أعلى من الألياف السيليوزية، كما تتميز باعطاء الملمس الناعم المحبب.

خلط القطن والبوليستر:

يخلط القطن مع البوليستر وذلك بنسب تحددها مواصفات المنتج النهائي، الغرض تطوير أنواع مختلفة من الأقمشة الناتجة من الخلط واكتسابها خواص جديدة لا تتوفر في المنسوجات من القطن او البوليستر بمفردهما.

والأقمشة المخلوطة تتصف بتحسين خواص المتانة والمرونة، زيادة مقاومة الاحتكاك وزيادة العمر الاستهلاكي، زيادة المرونة واستطالله للأقمشة، تحسين مقاومة التجعد، القدرة على امتصاص العرق بصورة أفضل، تقليل التوبير، انخفاض الانكمash، تحسين ملمس ورخاؤه القماش.

خيوط الليكرا:

تسمى ايضا الاسبندكس ويتم غزل خيوطها في صورة شعيرات احادية عند خروج الم فهو من الفوني، ولا تستخد بمفردها بل تخلط مع الياف اخرى لاعطاء القماش المطاطية.

وتتميز خيوط الليكرا انه يمكن شدها عدة مرات مع رجوعها الى الطول والشكل الاصلي لها، يزيد طولها 500% عن طولها الاصلي عند الشد بدون قطع، منخفضة الانكماش، قوية، مقاومة للاحتكاك، خفيفة الوزن ولا ينبع عنها توبيخ.

التجارب العملية**تنفيذ عينات البحث**

تم انتاج عينات البحث باستخدام مواصفات مختلفة وطبقاً للمتغيرات المحددة لعناصر التركيب البوليسي للأقمشة المنسوجة باستخدام خامات القطن والبوليستر والبوليستر ليكرا واختلاف كثافات الخيوط والحدفات في السم ونمر خيوط السداء واللحمة وذلك لإجراء الاختبارات الازمة لتحديد تأثير التركيب البوليسي للعينات المنفذة على خواص قوة الشد والاستطالة ونفاذية الهواء والصلابة وباستخدام التركيب النسجي سادة 1/1 في جميع العينات لثبت خاصية التركيب النسجي عند اجراء المقارنة بين نتائج الاختبارات للعينات محل الدراسة مواصفات النول المستخدم: نوول فاماتكس - ايطالي (Vamatex - Italy - 401 s).

جدول (1) يوضح المواصفات التنفيذية للعينات

مواصفات اللحمة				مواصفات السداء				رقم العينة
عدد حدفات السم	نمرة الخيط	الخامة	عدد قتل السم	نمرة الخيط	الخامة	عدد قتل السم	نمرة الخيط	
35	1/50 انجليزي	بوليستر	44	1/150 دنير	بوليستر	1	1/70 انجليزي	
25	2/50 انجليزي	بوليستر/ليكرا	36	1/120 دنير	بوليستر	2	2/50 انجليزي	
23	1/30 انجليزي	قطن	30	1/70 انجليزي	قطن	3	1/70 انجليزي	
30	1/40 انجليزي	قطن	40	1/70 انجليزي	بوليستر	4	1/70 انجليزي	

اختبارات الخواص الفيزيائية والميكانيكية

تمت الاختبارات المعملية بمركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان بالجيزه في الجو القياسي المنصوص عليه في المواصفات القياسية وهو 20 درجة مئوية ± 2 ورطوبة نسبية 65% ± 2 . ووفقاً للمواصفات القياسية كالتالي:

اختبارات الخواص الفيزيائية والميكانيكية

تمت الاختبارات المعملية بمركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان بالجيزه في الجو القياسي المنصوص عليه في المواصفات القياسية وهو 20 درجة مئوية ± 2 ورطوبة نسبية 65% ± 2 . ووفقاً للمواصفات القياسية كالتالي:

1. اختبار قوة الشد والاستطالة Elongation Tensile Strength and

تم اجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز قوة الشد والاستطالة وطبقاً للمواصفة القياسية ASTM D534-09(2013) for

Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab method)

2. اختبار نفاذية الهواء Air Permeability

تم اجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز نفاذية الهواء وطبقاً للمواصفة القياسية ASTM D737-04(2012) Standard

Test method for Air Permeability of Textile Fabrics

3. اختبار درجة الصلابة للقماش Fabric Stiffness

تم اجراء هذا الاختبار باستخدام جهاز Digital Pneumatic Stiffness Tester وطبقاً للمواصفة القياسية ASTM

D4032-08 Test method Standard for Stiffness f Fabric by the Circular Bend Procedure

4. السمك Thickness

تم قياس السمك طبقاً للمواصفة القياسية ASTM D 1777-96

5. الوزن Weight

تم قياس الوزن للمتر المربع طبقاً للمواصفة القياسية ASTM D3776

6. ثبات اللون للاحتكاك الجاف والرطب wet & dry crocking

تم قياس الخاصية طبقاً للمواصفة AATCC 8-2001 wet & dry crocking

7. مقاومة التوبيخ Fabric pilling

تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية ASTM D3511

النتائج والمناقشات:

أولاً: نتائج اختبارات خواص العينات البحثية

تستعرض الجداول التالية النتائج المسجلة للاختبارات المعملية لخواص الفيزيائية والميكانيكية لعينات البحث كما يتضمن الجزء التالي من الدراسة معالجة نتائج الاختبارات المعملية احصائياً باستخدام تحليل التباين احادي الاتجاه، بيانياً بطريقة الأعمدة وسوف نشرح تأثير متغيرات الدراسة الخاصة بالعينات المنفذة على خواصها الفيزيائية والميكانيكية

1. نتائج اختبار قوة الشد في اتجاه السداء واللحمة

ق تم تسجيل نتائج الاختبارات قياس قوة الشد للعينات في اتجاهي السداء واللحمة في الجدول (2).

جدول (2) نتائج اختبار قوة الشد في اتجاهي السداء واللحمة على العينات المنفذة

قوة الشد في اتجاه اللحمة N	قوة الشد في اتجاه السداء N	رقم العينة
385	612	1
313	330	2
275	318	3
345	505	4

جدول (3) تحليل التباين لنتائج قوة الشد في اتجاه السداء للعينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجية	قيمة F المعنوية	قيمة F	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
10.8042	0.05 >	506.9891	97299.67	3	291899	بين المجموعات
			191.9167	12	2303	داخل المجموعات

من جدول يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار قوة الشد في اتجاه السداء عند مستوى

معنوية 0.05

جدول (4) تحليل التباين لنتائج قوة الشد في اتجاه اللحمة للعينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجة	المعنوية	قيمة F	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
3.490295	0.05 >	17.71639	9203.667	3	27611	بين المجموعات
			519.5	12	6234	داخل المجموعات

من جدول (4) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة عند مستوى معنوية 0.05

فيما يلي نستعرض تأثير التركيب البني على قوة الشد للعينات في اتجاهي السداء واللحمة كما يتبع من الشكل 1:


- العينة 1 حققت أعلى قيمة قوة الشد في اتجاه السداء بمقدار 612 N ويمكن ترجيح ذلك إلى تأثير نوع الخامة المستخدمة حيث استخدمت الياف البوليستر لكل من خيوط السداء واللحمة، حيث تتميز الياف البوليستر بالقوة والمتانة وبطبيعة الحال ينعكس ذلك في زيادة قوة الشد للعينات، حيث تعتبر الكثافة النسجية من أهم العوامل المؤثرة على قوة شد الأقمشة فإن زيادة كثافة خيوط السداء للعينة 1 تزيد قوة الشد.

- العينة 3 سجلت أقل قيمة لقوة الشد في اتجاه السداء بمقدار 318 N ويمكن ترجيح ذلك إلى أنها تحتوي 100% خامة القطن في تكوينها لخيوط السداء واللحمة، حيث يعتبر القطن متوسط المتانة، إلى جانب أنها أقل العينات في كثافة خيوط السداء.

- العينة 4 سجلت أعلى قيمة لقوة الشد في اتجاه اللحمة وربما يرجع ذلك إلى تأثير استخدام كثافة خيوط أعلى من جميع العينات في اتجاه اللحمة، إلى جانب تأثيرها بقوه الشد العالية لخامة البوليستر، وأدى إلى ارتفاع قوة الشد للعينة في هذا الاتجاه.

- بينما نلاحظ أن العينة 3 كانت أقل في قوة الشد في اتجاه اللحمة بسبب استخدام خيوط لحمة أقل في الكثافة من جميع العينات، مع استخدام خامة القطن، مما انعكس على انخفاض قوة الشد لخيوط وبالتالي قوة الشد للعينة في اتجاه اللحمة.

- قوة الشد في اتجاه السداء تزيد عنها في اتجاه اللحمة لجميع العينات وربما يعود السبب إلى أن كثافة الخيوط في اتجاه السداء أعلى منها في اتجاه اللحمة لجميع العينات بغض النظر عن تكوين خامة العينة.



الشكل (1) يوضح نتائج اختبار قوة الشد للعينات في اتجاهي السداء واللحمة

2. نتائج اختبار الاستطالة في اتجاهي السداء واللحمة

نستعرض نتائج اختبار استطالة القطع للعينات في كل من اتجاه السداء واللحمة:

جدول (5) نتائج اختبار استطالة القماش في اتجاهي السداء واللحمة على العينات المنفذة

رقم العينة	الاستطالة في اتجاه اللحمة %	الاستطالة في اتجاه السداء %	الاستطالة في اتجاه السداء واللحمة %
1	36.1	12.9	16.9
2	13.7	12.9	59.4
3	36.8	13.7	21.1
4	36.8	13.7	15.4

جدول (6) تحليل التباين لنتائج الاستطالة في اتجاه السداء للعينات تحت الدراسة

معنوية المجموعات	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة F	المعنوية	قيمة F	قيمة ف	الحرجة
2145.95	3	715.3167	61.54585	0.05 >	0.05 >	11.6225	12	3.490295
139.47	12	11.6225						

من جدول (6) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار الاستطالة في اتجاه السداء عند مستوى

معنى 0.05

جدول (7) تحليل التباين لنتائج الاستطالة في اتجاه اللحمة للعينات تحت الدراسة

معنوية المجموعات	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة F	المعنوية	قيمة F	قيمة ف	الحرجة
5261.52	3	1753.84	195.2598	0.05 >	0.05 >	195.2598	1753.84	10.8042
107.785	12	8.982083						

من جدول (7) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة عند مستوى

معنى 0.05

فيما يلي نستعرض تأثير التركيب البنيائي على استطالة القطع في اتجاهي السداء واللحمة كما يتبع في لشكل 2:


- العينة 4 والعينة 1 متقاربان في النتائج وحققتا أعلى مقدار للاستطالة في اتجاه السداء بقيم 36.8% و36.1% على التوالي وربما يرجع السبب إلى تأثير نوع الخامة المستخدمة حيث استخدمت الياف البوليستر للسداء في العينتين، حيث ان خامة البوليستر من الخامات ذات الاستطالة العالية وتتراوح ما بين 42% - 24%، إلى جانب الكثافة العالية لخيوط السداء عن العينات الأخرى.

- نسبة الاستطالة في اتجاه السداء للعينة 2 وهي 12.9% ويرجح ان يكون السبب استخدام كثافة نسجية عالية في التركيب البنيائي للعينة، سماكة أكبر لخيوط السداء، حيث تزداد الاستطالة بزيادة الكثافة النسجية وذلك حتى نقطة معينة لا يصاحب فيها زيادة الكثافة زيادة في الاستطالة وذلك لتقييد حرية الخيوط للن扎ق لتحد الاستطالة بغض النظر عن الخامات المستخدمة.

- أعطت العينة 2 أعلى نسبة استطالة في اتجاه اللحمة وهي 59.4% كذلك تكون استطالتها عالية بالمقارنة مع استطالة جميع العينات في اتجاه السداء وربما يعود السبب إلى ان خيوط اللحمة المستخدمة فيها خيوط الليكرا التي تكسب القماش

خاصية المطاطية بنسبة ما بين 30% - 300%， مع كثافة منخفضة لخيوط اللحمة تسمح بحرية الخيوط للنطلاق فتحدث الاستطالة العالية، الى جانب استخدام خامة البوليستر.

- العينة 4 كانت اقل في الاستطالة في اتجاه اللحمة بسبب استخدام كثافة نسجية عالية في اتجاه اللحمة، مع استخدام خامة القطن حيث يعتبر القطن متوسط الاستطالة نسبياً حيث تبلغ استطالة الالياف عند القطع من 10% - 15%， مما انعكس على انخفاض قوة الشد لخيوط وبالتالي قوة الشد للعينة في اتجاه اللحمة.



الشكل (2) يوضح نتائج اختبار الاستطالة للعينات في اتجاه السداء واللحمة

نتائج اختبار نفاذية الهواء

نستعرض نتائج اختبار نفاذية الهواء على العينات المنفذة:

جدول (8) نتائج اختبار نفاذية الهواء على العينات المنفذة

رقم العينة	نفاذية الهواء $L/M^2/S$
1	161.75
2	223
3	493.5
4	187.25


جدول (9) تحليل التباين لاختبار نفاذية الهواء للعينات تحت الدراسة

قيمة فـ الحرجة	المعنوية	قيمة فـ	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
10.8042	0.05 >	310.2727	94232.42	3	282697.3	بين المجموعات
			303.7083	12	3644.5	داخل المجموعات

من جدول (9) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار خاصية نفاذية الهواء عند مستوى معنوية 0.05

يتضح مدى تأثير التركيب البنياني على نفاذية الهواء للعينات من الشكل 3 أن العينة 3 أعلى قيمة لنفاذية الهواء وهي $L/M^2/S$ 493.5 وربما يعود السبب أنها أقل العينات كثافة لخيوط السداء واللحمة ، بينما أقل نفاذية الهواء وهي $L/M^2/S$ 161.75 سجلت للعينة 1 وعلى الرغم من دقة الخيوط المستخدمة فيها إلا أنها أعلى من جميع العينات في كثافة خيوط السداء و اللحمة حيث تزداد نفاذية الهواء طردياً بزيادة حجم و عدد الفراغات المتكونة بالنسيج والتي تحكم

فيها بدرجة كبيرة قيمة معامل التغطية للمنسوج ، فان معدل نفاذية الهواء ينخفض بزيادة قيمة معامل تغطية السداء او اللحمة او بزيادة احداهما.



الشكل (3) يوضح نتائج اختبار نفاذية الهواء على العينات المنفذة

نتائج اختبار سمك القماش

نستعرض نتائج اختبار سمك القماش على العينات المنفذة:


جدول (10) نتائج قياس سمك القماش للعينات المنفذة

رقم العينة	السمك mm
1	0.17
2	0.21
3	0.24
4	0.18

جدول (11) تحليل التباين لاختبار السمك العينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجة	المعنوية	قيمة F	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
3.490295	0.05 >	11.70732	40	3	120	بين المجموعات
			3.416667	12	41	داخل المجموعات

من جدول (11) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار السمك عند مستوى معنوية 0.05 يتضح مدى تأثير التركيب البنياني على سمك القماش على العينات المنفذة من الشكل 4 حيث نجد العينة 3 حققت أعلى قيمة سمك للقماش مقداره 0.24 ملم بينما كانت نتيجة العينة 1 هي 0.17 ويرجع السبب إلى ان الخيوط المستخدمة في اتجاهي السداء واللحمة للعينة 3 أكبر سماكاً مقارنة بالعينة 1، لوجود علاقة طردية بين قطر خيط اللحمة المستخدم وسمك العينات المنسوجة.



الشكل 4 يوضح نتائج اختبار سمك القماش على العينات المنفذة

3. نتائج اختبار وزن القماش

وقد تم تسجيل نتائج اختبار الوزن للمتر المربع للعينات المنفذة في الجدول التالي:


جدول (12) نتائج الوزن للمتر المربع على العينات المختبرة

رقم العينة	الوزن gr للمتر المربع
1	109.7
2	128.5
3	138.1
4	100.6

جدول (13) تحليل التباين للوزن للمتر المربع للعينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجية	المعنوية	قيمة F	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
17.89949	0.05 >	101.8842	1169.016	3	3507.047	بين المجموعات
			11.47396	12	137.6875	داخل المجموعات

من جدول (13) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار الوزن عند مستوى معنوية 0.05 يتض� مدى تأثير التركيب البنياني على وزن القماش للمتر المربع للعينات المنفذة من الشكل 5 حيث نجد العينة 3 كانت الأعلى في الوزن بينما كانت نتيجة العينة 4 هي الأقل ويرجع السبب إلى أن الخيوط المستخدمة في اتجاهي السداء واللحمة للعينة 3 أكبر سماكاً مقارنة بالعينة 1، لوجود علاقة طردية بين قطر خيط اللحمة المستخدم ووزن المتر المربع، مع خاصيتي السمك والصلابة.



الشكل 5 يوضح نتائج اختبار الوزن للمتر المربع على العينات المنفذة

4. نتائج اختبار الصلابة

تم تسجيل نتائج اختبار درجة الصلابة للعينات المنفذة في الجدول التالي:

جدول (13) نتائج اختبار درجة الصلابة على العينات المختبرة


رقم العينة	درجة الصلابة GF
1	70.5
2	81
3	86
4	74.5

جدول (14) تحليل التباين لصلابة العينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجة	المعنوية	قيمة F	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
4.256495	0.05 >	12	833.3333	3	1666.667	بين المجموعات
			69.44444	12	625	داخل المجموعات

من جدول (14) يتضح أن وجود فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في اختبار الصلابة عند مستوى معنوية 0.05 ويتبين من الشكل 6 تأثير متغيرات التركيب البنياني للعينات على خاصية الصلابة حيث حققت العينة 3 أعلى درجة للصلابة ويرجح أن يكون السبب في ذلك استخدام تكوين بنائي للعينة يشمل استخدام خيوط ذات سماكة أعلى من العينات الأخرى في اتجاهي السماء واللحمة مقارنة بالعينات الأخرى، إلى جانب أنها الأعلى قيمة للسمك والوزن.

بينما كانت أقل درجة للصلابة سجلتها العينة 1 حيث استخدمت خيوط أدق من العينات الأخرى في اتجاهي السماء واللحمة، إلى جانب أنها الأقل قيمة للسمك والوزن، حيث تتأثر خاصية الصلابة للأقمشة بخصائصي السمك والوزن.



الشكل (6) يوضح نتائج اختبار درجة الصلابة على العينات المنفذة

5. نتائج اختبار ثبات اللون للأحتكاك الجاف والرطب ثبات اللون للأحتكاك الجاف والرطب wet & dry crocking

من الخواص الهامة المرتبطة بخواص العمر الاستهلاكي، التحمل لعمليات الغسيل المتكرر، وخصوص المظهر الجمالي ونعومة الملمس.

ويوضح الجدول رقم 14 المقارنة بين النتائج المسجلة للعينات لاختبار ثبات اللون للأحتكاك الجاف والرطب كما يلي:


جدول (15) نتائج اختبار ثبات اللون للأحتكاك الجاف والرطب على العينات موضوع الدراسة

رقم العينة	الاحتكاك جاف	الاحتكاك رطب
1	5	5
2	4	4
3	5	4.5
4	5	5

جدول (16) تحليل التباين لاختبار ثبات اللون للأحتكاك الجاف العينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجية	المعنوية	قيمة F	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	
3.490295	0.05 <	2.123288	0.201823	3	0.605469	بين المجموعات
			0.095052	12	1.140625	داخل المجموعات

من جدول (16) يتضح أنه لا يوجد فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في الاختبار بينما يوضح الشكل 7 اداء العينات تجاه الاختبار حيث كانت اعلى قيمة للأحتكاك الجاف و الرطب للعينة 1 ، العينة 4 و يمكن ترجيح ذلك لاستخدام البوليستر في الساء و اللحمة للعينة 1، السداء فقط للعينة 4 ، وكثافة عالية لخيوط السداء و اللحمة.



الشكل (7) يوضح نتائج اختبار ثبات اللون للأحتكاك الجاف والرطب

6. نتائج اختبار مقاومة التوبيير

تأثر قدرة المنسوجات على مقاومة تكون الوبيرة على سطحها مرتبطة بعدها عوامل منها نوع الخام المستخدمة، التركيب النسجي، نمر الخيوط للسداء واللحمة، ويوضح من الجدول رقم 17 المقارنة بين النتائج المسجلة للعينات لاختبار مقاومة التوبيير كما يلي:


جدول (17) نتائج اختبار ثبات مقاومة التوبيير موضوع الدراسة

رقم العينة	مقاومة التوبيير
1	3.8
2	4.1
3	2.8
4	3.4

جدول (18) تحليل التباين لاختبار مقاومة التوبيير للعينات تحت الدراسة

قيمة F الحرجية	المعنوية	قيمة F	متوسط المرءات	درجة الحرية	مجموع المرءات	
3.490295	0.001 >	10.68137	2.472292	3	7.416875	بين المجموعات
			0.231458	12	2.7775	داخل المجموعات

من جدول (18) يتضح أنه يوجد فروق دالة إحصائياً بين العينات الأربع في الاختبار عند مستوى 0.001 للمعنوية يتضح من الشكل 8 تأثير متغيرات التركيب البنائي للعينات على مقاومة التوبيير حيث حققت العينة 2 أعلى درجة مقاومة للتويبيير ويرجح أن يكون السبب في ذلك استخدام تكوين بنائي العينة يشمل استخدام خيوط أقل سماكة للسداء واللحمة، وأحتواها على الليكرا مع خيوط اللحمة التي تقلل من ظهور الوبيرة على سطح العينة بينما كانت أقل مقاومة للتويبيير سجلتها العينة 3 حيث استخدمت خيوط أكثر سماكاً من العينات الأخرى في اتجاهي السداء واللحمة، إلى جانب أنها أقل كثافة للخيوط في اتجاهي السداء واللحمة، تتكون من خامة القطن المعروفة بقابلية كبيرة لتكوين الوبيرة وبخاصة مع الخيوط المغزولة من شعيرات من متوسطة إلى قصيرة التيلة.




الشكل (8) يوضح نتائج اختبار مقامة التوبيخ للعينات موضوع الدراسة

ثانياً: نتائج تقييم الجودة الكلية للعينات البحثية


يوضح الجدول رقم (18) المقارنة بين عينات البحث للتوصيل الى أفضل عينة للبحث ويتم ذلك من خلال حساب النسبة المئوية لجودة لخواص العينات، ثم تمثلها في الاشكال الرادارية 6، 7، 8، 9 لكل عينة حيث يمثل كل ضلع من الشكل النسبة المئوية لخاصية المختبرة كما يلي:

جدول (19) نتائج تقييم الجودة للعينات محل البحث بالنسبة الى الخواص الطبيعية والميكانيكية


رقم العينة	نوع العينة	نسبة الجودة الكلية												رتبة العينة					
		النوع	الجودة	مساحة	مساحة	احتياك رطوبة	احتياك جاف	مقاومة التوبيخ	الصلابة	وزن المعمش	سمك القماش	بنفسية الماء	اللجمة	استطلاعه في التجارب	استطلاعه في التجارب	قدرة التحمل	قدرة التحمل	قدرة التحمل	قدرة التحمل
1	39077.91	100	100	92.6 8	100	91.7 0	100	32.7 7	28.4 5	98.0 9	85.7 5	100	5	100	100	100	100	100	1
3	29122.17	80	80	100	87.0 3	78.2 8	80.9 5	45.1 8	100	35.0 5	90.4 1	53.7 5	53.7 5	53.7 5	53.7 5	53.7 5	53.7 5	53.7 5	2
4	27208.63	90	100	68.2 9	81.9 7	72.8 5	70.8 3	100	35.5 2	37.2 2	94.2 5	44.9 3	44.9 3	44.9 3	44.9 3	44.9 3	44.9 3	44.9 3	3
2	38036.95	100	100	82.9 2	94.6 3	100	94.4 4	37.9 4	25.9 2	100	100	100	82.5 2	82.5 2	82.5 2	82.5 2	82.5 2	82.5 2	4




الشكل (9) يوضح نتائج تقييم الجودة للعينة رقم 1



الشكل (10) يوضح نتائج تقييم الجودة للعينة رقم 2



الشكل (11) يوضح نتائج تقييم الجودة للعينة رقم 3



الشكل (12) يوضح نتائج تقييم الجودة للعينة رقم 4

ملخص النتائج

- يتضح من التحليل الاحصائي للعينات موضوع البحث نستخلص ما يلي:
- حققت العينة الأولى أعلى مساحة للجودة مما يعني أنها تتمتع بأفضل تركيب بنائي نسجي يعطي أجود خواص أداء وظيفي، حيث تميزت العينة بفضل تركيبها البوليمر بدرجة عالية من الخواص الميكانيكية والطبيعية مثل قوة الشد والاستطلاله في اتجاه السداء ويرجع ذلك إلى ارتباط تلك الخواص باستخدام خامة البوليستر للسداء واللحمة، واستخدام نمر خيوط رفيعة.

- العينة رقم 3 كانت الأقل في مساحة الجودة مما يعني أنها الضعف في الخواص الميكانيكية والطبيعية التي يترتب عليها تقييم ضعيف لخواص الأداء الوظيفي والجمالي.

الوصيات:

- 1- يرجو الباحث بتزويد المتخصصين بالمؤسسات الصناعية المتخصصة في قطاع المنسوجات وغيرها من القطاعات الصناعية بهذه المواصفة الجديدة للأقمشة الخاصة بملابس السيدات الخارجية الصيفي بخطوط انتاج المنسوجات
- 2- يوصي الباحث بالعمل على تطبيق هذه المواصفات بالمؤسسات النسجية وقياس مدى مساهمتها في رفع جودة المنتج.

المراجع: References

أولاً: المراجع العربية

- 1- ابراهيم، نجده ماضي. دراسة لتأثير الخواص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة الكورسيهات الضاغطة على آداء الراحة. Alex. J. Agric. Res. 315-291, Vol. 60, No. 2, pp. 291-315, 2015 ، ص 315-291 Arabic))
- 'ibrahim, najduh madi. 'alikus. ji. aihtiat, almajlid. 60, aleadad 2, s 291-315, 2015, (alearabia)
- 2- أحمد، أميرة فرغلي عبد الحكيم. دراسة تأثير اختلاف تقنية انتاج وتركيب خيوط البوليستر على الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2015م، ص 30-24
- 'ahmad, 'amiratan farghalium eabd alhakim. dirasat tathir alaiktilaf ealaa 'intaj alkhayas alwazifiyat waljamaliat lil'aqmish. risalat dukturah ghyr manshurat, kulyiat alfunun altatbiqiat, jamieatan hlwan, 2015 m, s 24-30
- 3- اسماعيل، شيماء محمد عامر. تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية على خواص الأداء الوظيفي لملابس السيدات باستخدام خامة التنسيل. مجلة العمارة والفنون، العدد الرابع عشر، 2017 م، ص 252 – 267
- iiismaeil, shima' muhamad eamr. tathir aiktilaf bed altarakib albinayiyat ealaa khawas al'ada' majalat aleamarat walfunun, aleadad alrrabie eshr, 2017 m, s 252 - 267
- 4- دمرداش، هياں الغزالی. عبد الله، حنان عبد الرحمن العمودي. تأثير المتغيرات البنائية على الخواص الفيزيقية و خواص الراحة لأقمشة خلايا النحل ثلاثة الأبعاد. International Design Journal, Volume 7, issue 4, October 2017, P.343-351
- damrdash, hiam alghazali. eabd allah, hanan eabd alruhmin alemudi. tathir almutaghayirat albinayiyat ealaa alkhuas majalat altasmim alduwalii, almajlid 7, aleadad 4, 'uktubar 2017, s .43-351
- 5- علي، أحمد سالمان. حموده، رانيا. الشعراوي، اسماء. معجم المنسوجات الثقافي. مكتبة ناسي، دمياط 2016م.
- eali, 'ahmad salman. humuduh, ranya. alshaerawiu, asma'. muejam almansujat althaqafi. maktabat nasiin, dimiat 2016 m.
- 6- علي، أحمد سالمان. عاصم، هبة الدسوقي. شاذلي، فاطمة عبد العال. دراسة تحقيق أفضل الخواص الوظيفية و الجمالية للأقمشة تريكو اللحمه المعالجة لمقاومة نمو نوع من البكتيريا Candida albicans، International Design Journal, Volume 8, Issue 1January 2018 194-185 ، ص 185-194
- eali, 'ahmad salman. easim, hibatan aldswqy. shadhly, fatimat eabd aleal. almudirat altanfidhiat lmjlt Candida albicans, almajalat alduwaliat liltasmim, almajlid 8, aleadad 1, kanun alththani (ynayr) 2018, s 185-194
- 7- عبد الله، محمد الجمل. عبد الرؤوف، حامد عامر. الأسس العلمية والفنية في التراكيب النسجية. الجزء الثاني 23-11 م، ص 2002،

- eabd allah, muhamad aljml. eabd alrawuwf, hamid eamr. al'assas aleilmiat walfaniyat fi altarakib aljuz' alththani, 2002 m, s 11-23
- 8- عبد الله، محمد الجمل. السيد، على زلط. حسن، نورا ابراهيم. دراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية على بعض خواص الأداء الوظيفي لأقمشة التجيد. مجلة بحوث التربية النوعية. العدد 18، ص 556 – 589
- eabd allah, muhamad aljml. alsyd, eali zlt. hasan, nurana abrahym. dart tkhlf asttlae altrtyb alawrwby mjry bwrth altrwyj aly aleadad 18, s 556 - 589
- 9- عمر، سعدية خليل ابراهيم. تأثير اختلاف نوع الخامة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة. أولاً خواص الراحة. بحوث في الفنون، المجلد الرابع عشر، العدد الثالث، يوليوب 2002م، ص 29-40
- eumar, saeadiatan khalil abrahym. tathir aikhtilaf nawe alkhamat ealaa alkhawwas altabieiat w almikanikiat lil'aqmishati. awlaan khuas alrrahati. bihawth fi alfunun, almujalid alrrabie eshr, aleadad alththalith, yuliu 2002 m, s 29-40

- 10- علي، مني أحمد وجيه. تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقية لانتاج الخيوط على كل من الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة الملابس الصيفية. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2009، ص 42
- eali, miniy 'ahmad wjyh. tathir mukhtalif bed al'asalib ealaa al'aqmishat walmalabis alsayfiati. risalat dukturah ghyr manshurat, kuliyat alfunun altatbiquiat, jamieatan hulwan, 2009, s 42
- 11- محمد، فاتن عبد التواب محمد. معايير تحقيق خاصية الراحة في أقمشة الملابس الصيفية. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2008، ص 32-35.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 1.Hearle, J.W.S., Grosberg, P. and Backer, S. (2005): Structural Mechanics of Fibers, Yarns and Fabrics, Vol. I, Willy – Interscience, U.S.A.
- 2.Wet & Dry Crocking AATCC Voluntary Performance Guidelines Test Method Descriptions
- 3.Y. Li: Science of Clothing Comfort, Textile progress, FERENCES 2001.
- 4.Yan Shen: Comparisons and Evaluation of Test Methods for Fuzzing and Pilling Resistance, China Fiber Inspection Journal, January 2010.

ثالثاً: مراجع من الانترنت:

- 1- https://en.wikipedia.org/wiki/Fabric_structure
- 2- <https://www.textileschool.com/199/physical-properties-and-characteristics-of-fabrics>.
- 3- <https://www.testextile.com>.