

تأثير نسبة إسباندكس على إنكماش الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط البولى أستر Effect of Spandex Ratio on the Shrinkage of Woven Fabrics Made of polyester yarns

م.د/ هيثم عبد الدايم محمود أحمد

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو – كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط

Dr. Haitham Abdel Daim Mahmoud Ahmed

Lecturer-Spinning, Weaving and knitting Department, Faculty of Applied Arts,
Damietta University

Haitham.Daim@Gmail.com

ملخص:

الهدف من هذا البحث هو دراسة تأثير نسبة الإسباندكس على الإنكماش فى إتجاه السداء واللحمتا للأقمشة المنسوجة المصنعة من خامة البولى أستر وتحديد فاعلية تأثير كل عنصر من عناصر التركيب البنائى للخيوط الإسباندكس المتمثلة فى (نسبة الإسباندكس – عدد الشعيرات فى المقطع العرضى – نمرة الخيط) للتوصل لأفضل معدلات إنكماش الأقمشة وقد تم نسج عينات التجارب بإستخدام خيوط إسباندكس من نمرتين (75 دنير – 150 دنير) لكل من السداء واللحمتا وتم إجراء الإختبارات المعملية للإنكماش ، كذلك تم تحليل نتائج الإختبارات المعملية للخواص المختبرة بواسطة تحليل التباين وكذا تم التوصل إلى حساب معامل الارتباط المتعدد (Step Wise) بين كل من المتغيرات المستقلة (نسبة الإسباندكس – عدد الشعيرات فى المقطع العرضى – نمرة الخيط) وبين خاصية الإنكماش كمتغير تابع ، أيضاً تم استنتاج معادلات الانحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة إلى جانب تحديد مدى مساهمة كل متغير من المتغيرات المستقلة من خلال إختبار معدلات المساهمة لتداخل فعل المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة ، وأثبت هذا البحث أن خواص الإنكماش تعتمد على محتوى ألياف الإسباندكس بدرجة عالية لزيادة نسبة الإسباندكس فى إنكماش الأقمشة فى إتجاه اللحمه و اظهرت أيضاً أن نمرة خيط 150 دنير كان لها تأثير الأكبر على إنخفاض خاصية الإنكماش فى إتجاه السداء للأقمشة المنسوجة ، وأثبتت نتائج التحليل الإحصائى وجود علاقة طردية بين نسبة الإسباندكس والإنكماش فى إتجاهى السداء و اللحمه ، وأثبتت النتائج أيضاً أهمية الوقوف على معدلات تأثير المتغيرات المستقلة على إنكماش القماش فى إتجاهى السداء و اللحمه حيث يمكن خلالها التحكم فى معدلات إنكماش القماش فى إتجاهى السداء و اللحمه تبعاً لمتطلبات التشغيل وكذا المواصفة المستخدمة للمنتج النهائى .

الكلمات المفتاحية: إسباندكس البولى أستر، نسبة الإسباندكس، الإنكماش، خصائص الإنكماش

□ Abstract:

The aim of this research is to study the effect of the spandex ratio on shrinkage in the direction of warp and weft for woven fabrics made of polyesters, and to determine the effectiveness of each element of the structure of the spandex yarns (spandex ratio – multi Filament in the cross section – yarn counts) For the best shrinkage rates of fabrics, The test samples were spun with two spandex yarns (75 denier - 150 denier) for warp and weft Laboratory tests for shrinkage were performed, The laboratory test results were analyzed for the tested properties by the analysis of variance, In addition the calculation of Step Wise between each of the independent variables (spandex ratio – multi Filament in the cross section – yarn counts) and between the shrinkage property as a dependent variable. In addition to determining the contribution of each of the independent variables by testing participation rates

for overlapping verbs of independent variables, The results of the study showed that the properties of shrinkage depend on the content of spandex fibers to increase the ratio spandex in the shrinkage of the fabrics in the direction weft, It also showed that the yarn count 150 denier had the greatest effect on the reduction of shrinkage in the direction of warp for woven fabrics, The results of the statistical analysis showed a positive correlation between the spandex ratio and the deflation in the direction of warp and weft. The results also showed the importance of determining the effect of the independent variables on the shrinkage in the direction of warp and weft, where the shrinkage rate of the cloth can be controlled in the direction of warp and weft according to the operating requirements as well as the specification used for the final product.

Key words: polyester spandex, spandex ratio, Shrinkage, Shrinkage properties

مقدمة:

تعد المواصفات النسجية من الركائز الرئيسية في منتجات المنسوجات والملابس حيث تلعب دوراً هاماً وأساسياً في الرواج الاقتصادي وتسويق المنتج النسيجي تبعاً لما يضيفه من أبعاد فنية علي المنتج النسيجي من خلال بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية التي تؤثر على تفكير وتخطيط المصنعين في جميع مجالات إنتاج المنسوجات ، وتلعب العلاقة المتبادلة بين كل من نسبة إيباندكس والإنكماش دوراً رئيسياً في استخدام المنتج النهائي من حيث مظهره الجمالي وإبرازه في هيئة تناسب الأداء الوظيفي المتطلب من خلال الشكل وتبرز العلاقة بين خاصية الإنكماش باعتباره تغيير للأبعاد في النسيج الناتجة عن تطبيق قوة أو طاقة أو تغيير في البيئة يسمح لمنتج بالراحة (13) والتنفيذ باعتباره هو العلاقة بين الشكل والمضمون أو تكامل الشكل مع أدائه الوظيفي .

تعتبر خيوط الإيباندكس أحد أهم الخيوط المستخدمة في منتجات الأقمشة لما تقدمه من مميزات وخصائص هامة في راحة الملابس ومطابقته للملائمة مع بنية الجسم والمرونة الفائقة ، كما أن خيوط الإيباندكس تزيد من استطالة الأقمشة حسب إتجاه خيط الإيباندكس " سداء أو لحمه " في القماش ، كما تزيد نسبة الإيباندكس من تغيير الأبعاد الفنية النسجية التي تؤثر بدورها على خاصية تجعد الأقمشة ، وأن خيوط الإيباندكس المعروفة أيضاً باسم الإيلاسين عبارة عن ألياف صناعية تعرف بمرونتها الاستثنائية التي تتجاوز 100 % من الألياف التقليدية التي تكون فيها المادة المكونة للألياف إيباندكس عبارة عن إستومر صناعي طويل السلسلة يتكون من 85% على الأقل من وزن البولي يوريثين المقسم (10) .

الأقمشة التي تحتوي على خيوط الإيباندكس تطبق في عده استخدامات متنوعة ، خاصة بسبب زيادة القابلية للامتداد ومرونتها والراحة وثبات الأبعاد واستقرارها (20:12:3) ، تستخدم هذه الأنواع من الأقمشة للملابس الرياضية ، والملابس الترفيهية ، والجوارب ، والملابس الداخلية ، لأن هذه الملابس تأخذ وضعية الجسم والتي تضمن شكلاً مستقرراً لحركة الجسم المحملة أثناء ارتدائها (18) ، وتستخدم هذه الملابس بشكل رئيسي في الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجات والسباحة وألعاب القوى حيث تساعد هذه النوعية من الأقمشة على تحسين أداء الرياضيين من خلال تقديم أقل مقاومة أثناء امتداد الملابس وتعزيز القوة من خلال الرجوعية السريعة لأبعاد النسيج (11) .

وقد أثبتت الدراسات التجريبية لاسلام وآخرون Islam and Others (7) بأن قيم الإنكماش تزداد بالنسبة للأقمشة التي تحتوي على خيوط الإيباندكس بنسبة اعلى من غيرها ، وأشارت مفيدة (10) بأن زيادة نسبة الإيباندكس تزيد من إنخفاض استطالة الأقمشة ، حيث أثبتت التحليلات الأحصائية أن زيادة نسبة الإيباندكس من 4%-10% تؤدي إلى إنخفاض

استطالة الأقمشة من 2%-4% ويرجع ذلك إلى زيادة تراجع القوة في اتجاه اللحمه للأقمشة المنسوجة من خلال زيادة نسبة الإسبانديكس.

قام حاجي Haji⁽⁹⁾ بقياس الخواص الفيزيائية للأقمشة من خيوط الإسبانديكس وأثبت التحليل الإحصائي أن ثبات الأبعاد و نفاذية الهواء يتأثران سلباً بنسبة الإسبانديكس ، وأن الوزن يزيد بشكل كبير من خلال زيادة نسبة الإسبانديكس ، وأثبتت أيضاً التحليلات تحسن الرجوعية بوضوح من خلال زيادة نسبة الإسبانديكس ، بينما ذهب مارمارالي Marmarali⁽¹⁾ إلى أن الأقمشة التي تحتوي على نسبة عالية بخيوط الإسبانديكس تميل إلى أن تكون أكثر إحكاماً عن غيرها الأقل نسبة الإسبانديكس وأكد على أن وزن الأقمشة وسمكها تزيد بزيادة نسبة الإسبانديكس مع إنخفاض نفاذية الهواء.

قرر براكاش وتانجاماني Prakash and Thangamani⁽²⁾ أن زيادة نسبة الإسبانديكس تغير أبعاد الأقمشة وتظهر تغييراً كبيراً أثناء امتصاص العرق ، وأشار صادق Sadek⁽¹⁷⁾ أن الإختبارات المعملية اظهرت تأثير نسبة الإسبانديكس على استطالة الأقمشة بنسبة وصلت إلى 232% للطبقة الواحدة لأقمشة التريكو ، وقد أثبتت التجارب العملية لجوكرانيشان وتانجاماني Gokarneshan and Thangamani⁽¹⁴⁾ أن قابلية استطالة القماش تزداد باستخدام خيوط إسبانديكس الناعمة ، حيث قرروا أن أساس تكوين خيوط إسبانديكس هي مواد متعددة وبالتالي تساعد بدورها على استطالة الأقمشة.

أثبتت نتائج الأبحاث التجريبية لهيرل وآخرون Hearle and Others⁽⁶⁾ على خيوط الشعيرات المستمرة المنتجة من البولي أستر إنخفاض معامل الاستطالة تحت إختبار الشد ، ذهب تيلور Taylor⁽²¹⁾ إلى عدم انتظامية توزيع الإجهادات على شعيرات الخيوط المستمرة يتمثل في إختلاف الشد الواقع على شعيرات السطح الخارجي المنحني للخيوط الطولية (الغير ملامس للخيوط العرضية المتعاشقة معها) تحت إختبار الشد ومحاولتها الاستقامة مما يزيد من ترابط شعيرات الخيوط ومن ثم تزداد قوة شد الخيوط .

وأثبتت النتائج العملية لساوھني sawhney⁽¹⁹⁾ على الأقمشة التي تتصف بالمطاطية في كلا الإتجاهين (two way stretch fabrics) والمنتجة من خيوط الإسبانديكس في كل من السداء واللحمه أن معدلات من استطالة القطع في إتجاه اللحمات تزداد بطول التشييفة ويعزى ذلك الي إنخفاض عدد تقاطعات التكرار النسجي مما يزيد قدرة اللحمات ذات المطاطية على الإنكماش بعد نزول القماش من علي النول وعند اختبار الحمل والاستطالة تستعيد اللحمات طولها قبل نزول القماش من على النول (حيث تضاف قيمة هذا الطول المستعاد الي قيمة استطالة القطع الذاتية للخيط) ، كذلك قرر ريبينكر وآخرون Ruppenicker and Other⁽¹⁶⁾ زيادة استطالة أقمشة الخام والمحضرة للتبييض المستخدمة من خيوط سداء ولحمات شعيرات مستمرة ، ذهب زوروسكي وشن Zorowski and Chen⁽²²⁾ أن زيادة نقاط التلاصق بين الشعيرات المستمرة تبعاً لزيادة انحناء الخيط تتسبب في إنخفاض صلابته الفعلية ، وقد أثبتت التجارب العملية لدهينجرا وبوستل Dhingra and Postle⁽⁴⁾ إنخفاض تأثير البرم علي صلابة الخيوط المنتجة من شعيرات البوليستر المستمرة بعد تثبيت البرمات حرارياً.

مشكلة البحث:

- 1- عدم تحديد المعايير العملية لإنكماش الأقمشة المنسوجة للسداء واللحمه من خيوط الإسبانديكس البولى أستر.
- 2- آليات الأداء للتراكيب البنائية للخيوط الإسبانديكس التى تحقق التأثيرات الفنية والجمالية للأقمشة المنسوجة تفتقر بشدة إلى الدراسات التجريبية والتحليلية المنظرة والمقومة لها والتي يمكن من خلالها إثراء الأبعاد الفنية والوظيفية للمنتج النسجى.
- 3- عدم الوقوف على الأبعاد الفنية المتغيرة لأقمشة البولى أستر المنسوجة من خيوط الإسبانديكس لنظراً لإختلاف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى لنمرة الخيط وكذلك نسبة الإسبانديكس.

هدف البحث:

- 1- التحليل والتقييم والمقارنة بين فعاليات الأداء المتنوعة للتراكيب البنائية للخيوط الإسبانديكس لتحقيق الأبعاد الفنية المطلوبة.
- 2- التوصل لأفضل المعدلات المطلوبة من خاصية الإنكماش فى الإستخدامات الوظيفية والتي غالباً ما تكون غير محددة، ومن ثم توسيع دائرة التوظيف لأقمشة البولى أستر من خيوط الإسبانديكس إلى أفاق أبعد من المتعارف عليها.
- 3- تحسين وتطوير الأبعاد الفنية والوظيفية لإنكماش الأقمشة المنسوجة من خامة البولى أستر.
- 4- زيادة معدلات الراحة والمرونة للملابس المستخدمة من خيوط الإسبانديكس.

التجارب العملية:

تم نسج عدد 18 عينة بإستخدام خيوط بولى أستر مستمرة (DTY) للسداء واللحمات وبإستخدام نمرتين هما (75 دنير، 150 دنير) من نسيج السادة 1/1 ويوضح الجدول (1-1) المواصفات التنفيذية المستخدمة لعينات التجارب المنسوجة، وتم نسج عينات التجارب المنسوجة بإستخدام ماكينة Picanol-Optimax-4-R-220 وتم صباغة وتجهيز عينات التجارب وتم إجراء إختبارات الإنكماش وفقاً لطريقة الإختبار AATCC Revision 18T,2018135 للإنكماش فى إتجاه السداء واللحمه.

النتائج والمناقشات:

- 1- تأثير متغيرات البحث على الإنكماش فى إتجاه السداء (%) للعينات المنتجة: يوضح الجدول (2-1) نتائج إختبار الإنكماش % فى إتجاه السداء لعينات التجارب للأقمشة المنسوجة بإستخدام ثلاثة متغيرات فى آن واحد من متغيرات خيوط البولى أستر تمثلت فى:
 - 1- عدد الشعيرات فى المقطع العرضى (36-72-144) لنمرة 75 دنير، (72-144-288) لنمرة 150 دنير.
 - 2- نسبة الإسبانديكس % (3,5 - 7 - 10).
 - 3- نمرة الخيط (75 دنير-150 دنير).

عدد الحدقات / سم	عدد فتل المطواه	تطريح فتلة / باب	مشط باب / سم	نسبة الإسبانديكس	نمرة الإسبانديكس	نمرة السداء و اللحمه	عينات التجارب
40	8000		20	% 3.5		75 دنير / 36 شعيرة	عينة 1
				% 7			عينة 2
				% 10			عينة 3
				% 3.5			عينة 4
				% 7			عينة 5
				% 10			عينة 6
				% 3.5			عينة 7
				% 7			عينة 8
				% 10			عينة 9
20	4000	2	10	% 3.5	20 دنير	150 دنير / 72 شعيرة	عينة 10
				% 7			عينة 11
				% 10			عينة 12
				% 3.5			عينة 13
				% 7			عينة 14
				% 10			عينة 15
				% 3.5			عينة 16
				% 7			عينة 17
				% 10			عينة 18

(جدول 1-1)

ويشير تحليل التباين لنتائج الإنكماش في إتجاه السداء من خلال الجدول على الإنكماش في إتجاه السداء إلى تأثير نسبة الإنكماش في إتجاه السداء معنوياً عند مستوى 0,05 ويتداخل فعل كلا من المتغيرين (نسبة الإسبانديكس % - عدد الشعيرات في المقطع العرضي) وذلك لعينات التجارب المنسوجة بإستخدام نمرة الخيط 75 دنير وكذلك عينات التجارب المنسوجة بإستخدام نمرة الخيط 150 دنير.

1-1- تأثير عدد الشعيرات في المقطع العرضي:

■ بدراسة تأثير إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي كمتغير مستقل على الإنكماش في إتجاه السداء (لكل من العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 75 دنير وكذلك العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 150 دنير) مع تثبيت المتغير المستقل الآخر (نسبة الإسبانديكس) من خلال الجدولين (1-3) ، (1-4) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لعدد الشعيرات في المقطع العرضي على الإنكماش في إتجاه السداء ، وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من إتجاه السداء تبعاً لإختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في إتجاه السداء تأثيراً بزيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 72 لنمرة 150 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي مع نسبة الإسبانديكس على الإنكماش في إتجاه السداء من خلال الجدول (1-2) يتضح أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في إتجاه السداء تأثيراً بالزيادة في قيم عدد الشعيرات في المقطع العرضي عند نسبة الإسبانديكس 7 ، 10 % عند عدد الشعيرات 288 لنمرة 150 دنير ، بينما توجد زيادة تدريجية معنوية في معدلات الإنكماش عند نسبة الإسبانديكس 7 ، 10 % عند عدد الشعيرات 72 ، 144 لنمرة 75 دنير وتحقق أعلى معدلات الزيادة في الإنكماش في إتجاه السداء في نسبة الإسبانديكس 10 % عند عدد الشعيرات 288 لنمرة 150 دنير .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي مع نسبة الإسبانديكس على الإنكماش في إتجاه السداء من خلال الجدول (1-2) يتضح أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في إتجاه السداء تأثيراً بالزيادة في قيم عدد الشعيرات في المقطع العرضي وأنها تحقق أقل قيمة إنكماش في إتجاه السداء بإستخدام عدد الشعيرات 36 ، وان هناك فرقاً معنوياً بين قيم الإنكماش بإستخدام عدد الشعيرات (72 ، 144) ، أيضاً بدراسة النتائج لعينات التجارب لنسبة الإسبانديكس من خلال الجدولين (1-3) ، (1-4) يتضح أن هناك إتجاه عام لزيادة قيم الإنكماش في إتجاه السداء تدريجياً تأثيراً بزيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي (36 ، 72 ، 144) لنمرة 75 دنير ، (72 ، 144 ، 288) لنمرة 75 دنير وذلك لنسبة الإسبانديكس (3,5 ، 7 ، 10) ، ولكن بفروق غير معنوية باستثناء الفرق المعنوي بين الإنكماش في إتجاه السداء بإستخدام عدد الشعيرات (144 ، 288) لنمرة 150 دنير .

◀ ويعزى الارتفاع التدريجي في معدلات الإنكماش في إتجاه السداء تأثيراً بالزيادة التدريجية في عدد الشعيرات في المقطع العرضي إلى زيادة معدلات الضغوط المتبادلة بين الشعيرات وبعضها البعض بمناطق التعاشق نتيجة لزيادة الشعيرات مما يقلل من المسافات البينية بينهم وينتج عنه السماح بحرية حركة الشعيرات داخل المقطع العرضي وتزيد من مرونة هذه الشعيرات مما يزيد من قابليتها في الإنكماش بصورة كبيرة ، ويتفق ذلك مع هيرل وآخرون Hearle and Others⁽⁶⁾ على أن خيوط الشعيرات المستمرة المنتجة من البولي أستر تنخفض معدلات الاستطالة تحت إختبار الشد مما يزيد من ترابط شعيرات الخيوط ويجعل زيادة مقاومتها للإنكماش .

1-2- تأثير نسبة الإسبانديكس %:

■ بدراسة تأثير إختلاف نسبة الإسبانديكس كمتغير مستقل على الإنكماش في إتجاه السداء (لكل من العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 75 دنير وكذلك العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 150 دنير) مع تثبيت المتغير المستقل الآخر (عدد الشعيرات في المقطع العرضي) من خلال الجدولين (1-5) ، (1-6) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في إتجاه السداء ، وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من إتجاه السداء تبعاً لإختلاف نسبة الإسبانديكس حيث توجد

زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه السداء تائراً بزيادة نسبة الإسبانديكس وتحقق أقل معدلاتها باستخدام نسبة الإسبانديكس 3,5 % بينما تحقق أعلى معدلاتها باستخدام نسبة الإسبانديكس 10 % .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف نسبة الإسبانديكس مع كل من عدد الشعيرات في المقطع العرضي من خلال الجدول (2-1) ثبت أن ترتيب الجدول لفاعلية تأثير نسبة الإسبانديكس على الإنكماش في اتجاه السداء هو الترتيب السائد لتداخل الفعل مع كل من عدد الشعيرات (72 ، 144) لكلا النمرتين 150،75 دنير ، وأن أقل قيمة للإنكماش في اتجاه السداء تتحقق باستخدام عدد الشعيرات 72 بنسبة الإسبانديكس 3,5 % ، أما لنسبة الإسبانديكس 7 ، 10 % فهناك أيضاً اتجاه عام لإنخفاض تدريجي للإنكماش في اتجاه السداء لكل من عدد الشعيرات (36 ، 72) على التوالي لنمرة 75 دنير ، وان هناك فروقاً غير معنوية لقيم إنكماش السداء لنسبة الإسبانديكس 10 % باستخدام عدد الشعيرات (72 ، 144) لنمرة 150 دنير ، بينما تكون الفروق معنوية بين عدد الشعيرات (36 ، 144) لنمرة 75 دنير ، عدد الشعيرات (72 ، 288) لنمرة 150 دنير للإنكماش السداء لنسبة الإسبانديكس (3,5 ، 7) % .

▲ مما سبق يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لإختلاف نوعية نسبة الإسبانديكس المستخدم على الإنكماش في اتجاه السداء لعينات التجارب المنسوجة عند كل من عدد الشعيرات المستخدمة وأن نسبة الإسبانديكس تحقق اعلي معدلات الإنكماش في اتجاه السداء عند عدد الشعيرات (144 ، 288) يليه 72 شعيرة لنمرة 150 دنير ، ولكن بفروق غير معنوية يليه (36 شعيرة) لنمرة 75 دنير ، أيضاً هناك تناسب طردي بين نسبة الإسبانديكس والإنكماش في اتجاه السداء حيث تتحقق أعلى معدلات الإنكماش في اتجاه السداء لكل من نسبة الإسبانديكس المستخدم بارتفاع هذه النسبة .

◀ ويعزى الإنخفاض التدريجي في معدلات الإنكماش في اتجاه السداء تائراً بإنخفاض نسبة الإسبانديكس إلى ان استطالة الخيوط تزداد باستخدام خيوط إسبانديكس الناعمة مما يؤدي إلى إنخفاض فاعلية تأثير التضاضط الداخلي بين الشعيرات والتي تعمل بدورها على زيادة معدلات انزلاق الشعيرات مما يزيد من إنكماشها ، وتتفق ذلك مع اسام لجوكرانيشان وتانجاماني Gokarneshan and Thangamani⁽¹⁴⁾ أن قابلية استطالة الخيوط تزداد باستخدام خيوط إسبانديكس الناعمة ، حيث قررا أن أساس تكوين خيوط إسبانديكس هي مواد متعددة وبالتالي تساعد بدورها على استطالة الأقمشة إلى أن العلاقة بين إنكماش القماش ونسبة الإسبانديكس إنما تتضح من خلال الارتباط القوي والموجب بين إنكماش القماش ونسبة الإسبانديكس .

1-3- تأثير نمرة الخيط:

■ بدراسة تأثير إختلاف نمرة الخيط كمتغير مستقل على الإنكماش في اتجاه السداء (لكل من العينات المنسوجة باستخدام نمرة 75 دنير وكذلك العينات المنسوجة باستخدام نمرة 150 دنير) مع تثبيت المتغيرين المستقلين الآخرين (عدد الشعيرات في المقطع العرضي ، نسبة الإسبانديكس) من خلال الجدول (1-7) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في اتجاه السداء ، وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من اتجاه السداء تبعاً لإختلاف نمرة الخيط حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه السداء تائراً بإنخفاض نمرة الخيط وتحقق أقل معدلاتها باستخدام نمرة 150 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها باستخدام نمرة 75 دنير .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف نمرة الخيط مع كل من نسبة الإسبانديكس ، عدد الشعيرات في المقطع العرضي من خلال الجدول (1-1) ثبت أن ترتيب الجدول لفاعلية تأثير نمرة الخيط على الإنكماش في اتجاه السداء هو الترتيب السائد لتداخل الفعل مع كل من نسبة الإسبانديكس (3,5 ، 7 ، 10) وعدد الشعيرات (72 ، 144) ، وان أقل قيمة للإنكماش في اتجاه السداء تتحقق باستخدام نمرة 150 دنير عند عدد الشعيرات 72 بنسبة الإسبانديكس 3,5 % ، أما نمرة 75 دنير

فهناك زيادة تدريجية للإنكماش في اتجاه السداء لكل من عدد الشعيرات (72 ، 144) من نسبة الإسبانديكس (10) ، وان هناك فروقاً غير معنوية لقيم إنكماش السداء لنسبة الإسبانديكس 10 % بإستخدام عدد الشعيرات (72) لنمرة 150 دنير ، بينما تكون الفروق معنوية بين عدد الشعيرات (36 ، 144) لنمرة 75 دنير ، عدد الشعيرات (72 ، 288) لنمرة 150 دنير للإنكماش السداء لنسبة الإسبانديكس (3,5 ، 7) % .

▲ مما سبق يتضح أن هناك تأثيراً معنوي لإختلاف نمرة الخيط المستخدم على الإنكماش في إتجاه السداء لعينات التجارب المنسوجة عند كل من عدد الشعيرات المستخدمة ونسبة الإسبانديكس ويتحقق أقل معدلات الإنكماش في إتجاه السداء عند عدد الشعيرات (144، 288) يليه 72 شعيرة لنمرة 150 دنير، أيضاً هناك تناسب عكسي بين نمرة الخيط والإنكماش في إتجاه السداء حيث تتحقق أقل معدلات الإنكماش في إتجاه السداء كلما يتم زيادة نمرة الخيط.

◀ ويعزى الإنخفاض التدريجي في معدلات الإنكماش في إتجاه السداء تأثيراً بزيادة نمرة الخيط إلى زيادة معدلات الاحتكاك الداخلي بين الشعيرات تأثيراً بزيادة عددها بالقطاع العرضي للنمرة السمكية (150 دنير) عن معدلات الاحتكاك الداخلي للنمرة الرفيعة (75 دنير) ويتفق ذلك مع ما أشار اليه اوين Owen⁽¹⁵⁾ بأن الحد الأدنى النظري للصلابة يتناسب طردياً مع كل من الكثافة الطولية للشعيرات وكذا الكثافة الطولية للخيوط المنتجة منها إلا أن معدلات الصلابة الفعلية تزداد بفعل قوي الاحتكاك بين الشعيرات داخل الخيط وبين الخيوط المنسوجة في مناطق التعاشق داخل القماش ، ويتفق ذلك مع ماقرر لي Ly⁽⁸⁾ زيادة فاعلية التأثيرات الاحتكاكية بين الشعيرات عنها بين الخيوط ، وأشار إيج الوفسون Eeg-Olofsson⁽⁵⁾ أن الانتشاء الذي يحدث للخيط ينتج عن تغلب عزم الانتشاء الواقع علي قوي الاحتكاك في مناطق التعاشق، كذلك تلعب الزيادة في قوة شد لنمرة الخيط الأكبر سمكاً (نمرة 150 دنير) عن النمر الأقل سمكاً (75 دنير) دوراً هاماً في زيادة صلابة النمرة 150 دنير عن النمرة الأقل سمكاً نمرة 75 دنير .

➤ هذا وقد تم حساب معامل الارتباط المتعدد (ر) بين كل من المتغيرات المستقلة (نمرة الخيط ونسبة الإسبانديكس وعدد الشعيرات في المقطع العرضي) وبين إنكماش القماش في إتجاه السداء لعينات التجارب بالجدول (1 - 8) وأيضاً نسبة المساهمة النسبية (ر²) حيث تشير هذه النسبة إلى معدلات التغير في إنكماش القماش في إتجاه السداء التي يمكن التحكم فيها من خلال المتغيرات المستقلة .

● وكانت معادلة الانحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغير (التابع لها) وهو إنكماش القماش في إتجاه السداء كالتالي:

$$ص = 3,19 - 0,02 س_1 + 0,16 س_2 + 0,0036 س_3$$

حيث أن :-

ص = إنكماش القماش في إتجاه السداء كمتغير تابع.

س₁ = نمرة الخيط كمتغير مستقل.

س₂ = نسبة الإسبانديكس كمتغير مستقل.

س₃ = عدد الشعيرات في المقطع العرضي كمتغير مستقل.

❖ ويمكن من خلال الصيغة الإحصائية السابقة إمكانية التنبؤ بإنكماش القماش في إتجاه السداء من خلال التحكم في قيم المتغيرات المستقلة (س₁، س₂، س₃) وتداخل فعلها مع بعضها البعض.

◀ وكانت نسب مساهمة كل من المتغيرات المستقلة في معدلات إنكماش في إتجاه السداء بالجدول (1 - 9) من خلال الانحدار المتعدد (Step Wise) حيث كانت كالتالي:

- 1- تساهم الزيادة في قيم نمرة الخيط في التأثير على زيادة معدلات إنكماش القماش في اتجاه السداء بنسبة 70,7% .
- 2- تساهم الزيادة في قيم نسبة الإسبانديكس في التأثير على زيادة معدلات إنكماش القماش في اتجاه السداء بنسبة 22,63% .
- 3- تساهم الزيادة في قيم عدد الشعيرات في التأثير على زيادة معدلات إنكماش القماش في اتجاه السداء بنسبة 3,18% . ويتضح مما سبق أهمية الوقوف على معدلات تأثير المتغيرات المستقلة على إنكماش القماش في اتجاه السداء حيث يمكن خلالها التحكم في معدلات إنكماش القماش في اتجاه السداء تبعاً لمتطلبات التشغيل وكذا مواصفة المنتج النهائي.

نتائج الإنكماش في اتجاه السداء (%) لعينات التجارب المنسوجة باستخدام نمرة الخيط للسداء واللحمة (75 دنير، 150 دنير) وعدد الشعيرات في المقطع العرضي ونسبة الإسبانديكس %

150 دنير			75 دنير			نمرة الخيط
288 144 72			144 72 36			عدد الشعيرات
						نسبة الإسبانديكس %
1,5	1,22	1,06	2,61	2,35	2,21	3,5
1,86	1,71	1,64	3,48	3,11	2,9	7
2,09	1,93	1,8	3,9	3,74	3,59	10

أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 للعينات المنسوجة من نمرة 75 دنير = 0,056
 أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 للعينات المنسوجة من نمرة 150 دنير = 0,059
 (جدول 2-1)

تأثير فعل عدد الشعيرات في المقطع العرضي على العينات المنسوجة من نمرة 75 دنير مع تثبيت نسبة الإسبانديكس %

144	72	36	عدد الشعيرات في المقطع العرضي
3,33	3,0667	2,9	الإنكماش في اتجاه السداء

أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 = 0,032
 (جدول 3-1)

تأثير فعل عدد الشعيرات في المقطع العرضي على العينات المنسوجة من نمرة 150 دنير مع تثبيت نسبة الإسبانديكس %

288	144	72	عدد الشعيرات في المقطع العرضي
1,816	1,62	1,5	الإنكماش في اتجاه السداء

أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 = 0,034
 (جدول 4-1)

تأثير فعل نسبة الإسبانديكس % على العينات المنسوجة من نمرة 75 دنير مع تثبيت عدد الشعيرات فى المقطع العرضى

نسبة الأسبانديكس %	%3,5	%7	%10
الإتكماش فى إتجاه السداء	2,39	3,163	3,743

أقل فرق معنوى عند مستوى 0,05 = 0,032

(جدول 5-1)

تأثير فعل نسبة الإسبانديكس % على العينات المنسوجة من نمرة 150 دنير مع تثبيت عدد الشعيرات فى المقطع العرضى

نسبة الأسبانديكس %	%3,5	%7	%10
الإتكماش فى إتجاه السداء	1,26	1,736	1,94

أقل فرق معنوى عند مستوى 0,05 = 0,034

(جدول 6-1)

تأثير فعل نمرة الخيط على العينات المنسوجة مع تثبيت عدد الشعيرات فى المقطع العرضى ونسبة الإسبانديكس %

نمرة الخيط	75 دنير	150 دنير
الإتكماش فى إتجاه السداء	3,099	1,64

أقل فرق معنوى عند مستوى 0,05 = 0,20

(جدول 7-1)

معادلة خط الإتحدار المتعدد ومعامل الإرتباط المتعدد ونسبة المساهمة بين (نمرة الخيط وعدد الشعيرات فى المقطع العرضى ونسبة الإسبانديكس % لعينات التجارب) والإتكماش فى إتجاه السداء

معادلة خط الإتحدار المتعدد	معامل الارتباط	المساهمة النسبية %
ص = 3,19 - 0,02 س ₁ + 0,16 س ₂ + 0,0036 س ₃ **	0,983	% 96,6

(جدول 8-1)

نسب مساهمة نسبة الإسبانديكس % وعدد الشعيرات فى المقطع العرضى لعينات التجارب

نسبة اسهام س ₁ فى قيمة ص	نسبة اسهام س ₂ فى قيمة ص	نسبة اسهام س ₃ فى قيمة ص
% 70,7	%22,63	% 3,18

(جدول 9-1)

2- تأثير متغيرات البحث على الإتكماش فى إتجاه اللحمه (%) للعينات المنتجة:

يوضح الجدول (2-1) نتائج إختبار الإتكماش % فى إتجاه اللحمه لعينات التجارب للأقمشة المنسوجة بإستخدام ثلاثة متغيرات فى آن واحد من متغيرات خيوط البولى أستر تمثلت فى:

1- عدد الشعيرات فى المقطع العرضى (36-72-144) لنمرة 75 دنير، (72-144-288) لنمرة 150 دنير.

2- نسبة الإسبانديكس % (3,5 - 7 - 10).

3- نمرة الخيط (75 دنير-150 دنير).

ويشير تحليل التباين لنتائج الإنكماش في إتجاه اللحمه من خلال الجدول على الإنكماش في إتجاه اللحمه إلى تأثير نسبة الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثير غير معنوياً عند مستوى 0,05 وبداخل فعل كلا من المتغيرين (نسبة الإسبانديكس % - عدد الشعيرات في المقطع العرضي) وذلك لعينات التجارب المنسوجة بإستخدام نمرة الخيط 75 دنير وكذلك عينات التجارب المنسوجة بإستخدام نمرة الخيط 150 دنير.

2-1- تأثير عدد الشعيرات في المقطع العرضي:

■ بدراسة تأثير إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي كمتغير مستقل على الإنكماش في إتجاه اللحمه (لكل من العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 75 دنير وكذلك العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 150 دنير) مع تثبيت المتغير المستقل الآخر (نسبة الإسبانديكس) من خلال الجدولين (1-11) ، (1-12) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لعدد الشعيرات في المقطع العرضي على الإنكماش في إتجاه اللحمه ، وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من إتجاه اللحمه تبعاً لإختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية في الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثيراً بزيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 72 لنمرة 150 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي مع نسبة الإسبانديكس على الإنكماش في إتجاه اللحمه من خلال الجدول (1-10) يتضح أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثيراً بالزيادة في قيم عدد الشعيرات في المقطع العرضي عند نسبة الإسبانديكس 7 ، 10 % عند عدد الشعيرات 288 لنمرة 150 دنير، بينما توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات الإنكماش عند نسبة الإسبانديكس 7 ، 10 % عند عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير وتتحقق أعلى معدلات الزيادة في الإنكماش في إتجاه اللحمه في نسبة الإسبانديكس 10 % عند عدد الشعيرات 288 لنمرة 150 دنير ، عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي مع نسبة الإسبانديكس على الإنكماش في إتجاه اللحمه من خلال الجدول (1-10) يتضح أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثيراً بالزيادة في قيم عدد الشعيرات في المقطع العرضي وأنها تحقق أقل قيمة إنكماش في إتجاه اللحمه بإستخدام عدد الشعيرات 36 لنمرة 75 دنير ، وان هناك فرقاً غير معنوياً بين قيم الإنكماش بإستخدام عدد الشعيرات (72 ، 144) ، أيضاً بدراسة النتائج لعينات التجارب لنسبة الإسبانديكس من خلال الجدولين (1-11) ، (1-12) يتضح أن هناك إيجاباً لزيادة قيم الإنكماش في إتجاه اللحمه تدريجياً تأثيراً بزيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي (36 ، 72 ، 144) لنمرة 75 دنير ، (72 ، 144 ، 288) لنمرة 75 دنير وذلك لنسبة الإسبانديكس (3,5 ، 7 ، 10) .

◀ ويعزى الارتفاع التدريجي في معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثيراً بالزيادة التدريجية في عدد الشعيرات في المقطع العرضي نتيجة حرية حركة الشعيرات داخل المقطع العرضي بعد نزول القماش من على النول بعد الشد الجانبي الواقع على طرفي النول و مع زيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي تزيد من مرونة خيوط اللحمه وتستطيع اللحمه القدرة على الإنكماش ، ويتفق ذلك مع ساوهني sawhney⁽¹⁹⁾ على الأقمشة التي تتصف بالمطاطية في كلا الإتجاهين والمنتجة من خيوط الإسبانديكس في كل من السداء واللحمه أن معدلات من استطالة القطع في إتجاه اللحامات تزداد بطول التشييفة ويعزى ذلك الي إنخفاض عدد تقاطعات التكرار النسجي مما يزيد قدرة اللحامات ذات المطاطية على الإنكماش بعد

نزول القماش من علي النول وعند اختبار الحمل والاستطالة تستعيد اللحمت طولها قبل نزول القماش من على النول (حيث تضاف قيمة هذا الطول المستعاد الي قيمة استطالة القطع الذاتية للخيط) .

2-2- تأثير نسبة الإسباندكس %:

■ بدراسة تأثير إختلاف نسبة الإسباندكس كمتغير مستقل على الإنكماش في إتجاه اللحمه (لكل من العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 75 دنير وكذلك العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 150 دنير) مع تثبيت المتغير المستقل الآخر (عدد الشعيرات في المقطع العرضي) من خلال الجدولين (1-13) ، (1-14) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في إتجاه اللحمه ، وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من إتجاه اللحمه تبعاً لإختلاف نسبة الإسباندكس حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثراً بزيادة نسبة الإسباندكس وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام نسبة الإسباندكس 3,5 % بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام نسبة الإسباندكس 10 % .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف نسبة الإسباندكس مع كل من عدد الشعيرات في المقطع العرضي من خلال الجدول (1-10) يتضح أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثراً بالزيادة في قيم نسبة الإسباندكس عند عدد الشعيرات 288 لنمرة 150 دنير، بينما توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات الإنكماش عند نسبة الإسباندكس 7 ، 10 % عند عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير وتحقق أعلى معدلات الزيادة في الإنكماش في إتجاه اللحمه في نسبة الإسباندكس 10 % عند عدد الشعيرات 288 لنمرة 150 دنير ، عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير ، بينما تكون الفروق معنوية بين عدد الشعيرات (36 ، 144) لنمرة 75 دنير ، عدد الشعيرات (72 ، 288) لنمرة 150 دنير للإنكماش اللحمه لنسبة الإسباندكس (3,5 ، 7) % .

▲ مما سبق يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لإختلاف نوعية نسبة الإسباندكس المستخدم على الإنكماش في إتجاه اللحمه لعينات التجارب المنسوجة عند كل من عدد الشعيرات المستخدمة وأن نسبة الإسباندكس 10 % يتحقق أعلى معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه عند عدد الشعيرات (144 ، 288) لنمرة 150 دنير ، ولكن بفروق غير معنوية يليه (36 شعيرة) لنمرة 75 دنير ، أيضاً يتضح أن نسبة الإسباندكس هي العامل الأكبر تأثيراً على فعالية معدلات الإنكماش و أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثراً بالزيادة في قيم نسبة الإسباندكس .

◀ ويعزى الارتفاع التدريجي في معدلات الإنكماش في إتجاه اللحمه تأثراً بارتفاع نسبة الإسباندكس إلى أن استطالة الخيوط تزداد بإستخدام خيوط إسباندكس الناعمة مما يؤدي إلى إنخفاض فاعلية تأثير التضاضط الداخلي بين الشعيرات والتي تعمل بدورها على زيادة معدلات انزلاق الشعيرات مما يزيد من إنكماشها ، ويتفق ذلك مع إسلام وآخرون Islam and Others (7) و مفيدة (10) بأن قيم الإنكماش تزداد بالنسبة للأقمشة التي تحتوى على خيوط الإسباندكس بنسبة أعلى من غيرها ، و بأن نسبة إسباندكس تزيد من إنخفاض استطالة الأقمشة ، حيث أن زيادة نسبة الإسباندكس من 4%-10% تؤدي إلى إنخفاض استطالة الأقمشة من 2%-4% ويرجع ذلك إلى زيادة تراجع القوة في إتجاه اللحمه للأقمشة المنسوجة من خلال زيادة نسبة الإسباندكس.

2-3- تأثير نمرة الخيط:

■ بدراسة تأثير إختلاف نمرة الخيط كمتغير مستقل على الإنكماش في إتجاه اللحمه (لكل من العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 75 دنير وكذلك العينات المنسوجة بإستخدام نمرة 150 دنير) مع تثبيت المتغيرين المستقلين الآخرين (عدد الشعيرات في المقطع العرضي ، نسبة الإسباندكس) من خلال الجدول (1-15) يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في إتجاه اللحمه ، وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من إتجاه اللحمه تبعاً لإختلاف نمرة الخيط حيث

توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه اللحمه تأثراً بإنخفاض نمرة الخيط وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام نمرة 150 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام نمرة 75 دنير .

■ وبدراسة تأثير تداخل فعل إختلاف نمرة الخيط مع كل من نسبة الإسبانديكس ، عدد الشعيرات في المقطع العرضي من خلال الجدول (10-1) يتضح أن هناك زيادة تدريجية في معدلات الإنكماش في اتجاه اللحمه تأثراً بإنخفاض في قيم نمرة الخيط ، بينما توجد زيادة تدريجية غير معنوية في معدلات الإنكماش عند نسبة الإسبانديكس 7 ، 10 % عند عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير ، وان أقل قيمة للإنكماش في اتجاه اللحمه تتحقق بإستخدام نمرة 150 دنير عند عدد الشعيرات 72 بنسبة الإسبانديكس 3,5 % ، أما نمرة 75 دنير فهناك زيادة تدريجية للإنكماش في اتجاه اللحمه لكل من عدد الشعيرات (72 ، 144) من نسبة الإسبانديكس (10) ، وان هناك فروقاً غير معنوية لقيم إنكماش اللحمه لنسبة الإسبانديكس 10 % بإستخدام عدد الشعيرات (72) لنمرة 150 دنير .

▲ مما سبق يتضح أن هناك تأثيراً معنوي لإختلاف نمرة الخيط المستخدم على الإنكماش في اتجاه اللحمه لعينات التجارب المنسوجة عند كل من عدد الشعيرات المستخدمة ونسبة الإسبانديكس ويتحقق أقل معدلات الإنكماش في اتجاه اللحمه عند عدد الشعيرات (144، 288) يليه 72 شعيرة لنمرة 150 دنير، وتحقق أعلى معدلات الإنكماش في اتجاه اللحمه عند عدد الشعيرات (72، 144) لنمرة 75 دنير.

◀ ويعزى الارتفاع التدريجي في معدلات الإنكماش في اتجاه اللحمه تأثراً بإنخفاض نمرة الخيط إلى زيادة ترابط الشعيرات في اللحامات السمكة وعدم توزيع الإجهادات على شعيرات الخيوط مما يزيد من قوة شد الخيوط ويتفق مع تيلور Taylor⁽²¹⁾ إلى عدم انتظامية توزيع الإجهادات على شعيرات الخيوط المستمرة يتمثل في إختلاف الشدد الواقع على شعيرات السطح الخارجي المنحني للخيوط الطولية (الغير ملامس للخيوط العرضية المتعاشقة معها) تحت إختبار الشد ومحاولتها الاستقامة مما يزيد من ترابط شعيرات الخيوط ومن ثم تزداد قوة شد الخيط .

➤ هذا وقد تم حساب معامل الارتباط المتعدد (ر) بين كل من المتغيرات المستقلة (نمرة الخيط ونسبة الإسبانديكس وعدد الشعيرات في المقطع العرضي) وبين إنكماش القماش في اتجاه اللحمه لعينات التجارب بالجدول (1 - 16) وأيضاً نسبة المساهمة النسبية (ر²) حيث تشير هذه النسبة إلى معدلات التغير في إنكماش القماش في اتجاه اللحمه التي يمكن التحكم فيها من خلال المتغيرات المستقلة.

● وكانت معادلة الانحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغير (التابع لها) وهو إنكماش القماش في اتجاه اللحمه كالتالي: ص = 1,8 - 0,01 س₁ + 0,33 س₂ + 0,003 س₃
حيث أن :-

ص = إنكماش القماش في اتجاه اللحمه كمتغير تابع.

س₁ = نمرة الخيط كمتغير مستقل.

س₂ = نسبة الإسبانديكس كمتغير مستقل.

س₃ = عدد الشعيرات في المقطع العرضي كمتغير مستقل.

❖ ويمكن من خلال الصيغة الإحصائية السابقة إمكانية التنبؤ بإنكماش القماش في اتجاه اللحمه من خلال التحكم في قيم المتغيرات المستقلة (س₁، س₂، س₃) وتداخل فعلها مع بعضها البعض.

◀ وكانت نسب مساهمة كل من المتغيرات المستقلة في معدلات إنكماش في اتجاه اللحمه بالجدول (1 - 17) من خلال الانحدار المتعدد (Step Wise) حيث كانت كالتالي:

1- تساهم الزيادة في قيم نمرة الخيط في التأثير على زيادة معدلات إنكماش القماش في اتجاه اللحمه بنسبة 13,59 %.

2- تساهم الزيادة في قيم نسبة الإسبانديكس في التأثير على زيادة معدلات إنكماش القماش في إتجاه اللحمه بنسبة 78,03 %.

3- تساهم الزيادة في قيم عدد الشعيرات في التأثير على زيادة معدلات إنكماش القماش في إتجاه اللحمه بنسبة 1,82 % . ويتضح مما سبق أهمية الوقوف على معدلات تأثير المتغيرات المستقلة على إنكماش القماش في إتجاه اللحمه حيث يمكن خلالها التحكم في معدلات إنكماش القماش في إتجاه اللحمه تبعاً لمتطلبات التشغيل وكذا مواصفة المنتج النهائي.

نتائج الإنكماش في إتجاه اللحمه (%) لعينات التجارب المنسوجة باستخدام نمرة السداء واللحمه (75 دنير، 150 دنير) وعدد الشعيرات في المقطع العرضي ونسبة الإسبانديكس %

150 دنير			75 دنير			نمرة السداء
						عدد الشعيرات
288	144	72	144	72	36	نسبة الإسبانديكس %
2,02	1,9	1,74	2,73	2,65	2,41	3,5
2,85	2,72	2,59	3,35	3,2	3,09	7
4,14	3,83	3,75	5,13	4,82	4,78	10

أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 للعينات المنسوجة من نمرة 75 دنير = 0,131
أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 للعينات المنسوجة من نمرة 150 دنير = 0,101
(جدول 10-1)

تأثير فعل عدد الشعيرات في المقطع العرضي على العينات المنسوجة من نمرة 75 دنير مع تثبيت نسبة الإسبانديكس %

144	72	36	عدد الشعيرات في المقطع العرضي
3,736	3,556	3,426	الإنكماش في إتجاه اللحمه

أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 = 0,075
(جدول 11-1)

تأثير فعل عدد الشعيرات في المقطع العرضي على العينات المنسوجة من نمرة 150 دنير مع تثبيت نسبة الإسبانديكس %

288	144	72	عدد الشعيرات في المقطع العرضي
3,003	2,816	2,693	الإنكماش في إتجاه اللحمه

أقل فرق معنوي عند مستوى 0,05 = 0,058
(جدول 12-1)

تأثير فعل نسبة الإسبانديكس % على العينات المنسوجة من نمرة 75 دنير مع تثبيت عدد الشعيرات فى المقطع العرضى

نسبة الأسبانديكس %	%3,5	%7	%10
الإنكماش فى إتجاه اللحمه	2,596	3,213	4,91

أقل فرق معنوى عند مستوى 0,05 = 0,075

(جدول 13-1)

تأثير فعل نسبة الإسبانديكس % على العينات المنسوجة من نمرة 150 دنير مع تثبيت عدد الشعيرات فى المقطع العرضى

نسبة الأسبانديكس %	%3,5	%7	%10
الإنكماش فى إتجاه اللحمه	1,886	2,72	3,906

أقل فرق معنوى عند مستوى 0,05 = 0,058

(جدول 14-1)

تأثير فعل نمرة الخيط على العينات المنسوجة مع تثبيت عدد الشعيرات فى المقطع العرضى ونسبة الإسبانديكس %

نمرة الخيط	75 دنير	150 دنير
الإنكماش فى إتجاه اللحمه	3,1	2,85

أقل فرق معنوى عند مستوى 0,05 = 0,39

(جدول 15-1)

معادلة خط الانحدار المتعدد ومعامل الارتباط المتعدد ونسبة المساهمة بين (نمرة الخيط وعدد الشعيرات فى المقطع العرضى ونسبة الإسبانديكس % لعينات التجارب) والإنكماش فى إتجاه اللحمه

معادلة خط الانحدار المتعدد	معامل الارتباط	المساهمة النسبية %
ص = 1,8 - 0,01 س ₁ + 0,33 س ₂ + 0,003 س ₃ **	0,966	% 93,4

(جدول 16-1)

نسب مساهمة نسبة الإسبانديكس % وعدد الشعيرات فى المقطع العرضى لعينات التجارب


نسبة اسهام س ₁ فى قيمة ص	نسبة اسهام س ₂ فى قيمة ص	نسبة اسهام س ₃ فى قيمة ص
% 13,59	%78,03	% 1,82

(جدول 17-1)

الاستنتاجات:

يوضح هذا البحث أهمية التركيب البنائى لخيط الإسبانديكس المتمثلة فى (نسبة الإسبانديكس - عدد الشعيرات فى المقطع العرضى - نمرة الخيط) وتأثير هذه المتغيرات على معدلات إنكماش القماش فى إتجاهى السداء واللحمه (شكل 1-1) حيث يمكن خلالها التحكم فى معدلات خصائص إنكماش الأقمشة ويتضح من تأثير متغيرات البحث على الإنكماش فى إتجاه السداء أن بدراسة تأثير إختلاف عدد الشعيرات فى المقطع العرضى كمتغير مستقل على الإنكماش فى إتجاه السداء

يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً لعدد الشعيرات في المقطع العرضي على الإنكماش في اتجاه السداء وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من اتجاه السداء تبعاً لإختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه السداء تائراً بزيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 72 لنمرة 150 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير ، بدراسة تأثير إختلاف نسبة الإسبانديكس كمتغير مستقل على الإنكماش في اتجاه السداء يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في اتجاه السداء وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من اتجاه السداء تبعاً لإختلاف نسبة الإسبانديكس حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه السداء تائراً بزيادة نسبة الإسبانديكس وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام نسبة الإسبانديكس 3,5% بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام نسبة الإسبانديكس 10% ، وبدراسة تأثير إختلاف نمرة الخيط كمتغير مستقل على الإنكماش في اتجاه السداء يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في اتجاه السداء وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من اتجاه السداء تبعاً لإختلاف نمرة الخيط حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه السداء تائراً بإنخفاض نمرة الخيط وتحقق أقل معدلاتها بإستخدام نمرة 150 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام نمرة 75 دنير ، بينما يتضح من تأثير متغيرات البحث على الإنكماش في اتجاه اللحمه أن بدراسة تأثير إختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي كمتغير مستقل على الإنكماش في اتجاه اللحمه يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً للحمه تبعاً لإختلاف عدد الشعيرات في المقطع العرضي حيث توجد زيادة تدريجية و معنوية في الإنكماش في اتجاه اللحمه تائراً بزيادة عدد الشعيرات في المقطع العرضي وتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 144 لنمرة 75 دنير بينما تحقق أعلى معدلاتها بإستخدام عدد الشعيرات 72 لنمرة 150 دنير ، وبدراسة تأثير إختلاف نسبة الإسبانديكس كمتغير مستقل على الإنكماش في اتجاه اللحمه يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في اتجاه اللحمه وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من اتجاه اللحمه تبعاً لإختلاف نسبة الإسبانديكس حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه اللحمه تائراً بزيادة نسبة الإسبانديكس وتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام نسبة الإسبانديكس 10% بينما تحقق أقل معدلاتها بإستخدام نسبة الإسبانديكس 3,5% ، وبدراسة تأثير إختلاف نمرة الخيط كمتغير مستقل على الإنكماش في اتجاه اللحمه يتضح أن هناك تأثيراً معنوياً على نسبة الإنكماش في اتجاه اللحمه وأن هناك فروقاً معنوية بين نسب الإنكماش من اتجاه اللحمه تبعاً لإختلاف نمرة الخيط حيث توجد زيادة تدريجية ومعنوية في الإنكماش في اتجاه اللحمه تائراً بزيادة إنخفاض نمرة الخيط وتحقق أعلى معدلاتها بإستخدام نمرة 75 دنير بينما تحقق أقل معدلاتها بإستخدام نمرة 150 دنير .



(شكل 1-1)

المراجع

- 1- رحمه، حسن سليمان. درغام، محمد السعيد. بكر، إيهاب عبد الله " الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة لماكينات النسيج اللامكوكية على الجانب الجمالي لأقمشة السيدات المنتجة من الياق البولي استر عالية البرمات" مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية العدد 15
- Rahma, Hassan Solaiman. Dorgham, Mohamed El said. Bakr, Ehab Abd Allah "el estfada mn el emkanyat el teknolya el hadisa l makinat el naseeg ella mkokya ala el ganeb el gamali l aqmeshet el saydat el montage mn alyaf el bolistar alya el barmat" Magalet al Emara w al Fenoun w al Elom al Insania El adad 15
- 2- عبد الغفور، محمد جمال. رضوان، جمال عبد الحميد. أبو النجا، هبة الله السيد " تأثير استخدام خيوط الشانيليا المنتجة من الميكرو فيبر بولي استر على خواص اقمشة المفروشات" مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية العدد 14
- Abd El ghafor, Mohamed Gamal. Radwan, Gamal Abd el hameed. Abo EL naga, Heba allah El said "taseer estkhdam khyot el shanilya el montage mn el maikrofaibr bolister ala khawas aqmeshet el mafroshat" Magalet al Emara w al Fenoun w al Elom al Insania El adad 14
- 3- A. B. Marmarali, Text. Res. J., 2003, 73,1, pp.11-14.
- 4- C. Prakash and K. Thangamani, Indian Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 3, pp. 287–289, 2010.
- 5- Çeken, F. (1996)., Doctoral Thesis, Ege University, I-zmir, 1995.
- 6- Dhingra R. C., and Postle R., J. Text. Inst. Res. J., 1970, p.426.
- 7- Eng-Olofsson T., J. Text. Inst., 1959, 50, T112.
- 8- Hearle J. W. S., El-Behery H.M., and Thakur V. M., J.text. Inst., 1959,50, T83.
- 9- Islam S, Tasnim N, Islam T. Journal of Textile Engineering & Fashion Technology. 2019;5(3):163-168.
- 10- Ly N. G., Text. Res. J., 1986, 56, p.22.
- 11- M. M. A. Haji, Pakistan Textile Journal, vol. 62, no. 1, p. 52, 2013.
- 12- Mofeda Abdul Rahman AL-ansary., Journal of American Science 2011; 7(12):63-67.
- 13- M. Senthilkumar, S. Sounderraj and N. Anbumani., Journal of Textile and Apparel, Technology and Management., Vol 7, 4, 2012,1:15.
- 14- Mukhopadhyay, A., Sharma, I C., and Mohanty, A. (2003). Indian J. Fibre Textile Res., 28:423–430.
- 15- Murray, John M., "Sense and Nonsense in Apparel Testing for Shrinkage," Sense and Nonsense in Knit Testing AATCC Symposium, November 18, 1975.
- 16- N. Gokarneshan and K. Thangamani, International Journal of Applied Engineering and Technology, vol. 2, no. 3, pp.
- 17- Owen J.D., J. Text. Inst., 1968, 59, p.313.
- 18- Puppenicker G., F., Sawhney A. P. S., Calamari T. A. and Harper R. J., Test. Res. J., 1997, Vol.67, No.3, March, p.198.
- 19- R. Sadek, A. M. El-Hossini, A. S. Eldeeb, and A. A. Yassen, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, vol. 7, no. 2, pp. 11–16, 2012.
- 20- Šajn, D., Geršak, J., and Bukošek, V. (2004). Magic World of Textiles, Dubrovnik, Croatia, 3–6 October 2004" 605– 610.
- 21- Sawhney A. P. S., Test. Res. J., 1974, 44, p.506.
- 22- Tasmac, M. Tekstil Konfeksiyon., (2000), 6: pp 422–426.
- 23- Taylor H. M., J. Text. Inst., 1959, 50, T161.
- 24- Zorowski C. F. and Chen C. S. Test. Res. J., 1965, 35, p.529.