

استخدام الأقمشة الزجاجية غير المنسوجة مع سوائل البولى استر المكوبلت فى إنتاج الحوائط الفاصلة والأرضيات بصفات مقاومة عالية

The use of glass non-woven fabrics with cobalt polyester fluids In the production of partition walls and floors with high Resistance properties

م. د/ طارق أحمد محمود عبد الله راشد

المدرس بشعبة النسيج - قسم التعليم الصناعى - كلية التربية جامعة حلوان

Dr. Tarek Ahmed Mahmoud Abd Alla Rashed

Lecturer at industrial learning department - Faculty of Education – Helwan University

Tarekahmedrashed1973@gmail.com

المخلص :

تعتبر مشكلة عدم كفاءة بعض أنواع الخرسانة العادية فى تحمل الإجهادات فى ظروف إنشائية ومناخية خاصة . وتأثر الحوائط الفاصلة والأرضيات والأسقف المعلقة بإجهادات الشد والضغط والإنحناء أثناء التنفيذ من المشكلات التى تواجه الأعمال الإنشائية المعمارية . ويهدف البحث الى تقديم تجارب عملية للحوائط الفاصلة والأرضيات مدعمة بالألياف النسجية ، وقد ركز البحث على دراسة السلوك الميكانيكى للخلطات المنتجة معملياً والجانب الإقتصادى بعد إضافة الألياف ذات القوة العالية مثل ألياف الزجاج لعمل الحوائط الفاصلة والأسقف والأرضيات . وقد تم إنتاج ثلاثة مجموعات للعينات :

المجموعة الأولى : (عينات ١ كجم بولى استر مضافة الى ..) (٣ ، ٦ ، ٩ طبقات ألياف زجاج)

المجموعة الثانية : (عينات ١/٢ كجم بولى استر مضافة الى ..) (٣ ، ٦ ، ٩ طبقات ألياف زجاج)

المجموعة الثالثة : (عينات ١/٤ كجم بولى استر مضافة الى ..) (٣ ، ٦ ، ٩ طبقات ألياف زجاج)

- يتضح من النتائج إرتفاع إجهاد الشد للعيينة (١ كجم بولى إستر / ٦ طبقات ألياف زجاج) وإرتفاع إجهاد الضغط للعيينة (١ كجم بولى إستر / ٣ طبقات ألياف زجاج) ، وإرتفاع إجهاد الإنحناء للعيينة (١ كجم بولى إستر / ٩ طبقات ألياف زجاج) ، وإرتفاع صلابة العينة (١ كجم بولى إستر / ٩ طبقات ألياف زجاج) ، بالمقارنة بالعينات الأخرى . ويرجع ذلك الى تغطية كل مساحة العينة بكمية البولى الإستر داخلياً وخارجياً .

- يرى الباحث أن العينة الأولى بالمجموعة الثالثة (١/٤ كجم بولى استر مكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) تعتبر العينة المثالية ولها جانب إقتصادى جيد .

الكلمات المفتاحية :

ألياف الزجاج - البولى استر - الحوائط الفاصلة - الأرضيات

Abstract

The problem of produce normally concrete is how this production is suitable suitable to Separated walls and grounds with good reinforced characters

This research **aims** to produce separated walls and grounds. The research studies the effect of deference layers of glass fabrics on strengths with deferent amount of polyester / cobalt liquids. Shedding light on the economic aspects after the proposed production operations.

This research produce three groups of samples :

- The first group : (samples of 1 kg polyester, added to ..) (3, 6, 9 layers of glass fibers)

- The Second group : (samples kg of polyester added to ..) (3, 6, 9 layers of glass fiber)
- The Third group : (samples kg of polyester added to ..) (3, 6, 9 layers of glass fibers)

Research results:

- The research confirmed that the sample (1 Kg polyester / 6 layers glass fabrics) is the best , in case of covering all sample area by polyester liquid inside and outside the glass fabric layers
- The research confirmed that the sample (1 Kg polyester / 3 layers glass fabrics) is the best , in case of covering all sample area by polyester liquid inside and outside the glass fabric layers
- The research confirmed that the sample (1 Kg polyester / 9 layers glass fabrics) is the best , in case of covering all sample area by polyester liquid partially inside and holly outside the glass fabric layers .
- The research confirmed that the sample (1 Kg polyester / 9 layers glass fabrics) is the best , in case of covering all sample area by polyester liquid partially inside and holly outside the glass fabric layers .
- * The researcher believes that the First sample in the third group (¼ kg cobalt polyester / 3 layers of glass fibers) is considered the best sample due to its great advantage in stress, pressure, bending and stiffness. Considering the less glass fiber and the less cobalt polyester . it is considered economically sample.

Key Words :

Glass fiber - polyester - partition walls - floors

مقدمه Introduction :

بالرغم من مرور فترة طويلة على استعمال الحرفيين للألياف كالفن المقطع وشعر الحيوان في مواد البناء كالأرضيات والأسقف ، إلا أن المهندسين في الآونة الأخيرة بدأوا في إضافة الألياف النسجية في الصناعات المعمارية والإنشائية ، ويعتبر الإسمنت المضاف إليه الألياف النسجية التطبيق الأمثل لإستخدام الألياف النسجية بصورة واسعة . وهناك تجارب في حقول كثيرة حول إضافة الألياف النسجية الى مواد لإنتاج مادة البلاستيك المسلحة بالألياف الزجاجية **Carbon fibers reinforced** أو **Glass fibers reinforced plastics** أو المواد المعدنية المسلحة بألياف الكربون **metals** . ويعتمد السلوك الميكانيكي لهذه الخلطات على إضافة الألياف ذات القوة العالية مثل ألياف الزجاج لعمل الأسقف والأرضيات أساساً على قدرة الإجهاد النسبي **Strain Capacities** للمواد المركبة . وتقسم المركبات عادة الى قسمين كالآتي (١) :

- (1) مركبات مضافة الى الخلطة تزيد قدرة إجهادها عن قدرة إجهاد الألياف النسجية .
- (2) مركبات تستخدم فيها ألياف نسجية تزيد قدرة إجهادها عن قدرة إجهاد الخلطة .

مشكلة البحث Statement of the problem :

- قلة كفاءة بعض أنواع الخرسانة العادية ذات الأحمال الثقيلة في تحمل الإجهادات في ظروف إنشائية ومناخية خاصة .
- تأثر الحوائط الفاصلة والأرضيات بإجهادات الشدد والضغط والإنحاء أثناء التنفيذ .
- الجانب الإقتصادي المرتفع في إنتاج الحوائط أو الأرضيات الخرسانية .

أهمية البحث : Study Significance

تتضح أهمية البحث فى النقاط التالية :

- إنتاج حوائط فاصلة وأرضيات بإستخدام خامات نسجية مقوية وتكنولوجيا مصرية .
- إنتاج قطاعات من ألواح ألياف الزجاج وسوائل البولى إستر المكوبلت مقاومة للإنحناء للتأكد من صلاحيتها للصب كحوائط فاصلة وأرضيات .
- إلقاء الضوء على الجوانب الإقتصادية بعد عمليات الإنتاج المقترحة .

منهجية البحث : Methodology of research

- يتبع البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

هدف البحث : Objective of research

- تشكيل ألواح من ألياف الزجاج وسوائل البولى إستر المكوبلت وهى خضراء الى الوحدات المقترحة " حوائط فاصلة وأرضيات " .
- عمل قطاعات من ألواح ألياف الزجاج وسوائل البولى إستر المكوبلت لمقاومة الإنحناء للتأكد من صلاحيتها للصب كحوائط فاصلة وأرضيات .

التجارب العملية Practical experiences

- تم فى هذا البحث دراسة تأثير إختلاف طبقات ألياف الزجاج على الإجهاد فى حالة استخدام كميات مختلفة من سوائل البولى إستر المكوبلت .
- تم عمل هذه التجارب معملياً بشعبة الصناعات النسجية بقسم التعليم الصناعى بكلية التربية جامعة حلوان .
- تم قياس جميع النتائج بمعامل مركز بحوث الإسكان والبناء - التابع للمركز القومى للبحوث بالدقى ، فى أجواء قياسية.

الخطوات الإجرائية للبحث . Procedural steps for research.

وقد تم إنتاج أربعة مجموعات للعينات :


- المجموعة الأولى : (عينات ١ كجم بولى إستر مضافة الى ..) (٣ ، ٦ ، ٩ طبقات ألياف زجاج)
 - المجموعة الثانية : (عينات 1/2 كجم بولى إستر مضافة الى ..) (٣ ، ٦ ، ٩ طبقات ألياف زجاج)
 - المجموعة الثالثة : (عينات 1/4 كجم بولى إستر مضافة الى ..) (٣ ، ٦ ، ٩ طبقات ألياف زجاج)
- تم فى هذا البحث تحضير المواد الهجينة ذات الأساس البوليمرى بطريقة الصب اليدوى وبإستخدام إناء مصنوع من الإستنالسستيل Stainless Steel حيث يتم وضع ٢/١ الكمية المحددة من السائل المحتوى على البولى إستر المكوبلت فى أرضية الإناء ثم نضع بعد ذلك طبقات ألياف الزجاج غير المنسوجة ثم نضع فوقها نصف الكمية الأخر من السائل المحتوى على البولى إستر المكوبلت وتترك لمدة ٦٠ دقيقة فى درجة حرارة ٣٠ م تقريباً ليتم تشبع طبقات ألياف الزجاج بسوائل البولى إستر المكوبلت ثم يتم تصلبها بفعل المصلب المضاف الى السائل .

مقدمه : Introduction

مرت العمليات الإنشائية بالعديد من المراحل وتم استخدام العديد من المواد في إنشاء الحوائط الفاصلة مثل الحجر الطبيعي وهو المادة التقليدية التي كانت تبنى منها الحوائط الفاصلة بالاستعانة بالمونة كمادة رابطة . اللبن الترابي وهو مادة تقليدية تُصنع من خلط التراب الناعم بالقش^(٨) ، ثم بالماء وتُصب في قوالب بشكل متوازي المستطيلات وتُترك لتجف بأشعة الشمس، لتشكل أحجار صناعية خفيفة المتانة نسبياً وتتأثر بالرطوبة. وتُستعمل مع المونة الترابية لبناء الحوائط الفاصلة الأجر الترابي وهو من الأحجار الصناعية الحديثة نسبياً، إذ يوضع التراب الناعم المخلوط بالماء ضمن قوالب نظامية، ثم يوضع في الفرن لدرجة حرارة ١٤٠٠ م فينتج منه حجر صناعي ذو متانة جيدة، ومقاوم جيد للرطوبة. الأجر الرملي الجيري وهو من الأحجار الصناعية الأحدث نسبياً وباستعمال مادتي الرمل والجير مع خلطها بالماء . البلوك الإسمنتي هو من الأحجار الصناعية الحديثة المكونة من الرمل والإسمنت والماء والمصبوبة بقوالب تحت الضغط ، وهو عملياً من أنواع الخرسانة . يمكن أن يكون البلوك مصمماً، وذا متانة عالية، ويستعمل عندها في إنشاء الجدران . كما يمكن أن يكون مفرغاً، وذا متانة ضعيفة نسبياً ، ويستعمل عندها في العناصر الإنشائية كالحوائط الفاصلة^(٩) .

المواد الهندسية :

هي المواد التي تُستخدم في أعمال المنشآت مثل الأحجار والطوب والمواد الأسمنتية والخرسانية والأخشاب والبلاط والقراميد والبلاستيك والمطاط والمعادن والزجاج ومواد تغطية الأرضيات والأسقف ومواد التثبيت واللحام والمواد العازلة ...^(٨) ، ويوضح الشكل (١ - ١) أنواع المواد الهندسية المستخدمة في أعمال الإنشاءات الداخلية والخارجية .



شكل (١ - ١) : أنواع المواد الهندسية المستخدمة في الإنشاءات

إختيار المواد الهندسية :

إختيار المواد معناه قياس مدى صلاحية المادة للإستعمال فى الأغراض المعينة . ويجب أن يوضع فى الإعتبار أن المادة لا تتأثر عند إساءة الإستعمال . كما أن المادة الثابتة والتصميم الصحيح يؤكدان معاً سلامة المنشأ فى حدود الإستعمال المقصود .^(٩)

وقد استخدم فى البحث المواد غير المعدنية كنوع من أنواع المواد الهندسية ، ومن أمثلتها البولى استر كنوع من أنواع البلاستيك مدعوماً بألياف الزجاج غير المنسوج .

وهناك مصدران يحصل منهما المصمم على البيانات اللازمة فى إختيار المواد ، وهما :

- (1) تقارير تبين مدى كفاءة المواد عند الإستعمال الواقعى .
 - (2) نتائج الإختبارات التى أجريت على المواد لبيان خواصها حتى يمكن إعداد مواصفاتها .
- ويجب عند إستعمال وإختيار المواد مراعاة الآتى :

(1) متطلبات الإستخدام .

(2) المتطلبات الإقتصادية .

(3) متطلبات التصنيع .

من الإستعمالات الشائعة للراتنجات فى المنشآت المعمارية والإنشائية ما يلى :

- (1) كسائل مضاف الى الخرسانة للحصول على خواص معينة مثل زيادة قابلية الخرسانة للتشغيل ومقاومة الشد .
- (2) كراتنج سائل يستخدم كوسيط لحام بدلاً من الإسمنت لإنتاج ما يسمى بالخرسانة أو المونة الراتنجية .
- (3) مادة لاصقة للحام الخرسانة الجديدة بالقديمه أو للصق الوحدات السابقة الصب أو للصق الحديد مع الخرسانة .
- (4) كدهان ومادة عازلة لغلق المسام السطحية ومنع تسرب المياه والسوائل الأخرى .
- (5) كرقائق من البلاستيك فى الفواصل لمنع تسرب المياه فى المنشآت المائية .
- (6) كألياف بلاستيك أو أسياخ بلاستيك لتسليح وتقوية الخرسانات .
- (7) كفرم لأعمال الخرسانة من ألواح البلاستيك .

ويوجد فى مصر نوعين من الألياف التى تناسب الإستخدام فى خرسانة الألياف وهما :

- (1)ألياف الزجاج التى تتميز بمقاومة عالية للمواد الكيماوية والقلويات .
- (2)ألياف الهاركس المصنوعة من الصلب الغير قابل للصدأ .

وتستعمل خرسانة الألياف فى عدة أغراض إنشائية منها (١) :

- (1)ملئ الشروخ فى الوحدات والعناصر الخرسانية المختلفة .
- (2)تنفيذ الأساسات المعرضة لإهتزازات والأحمال المتحركة .
- (3)إعادة ترميم الطرق وممرات الطائرات وأرضيات المصانع .
- (4)تنفيذ وعمل قمصان للأعمدة الخرسانية بغرض تقويمها .
- (5)تغليف الأعمدة الحديدية بغرض وقايتها من المؤثرات الخارجية .
- (6)تنفيذ المنشآت والمباني العسكرية والحربية .
- (7)تنفيذ الطبقات الخرسانية المعرضة للبرى والإحتكاك .



تاريخ صناعة البولي استر :


في عام ١٩٢٦ ، في الولايات المتحدة بدأ دو بونت دي نيمور البحث في جزيئات كبيرة ، اهتم الكيميائيون في البحوث البريطانية بدراسات دو بونت ، وأسفر هذا العمل عن ظهور ألياف البولي استر .
وفي عام ١٩٤٦ ، اشترت شركة دو بونت حق إنتاج ألياف البولي استر هذه في الولايات المتحدة، وأجرت الشركة بعض أعمال التطوير ، وفي عام ١٩٥١ ، بدأت في تسويق الألياف تحت اسم داكرون، وخلال السنوات التالية ، أصبحت العديد من الشركات مهتمة بألياف البولي استر وأنتجت نسخاً خاصة بها من المنتج للاستخدامات المختلفة ، واليوم هناك نوعان أساسيان من البولي استر، (البولي إيثيلين تيريفثاليت، وبولي سيكلو هكسين) وعلى الرغم من أن البولي سيكلو أكثر مرونة وتناسب مع الاستخدامات الثقيلة للمستهلكين ، مثل الستائر وأغطية الأثاث، يفضل استخدام البولي تيريفثاليت في الأقمشة لأنها تقاوم التجاعيد والبقع وتحفظ بشكلها (١٥) .

المواد الأولية للبولي استر

البولي استر هو مصطلح كيميائي يمكن تقسيمه إلى بولي وهذا يعني الكثير، واستر وهو مركب كيميائي عضوي أساسي، والعنصر الرئيسي المستخدم في صناعة البوليستر هو الإيثيلين ، المشتق من البترول، وفي هذه العملية يكون الإيثيلين هو البوليستر، وهو أساس البناء الكيميائي للبولي استر، وتسمى العملية الكيميائية التي تنتج البولي استر النهائي بالبلمره .

أنواع البولي استر .

- تم تصنيف مادة البولي استر الى نوعين أساسيين : البولي استر المشبع وغير المشبع
- البولي استر المشبع : ويتكون ذلك النوع من السوائل الجزيئية منخفضة الوزن ، كالجلكول.
 - البولي استر غير المشبع : يتكون من الراتنجات الناتجة عن التصلد الحراري والتي تتميز بعدم تشبع الفينيل ، وهذا النوع من البولي استر يدخل في صناعة البلاستيك المقوى ، وهو نوع اقتصادي بشكل كبير .



الخصائص الفيزيائية (١٦) .

تبلغ الكثافة النسبية لراتنج البوليستر غير المشبع حوالي ١,٢٠ ، ويكون انكماش الحجم كبيراً في وقت المعالجة. بعض الخصائص الفيزيائية هي كما يلي :

1. المقاومة الحرارية . تحتوي معظم راتنجات البولي استر غير المشبعة على درجة حرارة تشويه حرارية تتراوح من ٥٠ إلى ٦٠ درجة مئوية ، وبعض الراتنجات المقاومة للحرارة جيدة يمكن أن تصل إلى ١٢٠ درجة مئوية.
2. الخواص الميكانيكية. راتنجات البولي استر غير المشبعة ذات قوة عالية مثل التمدد والانحناء والضغط.
3. المقاومة الكيميائية. راتنجات البوليستر غير المشبعة ذات أداء جيد ضد الماء ، الأحماض المخففة والقلويات المخففة ، ومقاومة ضعيفة للمذيبات العضوية.
4. خصائص العزل . خصائص العزل الكهربائي لراتنج البولي استر غير المشبع جيدة .
5. البولي استر قليل الإمتصاص للماء ، وهذه الخاصية تساعده على الجفاف السريع .
6. البولي استر مقاوم للعفن ولضوء الشمس .
7. يمكن إعطائه صفات لميع أو نصف لميع أو ملون .

الخواص الكيميائية

يمكن أن يتعرض رابط الإستر الموجود في السلسلة الرئيسية إلى تفاعل التحلل المائي ، ويمكن للحامض أو القاعدة أن يسرع التفاعل . ويمكن تقليل تفاعل التحلل المائي إلى حد كبير .

في الوسط الحامضي ، يكون التحلل المائي قابلاً للانعكاس وغير مكتمل ، لذلك يستطيع البولي استر مقاومة هجوم الوسط الحامضي .

في الوسط القلوي ، نظراً لتكوين أنيون كربوكسيل مستقر ، يصبح التحلل المائي لا رجعة فيه ، لذلك فإن البولي استر مقاوم للقلويات .

يمكن أن تتفاعل مجموعة الكربوكسيل في نهاية سلسلة البولي استر مع أكسيد فلز أرضي قلوي أو هيدروكسيد (على سبيل المثال ، MgO ، CaO ، $Ca(OH)_2$ ، وما إلى ذلك) لتوسيع السلسلة الجزيئية من البولي استر غير المشبع . يمكن أن يكون امتداد السلسلة الجزيئية بحيث تكون اللزوجة الأولية من ٠,١ إلى ١,٠ باسكال من راتنج سائل لزج ، وتزداد اللزوجة بشكل حاد إلى ١٠٣ باسكال أو أكثر في فترة زمنية قصيرة حتى تصبح غير قابلة للتدفق ، غير لزجة مادة تشبه الهلام. عندما يكون الراتنج في هذه الحالة ، فإنه غير متشابك ، فإنه لا يزال قابل للذوبان في مذيب مناسب ولديه سيولة جيدة عند التسخين .

1. يتأثر البولي استر بالأحماض تأثيراً بطيئاً ، وبشكل عام فهو مقاوم للأحماض خفيفة التركيز.
2. يتفاعل البولي استر مع القلويات مثلها مثل الأحماض ، ما عدا مركبات الأمونيا .
3. لا تؤثر المواد المؤكسدة والمختزلة على البولي استر في درجات الحرارة المنخفضة ، ولكن قد يفقد شيئاً من قوته أثناء الغليان .

الألياف الزجاجية .

تُصنع الألياف الزجاجية من الرمل ، وبعض المواد الخام الأخرى المستعملة في صناعة الزجاج العادي (١٦) .

الطريقة الأولى :

تُسخن المواد الخام وتُشكل علي هيئة قطع زجاجية كروية صغيرة ، ويتم فحصها للتأكد من نقاتها. ثم تصهر الكرات الزجاجية في فرن كهربائي خاص ، وينساب الزجاج المصهور عبر ثقب صغير جداً في قاع الفرن ، حيث يسقط على أسطوانة تدور بسرعة أكبر من السرعة التي ينساب بها الزجاج وهناك شداده ، تشد الألياف وتطيلها إلى أن تتخذ شكل حبال دقيقة ثابتة. وتستطيع الأسطوانة أن تسحب ٣،٢ كم من الألياف في الدقيقة الواحدة . ويمكن سحب أكثر من ١٥٠ كم من الألياف من كرة زجاجية واحدة ذات قطر طوله ١٦ مم . ويُمكن لف الألياف معاً في شكل خيوط وحبال ، كما يمكن غزل الخيوط في نسيج وشرائط وأنواع أخرى من الأقمشة .

الطريقة الثانية :

وهناك طريقة أخرى تسمى عملية الصهر المباشر، وفيها تُحذف خطوات صناعة الكرات الزجاجية . حيث تُصنع كتل الألياف الزجاجية أو صوف الألياف الزجاجية بطريقة مختلفة نوعاً ما. حيث يصهر الرمل والمواد الخام الأخرى في فرن ، وينساب الزجاج المصهور عبر ثقب صغير في الفرن . ويقابل الزجاج المصهور ضغط عالٍ نفث من البخار ، يسحبه إلى ألياف دقيقة يتراوح طولها بين ٢٠ و ٣٨ سم .

بعض استخدامات ألياف الزجاج .

شكل (١ - ٣) : بعض استخدامات ألياف الزجاج فى الإغراض الصناعية

يوضح الشكل رقم (١ - ٣) بعض استخدامات ألياف الزجاج المنسوجة وغير المنسوجة فى الأغراض الصناعية ، مثل تبطين الترع وجداول المياة بالخرسانة المسلحة بالألياف ، أو تدعيم بلاطات السيراميك والبورسلين لزيادة قوتها وخاصة فى الأماكن الخارجية من المنشآت ، الى جانب تدعيم الحوائط الفاصلة ذات الطوب الأحمر لزيادة العزل ولإكسابها متانة ومقاومة عالية للضغط وللصدما .


البولى استر المكوبلت .

يتم الحصول على ألياف البولى استر من تكاثف الإيثيلين جليكول مع حامض التريفثاليك أو الإستر ميثلين للحامض . والإيثيلين من أهم المواد الكيماوية العضوية الصناعية ، وهى مادة سهلة التحضير تنتج عن التحلل الحرارى للبترول . كما يتم تحضير حامض التريفثاليك من البترول حيث يؤكسد الإيثيلين بواسطة الأوكسجين الجوى مع وجود مادة مساعدة هى أكسيد الإيثيلين ويحلل بالتميو الى الجليكول . والجليكول إيثيلين سائل لزج يذوب فى الماء والكحول وهو شديد الإمتصاص للرطوبة . ويتم التفاعل بالتسخين الى درجة حرارة مرتفعة وفى جو خال من الهواء (الأوكسجين) ويستمر التفاعل حتى تبلغ درجة التكاثف ٨٠ .

تبلغ درجة إنصهار ألياف البولى استر ٢٤٩ درجة مئوية وهى أعلى درجة إنصهار للألياف الكيماوية بعد ألياف النايلون التى تبلغ درجة إنصهارها ٢٦٣ درجة مئوية .

المقاومة Strength

هى مقاومة المادة لأى حمل مؤثر . وتعرف بالمقاومة للضغط إذا كان الحمل المؤثر حمل ضغط ، والمقاومة للشد إذا كان الحمل المؤثر حمل شد . وتقاس المقاومة بوحدات الإجهاد . كما أن المقاومة قد تكون للإنحناء . وتعرف أقصى مقاومة بأنها أكبر إجهاد تتحمله المادة تحت تأثير الحمل المؤثر ببطء حتى الكسر .



شكل (١ - ٤) : رسم توضيحي يبين تأثير الإختبارات الميكانيكية على العينات

يوضح الشكل رقم (١ - ٤) رسم توضيحي مبسط لإتجاهات تأثير الإختبارات الميكانيكية - الشد والضغط والإنحناء - على العينات المستخدمة بالتجربة ، وهو الإتجاه الذى تسلكه الأجهزة الميكانيكية المستخدمة فى القياسات .

الإختبارات المستخدمة في هذا البحث :

تم استخدام أربعة اختبارات ميكانيكية وفيزيائية للتعرف على خواص المادة المركبة ، وهذه الإختبارات هي :

- اختبار إجهاد الشد Tensile Test

حيث اعتمدت المواصفة القياسية ASTM - C 297/C297M-04 في الحصول على نتائج الإختبارات .

- اختبار الضغط Pressure Test

حيث اعتمدت المواصفة القياسية ASTM - C 365 - 03 في الحصول على نتائج الإختبارات .

- اختبار إجهاد الإنحناء curvature stress Test

حيث اعتمدت المواصفة القياسية ASTM - C 393 - 00 في الحصول على نتائج الإختبارات .

- اختبار الصلابة Hardness Test

حيث اعتمدت المواصفة القياسية ASTM - D4060 في الحصول على نتائج الإختبارات .

ظروف التشغيل والإختبارات .

تم إجراء جميع الاختبارات والحصول على النتائج المدونة بالبحث بمعمل اختبار المواد بمعمل بحوث الإسكان ومواد البناء بالدقى ، جمهورية مصر العربية .

• كل الاختبارات قد تمت عند ٢٣ م° ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠ % .

• جميع الأجهزة المستخدمة كانت معيارية .

إختبار الصلابة .

هي الخاصية التي يمكنها من الإحتفاظ بشكل سطحها سليماً متماسكاً تحت تأثير الأحمال . وقد تعرف الصلادة بأنها قدرة المادة لمقاومة البرى نتيجة الإحتكاك أو المقاومة للخدش أو القطع أو حدوث علامة بها .

Universal Testing Machine وهي مصممة لإجراء إختبارات الشد والضغط والإنحناء .

Special Testing Machine وهي مصممة لإجراء إختبارات الصلادة Hardness .

إختبار الشد .

هو عملية تجرى على قطعة إختبار لتعيين خواصها تحت تأثير حمل الشد المحورى فى إتجاه واحد ، ويعتبر إختبار الشد من أكثر الإختبارات شيوعاً فى الإستخدام خاصة وأنه من أسهل الإختبارات الميكانيكية فى إجرائه وتستند معظم المواصفات القياسية الى إختبار الشد كأساس لبيان خواص المواد المعدنية .

إختبار الضغط :

تفضل عينة الإختبار الإسطوانية عن الأشكال الأخرى لأنها تعطى إجهادات منتظمة وكثيراً ما تختبر عينات مربعة أو مستطيلة المقطع . فمثلاً فى العينات المصنعة مثل البلاط فإنه يصعب عمل عينة مستديرة .

الحمل المؤثر P

$$\frac{P}{A} = f$$

إجهاد الضغط الأقصى f =
مساحة مقطع العينة A

إختبار الإنحناء :

يعتبر الجسم فى حالة إنحناء إذا تعرض الى حمل أو مجموعة من الأحمال بحيث يتولد عنها إجهادات شد على جزء من مقطع الجسم مصحوبة بإجهادات ضغط على باقى المقطع .

المواد المستخدمة فى التجارب الحالية :

تم فى هذا البحث استخدام الخامات التالية :

(1) ألياف الزجاج غير المنسوجة من نوع E-Glass الزجاجية وهو النوع الأكثر شيوعاً بين أنواع ألياف الزجاج ، من إنتاج شركة (L G (Owens Corning ذات المواصفة التالية :

إستطالة %	مرونة كجم/ملى ^٢	متانة جرام / دنير	وزن نوعى جرام / سم ^٣	الإمتصاص %	مقاومة الحرارة
٢	٢٠٠	٦,٥	٢,٥٤	٠,١	٧٣٢ م

(2) سائل البولى إستر تاوانى المنشأ .

(3) مساعد مصلب ١٠ جرام كوبلت / كجم بولى استر .

(4) مصلب ٣٠ جرام بيروكسيد / كجم بولى استر .

هدف التجربة

- إمكانية تشكيل ألواح ألياف الزجاج وسوائل البولى استر المكوبلت وهى خضراء الى الوحدات المقترحة " حوائط فاصلة وأرضيات " .
- قياس كفاءة قطاعات ألواح ألياف الزجاج وسوائل البولى استر المكوبلت لمقاومة الإنحناء للتأكد من صلاحيتها للصب كحوائط فاصلة وأرضيات .
- تحقيق عائد إقتصادى مناسب ، بالإعتماد على مكونات وتكنولوجيا مصرية .

التجارب العملية :

- تم فى هذا البحث دراسة تأثير إختلاف طبقات ألياف الزجاج على إجهاد الشدد وإجهاد الضغط وإجهاد الإنحناء وإجهاد الصلابة ، وذلك فى حالة استخدام كميات مختلفة من سوائل البولى استر المكوبلت .
- تم عمل هذه التجارب معملياً بشعبة الصناعات النسيجية بقسم التعليم الصناعى بكلية التربية جامعة حلوان .
- تم فى هذا البحث تحضير المواد الهجينة ذات الأساس البوليمرى بطريقة الصب اليدوى وبإستخدام إناء مصنوع من الإستانلسستيل Stainless Steel حيث يتم وضع ٢/١ الكمية المحددة من السائل المحتوى على البولى استر المكوبلت فى أرضية الإناء ثم نضع بعد ذلك طبقات ألياف الزجاج غير المنسوجة ثم نضع فوقها نصف الكمية الأخر من السائل المحتوى على البولى استر المكوبلت وتترك لمدة ٦٠ دقيقة فى درجة حرارة ٣٠ م تقريباً ليتم تشبع طبقات ألياف الزجاج بسوائل البولى استر ثم يتم تصلبها بفعل المصلب المضاف الى السائل .



شكل (١ - ٥) : شكل العينات التي تم إنتاجها بطريقة الصب اليدوي لسوائل البولي إستر المكوبلت مدعوماً بالألياف الزجاج غير المنسوجة

الجهاز المستخدم في التجارب .

تم إجراء الاختبارات بمعامل المواد بمركز بحوث الإسكان والبناء - التابع للمركز القومي للبحوث بالدقى . على جهاز

Universal Testing Machine Capacity 50 Ton (UH – 500 KnA . Shima DZU) Japan

وقد تم إجراء الاختبارات التالية على الألواح الناتجة :

- اختبار الشدد .
- وتم الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM رقم (C 297/C297M-04)
- اختبار الضغط .
- وتم الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM رقم (C 365 – 03)
- اختبار الإنحناء .
- وتم الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM رقم (C 393 – 00)
- اختبار الصلابة .
- وتم الاختبار طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM رقم (D 4060)

القوانين المستخدمة في تدوين النتائج :

$$\text{Kg / m m}^2 \text{} = \frac{\text{قوة الشد } F \text{ (طن)} \times 1000}{\text{العرض } b \text{ (مم)} \times \text{السُمك } t \text{ (مم)}} = \text{(إجهاد الشدد)}$$

$$\text{Kg / m m}^2 \text{} = \frac{\text{قوة الضغط } F \text{ (طن)} \times 1000}{\text{العرض } b \text{ (مم)} \times \text{السُمك } t \text{ (مم)}} = \text{(إجهاد الضغط)}$$

$$\text{Kg / m m}^2 \text{} = \frac{3 P L}{2 b t^2} = \text{(إجهاد الإنحناء)}$$

حيث P قوة الإنحناء (طن) ، P العرض (مم) ، t² مربع السُمك (مم) ، L ثابت = 100

نتائج البحث :

- بعد عمل العينات موضوع الدراسة وعدده ٩ عينات داخل ٣ مجموعات بإستخدام ٩،٦،٣ طبقات من ألياف الزجاج غير المنسوج ، وبإستخدام 1/4 ، 1/2 ، ١ كجم من البولى إستر المكوبلت، تم عمل الإختبارات الميكانيكية السابقة للعينات بمعامل إختبار المواد بمركز بحوث الإسكان والبناء - التابع للمركز القومى للبحوث بالدقى . فى ظروف معملية قياسية ودرجات حرارة ورطوبة قياسية ومعايرة جميع الأجهزة المستخدمة
- كل الاختبارات قد تمت عند ٢٣ م° ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠ % .
 - جميع الأجهزة المستخدمة كانت معايرة .


تم قياس النتائج ، وتدوينها فى الجداول التالية :

(جدول ٢ - ١) (العلاقة بين إجهاد الشدد وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

إجهاد الشدد Kg / m m ²	السّمك (t بالمم)	العرض (b بالمم)	قوة الشدد (F بالطن)	العينة
٥,٢٢٦	٥,٥٤٦	٢٨,٣٦	٠,٨٢٢	٣ طبقات ألياف زجاج
٧,٤١٧	٦,٣٦٦	٢٨,٢٥	١,٣٣٤	٦ طبقات ألياف زجاج
٦,٨١٥	١٠,٠٨٠	٣٠,٠٣	٢,٠٦٣	٩ طبقات ألياف زجاج
٥,٤٣٢	٤,٩٣٦	٢٨,٦٤	٠,٧٦٨	٣ طبقات ألياف زجاج
٥,٦٨٢	٦,٣٧٦	٢٨,٩٨	١,٠٥٠	٦ طبقات ألياف زجاج
٥,٣٢٤	٩,٨١٠	٢٩,٥٢	١,٥٤٢	٩ طبقات ألياف زجاج
٥,٦٢١	٤,٢٦٣	٢٨,٥٤	٠,٦٨٤	٣ طبقات ألياف زجاج
٥,٧٣١	٥,٤٩٩	٢٧,٩٢	٠,٨٨٠	٦ طبقات ألياف زجاج
٤,٧٠٥	٩,٤٢٣	٢٩,٨٦	١,٣٢٤	٩ طبقات ألياف زجاج

$$\text{Kg / m m}^2 \text{} = \frac{\text{قوة الشدد } F \text{ (طن)} \times 1000}{\text{العرض } b \text{ (مم)} \times \text{السّمك } t \text{ (مم)}} = \text{(إجهاد الشدد)}$$

حيث P قوة الإنحناء (طن) ، P العرض (مم) ، t² مربع السّمك (مم) ، L ثابت = 100




شكل رقم (٢-١) (العلاقة بين إجهاد الشدد وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

(جدول ٢ - ٢) (العلاقة بين إجهاد الضغط وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

إجهاد الضغط Kg / m m ²	السّمك (t بالمم)	العرض (b بالمم)	قوة الضغط (F بالطن)	العيّنة
٨,٧٤٢	٥,٤٥٠	٢٨,٤٦	١,٣٥٦	٣ طبقات ألياف زجاج ١ كجم بولى إستر
٤,٦٧٢	٥,٦٤٦	٢٨,٢٨	٠,٧٤٦	
٣,٠٤٤	١٠,٨٥٦	٢٩,٩٥	٠,٩٩٠	
٤,٨٧٦	٤,٦٤٦	٢٦,٧٥	٠,٦٠٦	٣ طبقات ألياف زجاج ١/٢ كجم بولى إستر
٣,٩٨٠	٦,٢٧٠	٢٩,٧٣	٠,٧٤٢	
٢,٣٤٠	٨,١٦٣	٢٧,٥٨	٠,٥٢٧	
٥,٨٩١	٤,٥٥٥	٢٨,٨	٠,٧٧٢	٣ طبقات ألياف زجاج ١/٤ كجم بولى إستر
٣,٩٤٣	٥,٥٦٨	٢٨,٦	٠,٦٢٨	
١,٧٣٨	٧,٥٥٢	٢٧,٨	٠,٣٦٥	

$$\text{قوة الضغط } F (\text{طن}) \times 1000 = \frac{\text{إجهاد الضغط} (\text{Kg / m m}^2)}{\text{العرض } b (\text{مم}) \times \text{السّمك } t (\text{مم})}$$

حيث P قوة الإنحناء (طن) ، P العرض (مم) ، t² مربع السّمك (مم) ، L ثابت = 100




شكل رقم (٢-٢) (العلاقة بين إجهاد الضغط وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

(جدول ٢-٣) (العلاقة بين الإنحناء وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

إجهاد الإنحناء Kg / m m ²	السّمك (t بالمم)	العرض (b بالمم)	قوة الإنحناء (F بالطن)	العيّنة
١٣,٢٨١	٥,٤٢٠	٢٨,٤٥	٠,٠٧٤	٣ طبقات ألياف زجاج
٢٠,٠٨١	٦,٠٦٦	٢٧,٨١	٠,١٣٧	٦ طبقات ألياف زجاج
٢٣,٠٧٢	١٠,٨٤٣	٢٧,٠٦	٠,٤٨٨	٩ طبقات ألياف زجاج
١١,٧٧١	٥,٥١٠	٢٨,١٢	٠,٠٦٧	٣ طبقات ألياف زجاج
١٣,٧٥٩	٥,٨٠٣	٢٧,٨٤	٠,٠٨٦	٦ طبقات ألياف زجاج
١٥,٢٠٣	٩,١٧٦	٣٠,٤٧	٠,٠٨٩	٩ طبقات ألياف زجاج
٤,٨٧٢	٤,٥٥٥	٢٨,٨	٠,٧٧٢	٣ طبقات ألياف زجاج
٣,٩٣٣	٥,٥٦٨	٢٨,٦	٠,٦٢٨	٦ طبقات ألياف زجاج
٢,٧٤٠	٨,١٥٥	٢٨,٢٢	٠,١٢٣	٩ طبقات ألياف زجاج

$$\text{Kg / m m}^2 \dots\dots = \frac{3 P L}{2 b t^2} = (\text{إجهاد الإنحناء})$$


حيث P قوة الإنحناء (طن) ، P العرض (مم) ، t² مربع السّمك (مم) ، L ثابت = 100



شكل رقم (٢-٣) (العلاقة بين إجهاد الإنحناء وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

(جدول ٢ - ٤) (العلاقة بين الصلابة وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

الصلابة Hardness (باركول Parcol)	العينه
٥٨,٣٣	٣ طبقات ألياف زجاج
٥٩,٢٣	٦ طبقات ألياف زجاج
٦٠,١١	٩ طبقات ألياف زجاج
٥٣,٦٧	٣ طبقات ألياف زجاج
٥٥,٦٧	٦ طبقات ألياف زجاج
٥٦,٥٥	٩ طبقات ألياف زجاج
٤٨,٢٠	٣ طبقات ألياف زجاج
٥٠,٥٥	٦ طبقات ألياف زجاج
٥٢,٢٢	٩ طبقات ألياف زجاج



شكل رقم (٢ - ٤) (العلاقة بين الصلابة بالباركول وزيادة طبقات ألياف الزجاج فى العينات)

تفسير النتائج والمناقشة :

تأثير زيادة طبقات ألياف الزجاج على إجهاد الشد فى العينات .

من التحليل الإحصائى للنتائج الخاصة باختبار إجهاد الشد ، أظهرت النتائج الموضحة فى الجدول رقم (٢ - ١) إرتفاع إجهاد الشد للعينة الثانية بالمجموعة الأولى (١ كجم بولى إستر مكوبلت / ٦ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى ، ويرجع ذلك الى تغطية كافة مساحة العينة بكمية البولى الإستر المكوبلت داخلياً وخارجياً ، فيؤدى الى زيادة التماسك كيميائياً بين طبقات ألياف الزجاج المكونة للألواح وراتنجات البولى إستر المكوبلت ، وبالتالي زيادة إجهاد الشد المؤثر عليها .

بينما يلاحظ إنخفاض إجهاد الشد للعينة الثالثة بالمجموعة الثالثة (1/4 كجم بولى إستر مكوبلت / ٩ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى ، ويرجع ذلك الى إنفصال ألياف الزجاج الداخلية وعدم إرتباطها كيميائياً أو فيزيائياً بكمية البولى إستر المكوبلت المضافة . بما يوضح أن كمية ألياف الزجاج فى العينة أكبر بكثير من كمية البولى إستر المكوبلت المضافة للعينة .

بالرغم من النتائج السابقة ، إلا أن الباحث يرى فى العينة الثانية بالمجموعة الثالثة (1/4 كجم بولى إستر مكوبلت / ٦ طبقات ألياف زجاج) هى العينة المثالية حيث تتمتع بكمية ألياف زجاج متوسطة وأقل كمية من البولى إستر المكوبلت المضافة . مما يعنى أنها عينة إقتصادية فى المقام الأول .

تأثير زيادة طبقات ألياف الزجاج على إجهاد الضغط فى العينات .

من التحليل الإحصائى للنتائج الخاصة باختبار إجهاد الضغط ، أظهرت النتائج الموضحة فى الجدول رقم (٢ - ٢) إرتفاع إجهاد الضغط للعينة الأولى بالمجموعة الأولى (١ كجم بولى إستر المكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى . ويرجع ذلك الى تغطية كافة مساحة العينة بكمية البولى الإستر المكوبلت داخلياً وخارجياً ، فيؤدى الى زيادة التماسك كيميائياً بين طبقات ألياف الزجاج المكونة للألواح وراتنجات البولى إستر المكوبلت ، وبالتالي زيادة إجهاد الضغط

المؤثر عليها . بينما لا تعنى زيادة طبقات ألياف الزجاج الحصول على نتائج أفضل نظراً لإمكان انفصال طبقات ألياف الزجاج وعدم توغل البولى إستر المكوبلت الى داخلها مما يقلل من التماسك الكيميائى بين الجزيئات .
بينما يلاحظ إنخفاض إجهاد الضغط للعيينة الثالثة بالمجموعة الثالثة (¼ كجم بولى استر مكوبلت / ٩ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى ، ويرجع ذلك الى انفصال ألياف الزجاج الداخلية وعدم إرتباطها كيميائياً أو فيزيائياً بكمية البولى إستر المكوبلت المضافة . بما يوضح أن كمية ألياف الزجاج فى العينة أكبر بكثير من كمية البولى إستر المكوبلت المضافة للعيينة .

ومن النتائج السابقة ، يرى الباحث فى العينة الأولى بالمجموعة الثالثة (¼ كجم بولى استر مكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) عينة مثالية جداً ، حيث تتمتع بأقل كمية ألياف زجاج وأقل كمية من البولى استر المكوبلت المضافة . مما يعنى أنها عينة إقتصادية جداً فى المقام الأول .

تأثير زيادة طبقات ألياف الزجاج على إجهاد الإنحناء فى العينات .

من التحليل الإحصائى للنتائج الخاصة بإختبار إجهاد الإنحناء ، أظهرت النتائج الموضحة فى الجدول رقم (٢ - ٣) إرتفاع إجهاد الإنحناء للعيينة الثالثة بالمجموعة الأولى (١ كجم بولى إستر مكوبلت / ٩ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى . ويرجع ذلك الى تغطية كافة مساحة العينة بكمية البولى الإستر المكوبلت خارجياً كلياً وداخلياً جزئياً فيؤدى الى زيادة التماسك الكيميائى جزئياً بين طبقات ألياف الزجاج المكونة للألواح وراتنجات البولى استر وبالتالي زيادة إجهاد الإنحناء المؤثر عليها ، كما أن وجود ٩ طبقات من ألياف الزجاج بالعيينة ساعدها على مقاومة الإنحناء المعرضه له العينة .

بينما يلاحظ إنخفاض إجهاد الإنحناء للعيينة الثالثة بالمجموعة الثالثة (¼ كجم بولى استر مكوبلت / ٩ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى ، ويرجع ذلك الى انفصال ألياف الزجاج الداخلية وعدم إرتباطها كيميائياً أو فيزيائياً بكمية البولى إستر المكوبلت المضافة . بما يوضح أن كمية ألياف الزجاج فى العينة أكبر بكثير من كمية البولى إستر المكوبلت المضافة للعيينة . كما أن زيادة ألياف الزجاج الى ٩ طبقات لم يساعد العينة على مقاومة الإنحناء نظراً لعدم وجود أى رباط كيميائى أو فيزيائى بينها وبين البولى إستر المكوبلت المضاف للعيينة .

ومن النتائج السابقة ، يرى الباحث فى العينة الأولى بالمجموعة الثانية (½ كجم بولى استر مكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) عينة مناسبة لهذا الإختبار ، حيث تتمتع بأقل كمية ألياف زجاج وهى ٣ طبقات وكمية من البولى استر المكوبلت المضافة متوسطة . مما يعنى أنها عينة إقتصادية الى حد كبير .

تأثير زيادة طبقات ألياف الزجاج على صلابة العينات .

من التحليل الإحصائى للنتائج الخاصة بإختبار الصلابة ، أظهرت النتائج الموضحة فى الجدول رقم (٢ - ٤) إرتفاع صلابة العينة الثالثة بالمجموعة الأولى (١ كجم بولى إستر / ٩ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى . ويرجع ذلك الى تغطية كافة مساحة العينة بكمية البولى الإستر خارجياً كلياً وداخلياً جزئياً ، فيؤدى ذلك الى زيادة التماسك الكيميائى بين طبقات ألياف الزجاج المكونة للألواح وراتنجات البولى استر المكوبلت ، وبالتالي زيادة صلابة العينة المؤثر عليها ، كما يرجع الى القوة الكامنة والكبيرة المتمثلة فى صلابة ألياف الزجاج والمستخدمة كحشوات فى العينات المنتجة موضوع الدراسة .

بينما يلاحظ إنخفاض صلابة العينة الثالثة بالمجموعة الثالثة إنخفاضاً بسيطاً جداً ($\frac{1}{4}$ كجم بولى استر مكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) بالمقارنة بالعينات الأخرى ، ويرجع ذلك الى قلة طبقات ألياف الزجاج المكونة للعينة وقلة كمية البولى استر المكوبلت المضافة للعينة .

ومن النتائج السابقة ، يرى الباحث فى العينة الأولى بالمجموعة الثانية ($\frac{1}{2}$ كجم بولى استر مكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) عينة مثالية من حيث الصلابة ، حيث تتمتع بأقل كمية ألياف زجاج وكمية من البولى استر المكوبلت المضافة متوسطة . مما يعنى أنها عينة إقتصادية الى حد كبير .

• بالنظر الى جميع العينات ومكوناتها والى جميع النتائج السابقة :

- يرى الباحث أن العينة الثالثة بالمجموعة الثالثة ($\frac{1}{4}$ كجم بولى استر مكوبلت / ٣ طبقات ألياف زجاج) تعتبر أفضل العينات نظراً لتمتعها بأفضلية كبيرة فى الشدد والضغط والإنحناء والصلابة . بالنظر الى كمية ألياف الزجاج الأقل وكمية البولى استر المكوبلت الأقل . لذلك تعتبر هى العينة المثالية إقتصادياً .
- كما يرى الباحث أن العينة الثالثة بالمجموعة الثالثة ($\frac{1}{4}$ كجم بولى استر مكوبلت / ٩ طبقات ألياف زجاج) هى الأسوأ بين جميع العينات ، حيث إن كمية ألياف الزجاج كبيرة وغير إقتصادية بينما الكمية القليلة من البولى استر المكوبلت لا تكفى أبداً لتحقيق أى ارتباط كيميائى أو فيزيائى بينها وبين ألياف الزجاج .
- كما يرى الباحث أن هذه الإجهادات الأربعة التى تم قياس إختباراتها ، تمثل أهمية كبيرة فى تحديد مدى حاجة الحوائط الفاصلة والأرضيات إليها لتحقيق أفضلها ، حيث تكون إجهادات الحوائط أقل فى بعض الأحيان من إجهادات الأرضيات .

التوصيات Recommendations

1. دراسة إمكانية تشكيل ألواح ألياف الزجاج وسوائل البولى استر سابقة التحضير وتشكيلها الى قطاعات لتصنيع مكونات العمارة الداخلية .
2. دراسة أعمق للتماسك بين مادتي ألياف الزجاج وسوائل البولى استر لتحقيق أعلى معدلات العمل المشترك بينهما حتى نقطة الإنهيار .
3. زيادة كفاءة ألياف الزجاج وسوائل البولى استر بنقل العمل المشترك بينه وبين الخرسانة فيما بعد .
4. دراسة إستخدام ألياف نسجية أخرى بديلة لألياف الزجاج ، وإمكانية استخدامها فى العمارة الداخلية للمنشآت .
5. دراسة استخدام راتنجات مختلفة وذات كفاءة أعلى من البولى استر المكوبلت .

المراجع Reference

1. السامرائى، مفيد عبد الوهاب : الألياف وتأثيرها فى السيطرة على التشققات فى الخرسانة المسلحة ، مجلة المهندس ، ١٩٨٠ .
- Al-Samarrai, Moufid Abdel-Wahab ' Al-alyaf we Tatheraha fe al-setara ala al-tashakokat fe al-kharasana al-moslah' , Meghalet Al-Mohandes, 1980.
2. النجعاوى، أحمد فؤاد : تكنولوجيا الألياف الصناعية وخطاتها ، منشأة المعارف بالأسكندرية ، ١٩٩٣ .
- Al-Najawi, Ahmed Fouad: ' Tecknologya al-alyaf al-senaya ,we khalatatah ' , Monshaet Al-Maarif, Al-Eskandaryia, 1993.

3. بوش : أساسيات الفيزياء_، ترجمة : الجزيري، سعيد ، سليمان، محمد أمين ، الدار الدولية للنشر والتوزيع بالقاهرة ، ١٩٩٣ .
- Bush: ‘ Asaseat al-Fezeaa ‘, targamet: Al-Jazairy, Said, Suleiman, Muhammad Amin, al-dar aldawleya le-alnashr we al-tawzea , Al-Kahera, 1993.
4. راشد ، طارق أحمد . "الألياف النسجية وتطبيقاتها في المجالات المعمارية لتحقيق أهداف ميكانيكية جيدة " ، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية ، العدد ١١ الجزء الثاني ، ٢٠١٨ .
- Rashid, Tariq Ahmed. “ al-alyaf al-nasegea we tatbekatah fe almagalat almeamrya le-tahkek ahdaf mekanykya gayda ”, megalet alemara we al- fenon we al-elom al-ensanya , al-add 11, al-goze 2, 2018.
5. زينهم ، محمد على : تكنولوجيا فن الزجاج ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٥ .
- Zeinhom, Mohamed Ali: ‘ Tecknologya fan al-Zogag ‘ , al-hayaa almesrya al-ama le-AlKetab ,Al-kahera , 1995.
6. زينهم، محمد على – النحاس، حسام الدين . " دراسة تحليلية وتكنولوجية لنظم بناء الطوب الزجاجي للعمارة " . مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية ، المجلد الخامس ، العدد العشرون ، ٢٠٢٠ .
- Zeinhom, Muhammad Ali - Al-Nahas, Hussam al-Din. " Derasah Tahlelya we Tecknologya le Nozom benaa al-toub al-zogagy le Al-emara . " megalet alemara we al- fenon we al-elom al-ensanya , al-Mogalad 5, al-add 20 , 2020
7. سلطان، محمد أحمد : الخامات النسجية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٩٠ .
- Sultan, Muhammad Ahmad: ‘ Al-khamat al- nasegya ‘ , Monshaet Al Ma'arif, Al- Eskandareya, 1990.
8. عطا، عبد الكريم محمد ، العريان، أحمد على : المواد الهندسية مقاومتها وإختبارها ، القاهرة ، عالم الكتب ، الجزء الأول ، ١٩٩٩ .
- Atta, Abd al-Karim Muhammad, Al-Erian, Ahmed Ali: ‘ Al-Mawad al-handaseya we Mokawamteha we Ekhtebarateha ‘ , Al-Kahera , Alam Al-Kutub, Al-goze 1, 1999.
9. عطا، عبد الكريم محمد ، العريان، أحمد على : المواد الهندسية مقاومتها وإختبارها ، القاهرة ، عالم الكتب ، الجزء الثاني ، ١٩٩٩ .
- Atta, Abd al-Karim Muhammad, Al-Erian, Ahmed Ali: ‘ Al-Mawad al-handaseya we Mokawamteha we Ekhtebarateha ‘ , Al-Kahera , Alam Al-Kutub, Al-goze 2, 1999.
10. لبيب، أحمد كمال الدين ، تريل، محمد سعيد : المنشآت بالقطاعات المركبة من الأسبستوس والخرسانة_، معهد بحوث البناء ، ١٩٧٣ .
- Labib, Ahmad Kamal Al-Din, Trail, Muhammad Saeed: ‘ Al-Monshaat be alketaat al_morakaba men al_asbestos we Al-Kharasana ‘ , Mahad behose al-benaa , 1973.
11. لطفى ، محسن : اللدائن فى البناء ، " المؤتمر الهندسى العربى الثامن " ، معهد بحوث البناء ، ١٩٩٣ .
- Lotfi, Mohsen: , ‘ Al-Ladaen fe Al Bena “ Al Moatamr al_handase Al-Araby Althamen ” Mahad behose al-benaa , 1993.
12. مجاهد، عبد الرحمن : دليل المهندس الإنشائى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية ، الجزء الرابع ، " عيوب وفحص وترميم وتقوية المنشآت الخرسانية " ، معهد بحوث البناء ، ٢٠١٠ .
- Mujahid, Abdul Rahman: ‘ Dalel Al-Mohandesen al-Enshay , Le Tasmem we Tanfez al Monshaat alKharasaya ‘ , Al-goze 4, Mahad behose al-benaa, 2010.

13. ‘ Amit Rai ,Y.P Joshi ‘ Applications and Properties of Fiber Reinforced Concrete . Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 4 , 2014
14. ‘ J. Ferreira and F. Branco ‘ The use of glass fiber-reinforced concrete as a structural material , Experimtal Techniques , 2007 .
15. [https:// www.almrsal.com/post/715838](https://www.almrsal.com/post/715838) , 10-8-2020
16. <https://www.newecoresin.com/info/what-are-the-physical-and-chemical-properties-33233489.html> 10-8-2020