

تأثير استخدام خيوط الميكروفيبر في تحسين خواص الراحة والأداء لأقمشة الملابس الصيفيه

Effect of Using Microfiber Yarns in Improving of Performance and Comfort Properties of Summer Clothing Fabrics.

م.د/ شيماء أحمد محمد أحمد

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو- كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنى سويف

Dr. Shaymaa Ahmed Mohamed Ahmed

Lecturer (at Spinning, Weaving & Knitting Department Faculty of Applied Arts, Beni - Suf University, Egypt.)

Sohilmm81@gmail.com

ملخص البحث:

منذ بدء حياة الإنسان فإن الملابس تلازمه وتلتصق به مكونه جزء منه ولذلك يطلق عليها الجلد الثانى (Second – Skin) ولهذه الطبقة قدره على حماية الإنسان من أى عوامل خارجيه قد تصيبه بالضرر ويمكن تحديد المتطلبات الأساسية للملابس الملائمه للظروف المختلفه سواء كانت حاره أو بارده أو رطبه كالتالى : توفير الشعور بالراحة الفسيولوجيه ، لا يعيق الحركه ، المظهر الجمالى ، التحمل وطول العمر ، سهولة العناية .

وفى السنوات الأخيره حدث تحسن كبير فى قبول الألياف التركيبية ، وقد ساهمت ألياف الميكروفيبر فى هذا التحول الكبير فى كل من خواص التحمل الممتازه والملمس المستحب حيث تصنع من البولى أستر والبولى أميد والبولى أكريليك والفسوز كما يمكن خلطه مع القطن والكتان والصوف بالتجديدات والتموجات التى تنتج بالألياف التى تعطى درجة نفاذيه عاليه للهواء مما ينعكس على جوده وكفاءة أداء الخيوط والأقمشه المنتجه .

ويهدف البحث لدراسة المواصفات الخاصه بأقمشه الملابس الصيفيه من خلال :

تحديد أفضل خامه للأقمشه المنتجه ، ودراسة المتطلبات الأساسية لأقمشه الملابس الصيفيه ومدى إمكانية تحسن خواص أدائها الوظيفى من خلال دراسة بعض الخواص الميكانيكيه المختلفه عليها وقياسها ومن ثم تحليلها .

حيث تم إنتاج ٢٥ عينه حيث تم استخدام سداء واحد لكل العينات من القطن نمره ٢/١٢٠ إنجليزى ، وكثافة سداء ٥٦ قتله / سم ومشط السداء والتطريح ٢٨ / ٢ ، وتركيب نسجى سده ١/١ وعرض المنسوج على المشط ١٦٤ سم ، وتم إعداد عينات البحث طبقاً للمتغيرات الموضوعه لإختبار تأثيرها على خواص العينات المنتجه وهى : أولاً إختلاف خامه اللحمه : (قطن ، بولى أستر ميكروفيبر ، وخط قطن وبولى أستر ميكروفيبر) بنسب ٦٦,٦% : ٣٣,٣% ، ٥٠ : ٥٠% ، ٣٣,٣:٦٦,٦%) ، ثانياً إختلاف نمره اللحامات (20/1 ، 40/1 ، 60/1 ، 80/1) ، ثالثاً بإختلاف حفات اللحمه (٢٠ ، ٢٤ ، ٣٦ ، ٤٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٢١,٥ ، ١٨,٦ ، ٣٤ ، ٤٤ لحمه فالسم) .

وتم إجراء الإختبارات اللازمه على الأقمشه المنتجه لتحديد تأثير المتغيرات على خواص الراحة والأداء لأقمشه العينات المنتجه بالبحث سواء خواص فيزيقيه أو ميكانيكيه : من سمك الأقمشه ، ووزن المتر المربع للأقمشه ، قوة شد الأقمشه فى إتجاهى السداء واللحمات ، نسبة الإستطاله فى إتجاهى السداء واللحمات ، ، صلابة الأقمشه فى الإتجاه الطولى والعرضى ، مقاومة الأقمشه للتجعد فى إتجاهى اللحامات والسداء ، نفاذيه الأقمشه للهواء ، قدرة الأقمشه على إمتصاص الماء ، سرعة الجفاف ، مقاومة التويبر ، مقاومة الأقمشه للتآكل (فقد الوزن) ، ثم تم مناقشة النتائج وتحليلها أحصائياً لبيان حيث أعطت العينه رقم (٨) لحامات 80/1 وكثافة اللحامات ٤٢ تليها العينه (٧) من نمره لحمه 20/1 وكثافة اللحامات ١٩ وتساوت

معها فى نفس مستوى الجودة الكليه العينه ٥ من نمرة لحمه 60/1 وكثافة اللحامات 32 أفضل النتائج وجميعهم ١٠٠ % ميكروفيبر بوليستر .

الكلمات المفتاحيه :

خواص الراحة والأداء – أقمشة الملابس الصيفيه –الميكروفيبر – القطن – خواص طبيعيه وميكانيكيه .

Abstract:

Since the beginning of human life, clothing accompanies him and clings to him as a part of him. Therefore, it is called second skin, and this layer has the ability to protect the person from any external factors that may harm him, the basic requirements for clothes suitable for different conditions, whether hot, cold or wet, can be determined as follows: providing a feeling of physiological comfort, does not hinder movement, aesthetic appearance, endurance and longevity, easy care.

In recent years, there has been a significant of synthetic fibers, Microfibers have contributed to this major shift in both excellent endurance properties and desirable texture, which it is made of polyester, polyamide, polyacrylic , and viscose .It can mixed with cotton , linen , and wool with the wrinkles and ripples produced by the fibers , which give a high degree of air permeability , which is reflected on the quality and efficiency of the performance of the produced yarns and fabrics.

The research aims to study the specifications of summer clothing fabrics by determining the best raw materials for the produced fabrics and studying the basic requirement for summer clothing fabrics and the possibility of improving their job performance properties by studying some of the different mechanical properties on them, measuring them and then analyzing them. Where 20 samples were produced, one warp was used for all samples 120/2 cotton, the number of warp threads 56 /cm, the fabric structure 1/1.

the research samples were prepared according to the variables set to test their effect on the properties of the produced samples, which first the difference in the weft material (cotton, polyester micro fiber, cotton & polyester micro fiber blended 66.6:33.3%, 50:50%, 33.3:66.6%), second the difference of weft thickness (20/1, 40/1, 60/1, 80/1) third the number of weft threads (20 ,24 ,36, 48, 19,21 ,32,42 ,18.6,21.5,34,44) / cm.

After testing the physical and mechanical properties on the executed samples to determine the extent of their ability to achieve the most appropriate performance characteristics of summer clothing fabrics (thickness, weight, water & moisture absorption, air permeability, elongation, tensile strength & elongation for fabric, fabric stiffness, crease recovery, drying rate, fabric pilling fabric abrasion resistance) .

Then the results were discussed and statistically analyzed to identify the sample that gives the best level of functional performance in the samples under study, it turns out that the sample number: 8 (42 weft threads/cm, weft thickness 80/1) then sample number 5 : (19 weft threads/cm, weft thickness 20/1) and sample number 7: (21 weft threads/cm, weft thickness 60/1) , gave the best results according to a total quality assessment method & all of them made from 100% polyester microfiber.

Keywords:

Properties - Summer Clothing Fabrics- Comfort Performance- Cotton- Physical & Mechanical Properties Microfiber

مشكلة البحث:

1- الحاجة إلى تحسين الخواص الوظيفية والأدائية لأقمشة الملابس الصيفيه للعمل على جعلها ملائمة للإستخدام النهائي .

أهمية البحث:

- 1- الإستفادة من الخواص الوظيفية لخيوط الميكروفيبر في تحسين خواص الأداء والراحة بأقمشة الملابس الصيفيه .
- 2- إيضاح العلاقة بين إختلاف الخامات ونمر وكثافات اللحامات تحسين خواص الأداء والراحة بأقمشة الملابس الصيفيه.
- 3- توظيف البحث العلمي في تطوير صناعة المنسوجات .
- 4- إنتاج أقمشة ملابس صيفيه ذات خواص جديده لتوسيع قاعدة المنافسه والتسويق لها وإمكانية تسويقها إقليمياً وعالمياً .

أهداف البحث :

تحسين خواص أقمشة الملابس الصيفيه بإستخدام ألياف الميكروفيبر بهدف تحسين أداء أقمشة الملابس الصيفيه ويزيد من الشعور بالراحة لمستخدمي هذه الأقمشه .

فروض البحث:

- ١ - إستخدام خيوط الميكروفيبر يحسن من أداء أقمشة الملابس الصيفيه .
 - ٢- إستخدام خيوط الميكروفيبر يحسن من خاصية الراحة بأقمشة الملابس الصيفيه .
 - ٣- الوصول إلى أفضل خواص للأداء الوظيفي لأقمشه الملابس الصيفيه للوصول لراحة المستهلك .
- منهجية البحث:** يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي.

مقدمه :

إن الوظيفة الأساسية للملبس هي تغطية الجسم بشكل يسمح بحمايته من التأثيرات الضاره للعوامل والمتغيرات البيئيه المحيطة ، ومن أهمية الملابس أن الرسول ص قال الحمد لله الذي كسانى ما أدارى به عورتى وأتجمل به فى حياتى صدق رسول الله ص .

والملبس هو أهم المنتجات النسيجه حيث يتوقف عليه الإتران الحرارى لجسم الإنسان وبالتالي الشعور بالراحه لهذا فإن تحديد متطلبات كل نوعيه من الملبس مرتبه تبعاً لدرجة ونوعيه كل متطلب لظروف الإستعمال تعتبر من الأمور الهامه التى يتوقف عليها وضع الأسس العلميه لتصميم ومواصفات وجوده الأقمشه الملبوسه .

الإطار النظرى للبحث :

خاصية الأداء : هي خواص القوه والمتانه والخواص الصحيه للملبس والراحه والأمان وخواص سهولة الإستخدام والمظهرية ، وتلبى الحاجات الوظيفيه كما تناسب الظروف المحيطة بالاستخدام وهي تقاس بإختبارات متعدده وتحدد جوده المنتج وملائمته للاستخدام النهائي على أساسها .

حيث تقاس خواص الأداء الوظيفي بإختبارات : قوة الشد للأقمشه ، الإستطاله ، مقاومة الإحتكاك .
بينما تقاس خواص الأداء الجمالى والمظري بإختبارات : لون وملمس القماش ، سمك ووزن القماش ، مقاومته للتويير ، قابليته للإندسال .

ويمكن تصنيف خواص الأداء لأقمشة الملابس الصيفيه تبعاً لسلوك المنتج النهائى تجاه ما يتعامل معه من متغيرات تبعاً لإستخدامه النهائى كما يلى :

- **خواص إيجابيه :** من نفاذية الهواء وقوة الشد ومقاومة الإحتكاك والمتانه وثبات اللون وإمتصاص العرق والإستطاله ومقاومة التويير ومقاومة الإنكماش والأنسداليه ونعومة الملمس
- **خواص سلبيه :** الصلابه وزيادة الوزن والسّمك والإنكماش .

تعريف الراحة : هى تفاعل معقد بين العديد من الجوانب وتعد واحده من أهم الصفات التى تؤثر فى قبول المنتج من قبل المستهلك وللراحة تعريفات متعدده منها :

- هى حالة توازن بدنیه فسيولوجيه نفسه ساره بين الكيان البشرى والبيئه .
 - هى الحاله التى يغيب فيها الإحساس بالضيق وهى أكثر الحالات الطبيعیه سروراً .
- أما الراحة فى الملبس فهى عدم الشعور بالضيق عند إرتداء الملابس ، ولهذا كان الدور الأساسى فى تصميم وتصنيع وقياس جودة المنسوجات هو تحديد المتطلبات الرئيسيه التى تفى بالشعور بالراحه أثناء إرتداء الملابس وما يصطلح عليه باسم متطلبات الراحة **Comfort Requirement** .

أنواع الراحة فى الملبس :

- 1- الراحة الشعوريه :** يعتمد هذا النوع بمدى شعور الإنسان بالراحه عندما يلامس الملبس جلده ويجب ملاحظه بعض الآثار الناتجه من هذه الملامسه مثل الإلتهاب والحكه والدفء والبروده الناتجه من ملامسة القماش للمستقبلات الحسيه للأطراف العصبية ، وهناك ٣ مجموعات من العصب الحسى وهى : مجموعة الألم – مجموعة اللمس – المجموعه الحراريه .
- 2- الراحة النفسيه :** يتعامل هذا النوع من الراحة مع التوافق النفسى لتفاعل المرتدى بملبسه ويهتم بعدة خواص جماليه مثل اللون ومكونات الملبس والموضه وملائمة الملبس للحدث بالإضافة إلى خواصه الوظيفيه مثل الراحة والتحمل والحمايه .
- 3- راحة الحركة والإرتداء :** هى الراحة المتعلقة بحرية الحركة وتقليل العبء أو الحمل على الجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم وعندما تعوق الملابس حركة الأشخاص ينتج العبء والضغط المتزايد على الجسم مما يسبب عدم الراحة .

شروط تحقيق الراحة أثناء الحركة :

- المرونه : فعندما يتحرك الإنسان فإن جلده يتمدد وينكمش ويتغير شكل العضله المستخدمه فى الحركة لذلك لا بد أن يتمتع القماش بالمرونه الكافيه التى تسمح له بالتمدد والإنكماش مع حركة الجسم .
- الوزن : يساهم وزن الملابس فى الإحساس بالراحه من عدمه حيث يعتمد وزن الملبس على كثافة الخيوط المستخدمه وكمية الشعيرات فى المقطع العرضى للخيط وعدد أمتار القماش المصنوع منه الملبس ، فمتوسط وزن ملابس الإستخدام اليومى للرجال لا يجب أن يتعدى ٣,٨ كجم ولل سيدات ٣,٢ كجم .
- الإستطاله : قدرة القماش على التمدد قبل حدوث القطع نتيجة لوقوع قوة شد ولذلك تعمل الإستطاله على عدم إعاقة الحركة لدى المرتدى مع مراعاة بالنسبه للملابس العاديه فتحتاج إلى ما بين ١٥ : ٢٠ % إستطاله حتى تحقق الراحة المطلوبه .

4- الراحة الفسيولوجية الحرارية : هي الحالة التي يظهر فيها العقل عن إرتيابه للبيئة الحرارية ، وفي تلك الحالة لا نشعر بالبرودة أو الحرارة ، وإذا تم إنتاج العرق بواسطة الجسم يستطيع الجسم التخلص منه ، ويعتبر الملابس مريح من الناحية الحرارية عندما لا يكون هناك حاجة إلى خلع أو وضع ملابس أخرى إضافية ، وتعتمد الراحة الفسيولوجية الحرارية على المناخ الناشئ بين جلد الإنسان وطبقة الملابس الملامسه للجلد مباشرة بحيث يتراوح خلال المعدلات الاتيه (درجة حراره ٣٥ ٢ سليزيوس ، درجة رطوبه ٥٠ % ١٠ ، سرعة رياح ٢٥ ميل / ثانيه ٥) ، ويصعب قياس الراحة الفسولوجيه الحراريه عند شراء الملابس حيث تعتمد على التفاعل بين الجسم والملبس والبيئه ، فالراحه الحراريه وحاله البلل تتوقف على إنتقال الحراره والرطوبه خلال القماش ويجب أن يتمتع القماش بقدره عاليه على العزل الحرارى الجيد ونفاذية بخار الماء وكذلك قدره على الإمتصاص .

تعتبر الملابس الصيفيه وخاصه ما يستخدم منها فى الظروف المناخيه للبلاد الحاره والتي تنتمى مصر إليها من الملابس صعبة التصميم وذلك بالقياس بالملابس الشتويه بشكل عام فلحفظ درجة حرارة الجسم ثابتة فإن الملابس لابد أن يحقق وظائف ثلاثه أساسيه :

- 1- الحماية من حرارة الشمس الإشعاعيه .
 - 2- تشرب العرق من سطح الجلد .
 - 3- سرعة جفاف العرق من الملابس .
- وتقاس خواص الراحة الحراريه بإختبارات :** نفاذية الأقمشه للهواء ، إمتصاص الأقمشه للرطوبه ، العزل والتوصيل الحرارى للأقمشه .

ولذا فيمكن تحديد العوامل الأساسيه التي يجب تحقيقها فى أقمشه الملابس الصيفيه فى الخواص التاليه :

- نفاذيه عاليه وقدره عاليه على تشرب الرطوبه .
- قدره عاليه على الإمتصاص الشعري .
- قدره عاليه على السماح بنفاذ العرق وبخره .
- مقاومه كبيره لتكوين الشحنات الكهربيه الإستاتيكيه .
- أقل وزن ممكن للملبس لتقليل الإحساس بالإجهاد .
- زيادة المساميه .
- مقاومه عاليه لنفاذ وإمتصاص الأشعه الحراريه خاصة الشمسيه وزيادة إنعكاسها إلى أعلى قدر ممكن .

الخامات المستخدمه فى الدراسه :

القطن :

يعتبر القطن من أكثر الخامات النسجيه استخداماً ، فهو يستخدم فى جميع أنواع المنسوجات الشعبى منها إلى أفخم أنواع الملابس وذلك لتمتعه بالمتانه والأستطاله والمرونه وإمتصاص الرطوبه وثبات الأبعاد وإنخفاض الخواص الإستاتيكيه ونفاذيته للهواء وقابليه تكرار الغسيل وتميزه بقوة إنضغاط عاليه .

خواص القطن :

- طول الشعيرات تتراوح بين ١,١٢٥ : ١,٣٧٥ بوصة .
- متانة الشعيرات بين ٣ : ٥ جم / تكس .
- الرطوبة تبلغ إكتساب الرطوبة ٨,٥ % .
- كثافة الشعيرات يبلغ الوزن النوعي لشعيرات القطن ١,٥٤ جم / سم^٣ .
- استطالة الشعيرات تتراوح بين ٥ : ١٠ % .
- دقة الشعيرات بين ١٠٠ : ٣٥٠ ملليتكس .
- تأثير ضوء الشمس تقل متانة القطن كما أن لونه يصفر نتيجة تعرضه للأشعة فوق البنفسجية .
- تأثير الحرارة يصفر القطن عند درجه ١٢٠ درجه مئوية ثم يتحلل عند ١٥٠ درجه مئوية ويفتت عند ٢٣٠ درجه مئوية .
- تأثير المواد الكيميائية يتأثر القطن بالمواد المؤكسده القويه ومركبات التبييض وكذلك الأحماض المخففة على الساخن والأحماض المركزه على البارد كما أن القطن له مقاومه عاليه للقلويات .
- تأثير البكتريا يتأثر القطن بالبكتريا حيث تعمل على إضعاف الشعيرات وتلوثها بالبقع .

الميكروفيبر :

يطلق على الألياف التي تبلغ دقتها أقل من ١ دينير أو أقل من ١ ديتكس وتختلف دقة ونعومة الألياف فيما بينها ، فهي أدق من ألياف الصوف ٤ مرات ، و ٣ مرات من ألياف القطن ، ومرتين من الحرير ، ومره واحده أدق من شعرة الإنسان .

في عام ١٩٦٠ م تم تصنيع ألياف الميكروفيبر في اليابان بطريقه تعتمد على إنتاج شعيرات ثنائيه التركيب من نوعين مختلفين من البوليمر ثم تنتج خيوط من هذه الشعيرات وتنسج إلى أقمشه وأثناء عملية التجهيز تنفصل البوليمرات وتحول الشعيره الواحده إلى شعيرات دقيقه تعرف بألياف الميكروفيبر ، وفي عام ١٩٦٥ ن تم إنتاجها من شعيرات فريده التركيب من نوع واحد من البوليمرات ثم في عام ١٩٧٠ م تم إنتاجها عن طريق دفع المحلول من فونية الغزل بالقطر المطلوب ، وفي عام ١٩٩٣ م انتجت اليابان ألياف البولي أستر من Super Micro Fiber تبلغ دقتها أقل من ٠,٥ دينير تمتاز بالنعومه الفائقه ، وقد زاد الإستهلاك العالمى من ألياف الميكروفيبر المنتجه من البولي إستر) تنحصر دقتها بين ٠,٣ : ١ دنير (والبولي أميد (تنحصر دقتها بين ٠,٦ : ١,٢ دنير) لتستخدم فى النسيج وتريكو السداء فى صناعة الملابس العاديه والملابس الرياضيه والملابس الوظيفيه .

طرق إنتاج الميكروفيبر :

- طريقة الدفع الحلزوني المباشر .
- طريقة الغزل المتداخل يتبعها شطر وإنفصال .
- طريقة الذوبان .

خواص أقمشة الميكروفيبر :

- تغطيه عاليه ، النعومه ، سهوله العناية ، كثافه نوعيه منخفضه (خفة الوزن) ، القدره على الإنسداليه ، الثبات العالى للأبعاد ، درجه تويبر منخفضة ، مقاومة التجعد ، مقاومة الإنكماش ، زيادة العمر الافتراضى ، مقاومه للبكتريا ، الثبات العالى للأبعاد ، الإحساس بالراحه عند الإرتداء ، الثبات العالى للصبغه ، القدره على التنفيس حتى مع التغطيه العاليه ، مقاومه لنفاذية الماء (عازل جيد ضد الرياح والأمطار).

الياف الميكروفيبر البولى أستر :

- يستخدم البولى أستر فى كثير من المجالات من متانته الجيده وإنخفاض تكلفته حيث يتميز :
- كثافته النوعيه حوالى ١,٢٢ : ١,٣٨ جم / سم^٢
- تبلغ شعيراته ذات المتانه العاليه ٧ : ٩,٥ جم / دنير .
- إستطالة شعيراته تتراوح بين ٢٥ : ٣٠ % عند القطع .
- إمتصاص الرطوبه تبلغ نحو ٤ : ٨ % .
- درجة الحرارة : يمكن أن يتحمل حتى درجه ١٢٠ : ١٥٠ مئوية أما عند التعرض لأكثر من درجه ١٥٠ مئوية فإنه يبدأ فى فقد قوته تدريجياً .
- تأثير المواد الكيميائيه : يتحمل الأحماض المخففه والمركزه فى درجات الحرارة العاديه ، أما الأحماض المخففه تؤثر على بعد تعرضه لها لعدة أيام فى حالة الغليان ، بينما تؤثر عليه الاحماض المركزه فى حاله الغليان فور تعرضه لها ، كما أنه مقاوم جيد لغالبية المذيبات العضويه .
- مقاوم لاشعة الشمس بشكل جيد بينما تتسبب فى ضعف أليافه إذا تعرضت للشمس بشكل مباشر ولفترات طويله .
- جميع الحشرات والكائنات الدقيقة ليس لها تأثير ضار على شعيرات البولى أستر .
- تحتل خيوط وألياف البولى أستر فائقة الدقه (الميكروفيبر) النصيب الأكبر من حصة السوق من هذا النوع إذا ما قورنت بالألياف والخيوط الصناعيه الأخرى حيث تتميز بسرعة نقل الحرارة وسرعة تبخير العرق من الجلد إلى القماش .

التجارب العمليه**عينات البحث :**

- تم تنفيذ عينات البحث (20 عينه) بإحدى مصانع العبور المتخصصه بإنتاج أقمشه الدوبى على ماكينة نسيج Vamatex 1001 ، نوع الطى والرخو موجب ، قوة ماكينه الدوبى ١٦ درأه (تم استخدام ٨ درأت + ٢ للبراسل) ، سرعة النول ٤٨٠ حدفه / دقيقه .
- وتم استخدام سداء لكل العينات من القطن نمرة ٢/١٢٠ إنجليزى ، وكثافة سداء ٥٦ فتله / سم ومشط السداء والتطريح ٢٨ / ٢ ، وتركيب نسجى ساده ١/١ وعرض المنسوج على المشط ١٦٤ سم
- يوضح الجدول التالى مواصفات عينات البحث إرتباطاً بمتغيرات البحث وهى : خامة اللحمه (قطن ، بولى أستر ميكروفيبر ، وخط قطن ٦٦,٦ % وبولى أستر ميكروفيبر ٣٣,٣ % ، وخط قطن ٥٠ % وبولى أستر ميكروفيبر ٥٠ % وخط قطن ٣٣,٣ % وبولى أستر ميكروفيبر ٦٦,٦ %) ، نمرة اللحامات (80/1، 60/1، 40/1، 20/1) .

جدول (١) المواصفات التنفيذية لعينات البحث.

رقم العينة	خامة اللحامات	نمرة اللحامات	كثافة اللحامات
١	قطن ١٠٠%	20/1 إنجليزية	٢٠ لحمه
٢		40/1 إنجليزية	٢٤ لحمه
٣		60/1 إنجليزية	٣٦ لحمه
٤		80/1 إنجليزية	٤٨ لحمه
٥	ميكرو فيبر بول يستر ١٠٠%	20/1 إنجليزية ، ٣٠٠ دنير	١٩ لحمه
٦		40/1 إنجليزية ، ١٥٠ دنير	٢١ لحمه
٧		60/1 إنجليزية ، ١٩٠ دنير	٣٢ لحمه
٨		80/1 إنجليزية ، ٧٠ دنير	٤٢ لحمه
٩	قطن ٦٦,٦% + بوليستر ميكرو فيبر ٣٣,٣%	20/1 إنجليزية	١٨,٦ لحمه
١٠		40/1 إنجليزية	٢١,٥ لحمه
١١		60/1 إنجليزية	٣٤ لحمه
١٢		80/1 إنجليزية	٤٤ لحمه
١٣	قطن ٥٠% + بوليستر ميكرو فيبر ٥٠%	20/1 إنجليزية	١٨,٦ لحمه
١٤		40/1 إنجليزية	٢١,٥ لحمه
١٥		60/1 إنجليزية	٣٤ لحمه
١٦		80/1 إنجليزية	٤٤ لحمه
١٧	قطن ٣٣,٣% + بوليستر ميكرو فيبر ٦٦,٦%	20/1 إنجليزية	١٨,٦ لحمه
١٨		40/1 إنجليزية	٢١,٥ لحمه
١٩		60/1 إنجليزية	٣٤ لحمه
٢٠		80/1 إنجليزية	٤٤ لحمه

الإختبارات المعملية :


تمت الإختبارات المعملية بالمركز القومي للقياس والمعايره وفقاً للمواصفات القياسية التاليه فى الجو القياسى المنصوص عليه فى المواصفات القياسية (درجة الحراره ٢٠ ٢٠ درجه مئوية ، الرطوبه ٦٥ % ٢) .

1- إختبار السمك : تم إجراء الإختبار طبقاً :

ASTM-Standards test methods for fabric thickness – D 1777-1996.

جدول (٢) نتائج إختبار سمك عينات البحث بالمم .

نمرة اللحامات	القطن	الميكرو فيبر	الخط ١	الخط ٢	الخط ٣
20/1	0.35	0.26	٠,٣٢	0.30	٠,٢٨
40/1	٣٠.0	٢0.2	٠,٢٨	٤0.2	٠,٢٦
60/1	٦0.2	0.20	٠,٢٤	0.23	٠,٢١
80/1	0.22	0.16	٠,٢٠	0.19	٠,١٧٥



شكل (١) نتائج اختبار سمك عينات البحث / المم .


- يلاحظ أن عينات القطن هي الأعلى سمكاً تليها العينات المخلوطة ويزيد فيها السمك كلما زادت نسب القطن عن الميكروفيبر وتأتي عينات الميكروفيبر في النهاية كأقل العينات سمكاً ، حيث تتميز خيوط الميكروفيبر بسطح أملس ناعم مندمج عكس خيوط القطن التي تتميز بتشعيرها الواضح .
- كما يتضح تأثير إختلاف نمرة اللحامات من 20/1 إنجليزية : 80/1 إنجليزية حيث نجد العينات المنفذه بنمرة ٢٠ هي الأعلى سمكاً تليها ٤٠ ثم ٦٠ وأقلها 80 ، ويرجع ذلك أنه بزيادة قطر اللحمة تزداد عدد الشعيرات في المقطع العرضي للخيوط وبالتالي تزداد سمك القماش المنتج .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هي الأقل سمكاً .

2- إختبار الوزن :

ASTM-Standards test methods for fabric weight – D 3776-2002.

جدول (٣) نتائج إختبار الوزن بالجرام للمتر المربع لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	151	144	١٤٩	147	١٤٥
40/1	135	117	١٢٩	٥12	١٢٠
60/1	126	109	١٢٢	٨11	١١٢
80/1	117	105	١١٤	١11	١٠٨



شكل (٢) نتائج إختبار وزن المتر المربع لعينات البحث / الجرام .


- يلاحظ أن عينات القطن هي الأعلى وزناً تليها العينات المخلوطة ويزيد وزنها كلما زادت نسب القطن عن الميكروفيبر وتأتي عينات الميكروفيبر في النهاية كأقل العينات وزناً ، حيث تتميز خامة الميكروفيبر بكثافته نوعيه ١,٣٨ جم /سم^٣ بينما خامه القطن التي تتميز بكثافته نوعيه ١,٥٢ جم /سم^٣
- كما يتضح تأثير إختلاف نمره اللحامات من 20/1 إنجليزي : 80/1 إنجليزي حيث نجد العينات المنفذه بنمره ٢٠ هي الأعلى وزناً تليها ٤٠ ثم ٦٠ وأقلها 80 ، ويرجع ذلك أنه بزيادة قطر اللحمه تزداد عدد الشعيرات في المقطع العرضي للخيط وبالتالي يزداد وزن القماش المنتج .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هي الأقل وزناً .

3- إختبار قوة الشد والإستطاله : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric tensile strength and elongation – D 1682.

جدول (٤) نتائج إختبار قوة شد القماش في الإتجاه الطولى لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن (كجم)	الميكروفيبر (كجم)	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٤٣	٥٤	٤٦	٤٩	٥١,٥
40/1	٢٩	٤٤	٣٥	٣٩	٤١
60/1	٢٧	٤٠	٣٠	٣٢,٥	٣٦
80/1	٢٥	٣٣	٢٧	٣٠	٣١,٥




شكل (٣) نتائج إختبار قوة الشد لعينات البحث في الإتجاه الطولى / كجم .

- نلاحظ أن عينات الميكروفيبر هي الأعلى قوة شد في الإتجاه الطولى تليها المخلوطة ٦٦,٦ ميكروفيبر ثم المخلوطة بنسبه ٥٠ % ثم المخلوطة بنسبه ٣٣,٣ ميكروفيبر ثم العينات القطنيه .
- تأتي العينات المنفذه بلحامات ٢٠ كأعلى العينات قوة شد في الإتجاه الطولى ثم ٤٠ ثم ٦٠ وتأتي العينات المنفذه بلحامات ٨٠ كأقل العينات قوة شد في الإتجاه الطولى فبزيادة سمك اللحامات تزداد مساحات التلاصق ومعدلات الضغوط المتبادله بين الخيوط واللحامات فيقل التأثير بالشد الواقع على الإتجاه الطولى ومن ثم تزداد قوة الشد في الإتجاه الطولى .
- وبالتالي فالعينه رقم ٥ هي كأعلى العينات قوة شد في الإتجاه الطولى .

جدول (٥) نتائج اختبار قوة شد القماش فى الإتجاه العرضى لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن (كجم)	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	١٩,٤٤	٤٠,٢	٢٥,١	٢٩,٩	٣٤,٥
40/1	٢٨,٤	٤٦	٣١,٤	٣٤	٤٠,٩
60/1	٣١,٢	٦٠,٤	٣٨	٤٢,٨	٤٦,٨
80/1	٣٥,١	٧٤,٥	٤٢,١	٤٩,٢	٥٥,٩




شكل (4) نتائج اختبار قوة الشد لعينات البحث فى الإتجاه العرضى / كجم .

- نلاحظ أن عينات الميكروفيبر هى الأعلى قوة شد فى الإتجاه العرضى تليها المخلوطه ٦٦,٦ ميكروفيبر ثم المخلوطه بنسبه ٥٠ % ثم المخلوطه بنسبه ٣٣,٣ ميكروفيبر ثم العينات القطنيه ، وذلك بسبب نعومه سطح الميكروفيبر وانتظاميتها مما يزيد من قوة الشد فى الإتجاه العرضى .
- تأتى العينات المنفذه بلحامات ٨٠ كأعلى قوة الشد فى الإتجاه العرضى ثم ٦٠ ثم ٤٠ وتأتى العينات المنفذه بلحامات ٢٠ كأقل العينات قوة الشد فى الإتجاه العرضى وذلك بسبب زيادة عدد اللحامات بوحدة القياس يتوزع الشدد على عدد لحامات أكبر وتزداد مقاومتها لحمل القطع الواقع عليها فى نفس الإتجاه أى الإتجاه العرضى .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هى الأعلى قوة الشد فى الإتجاه العرضى .

جدول (٦) نتائج اختبار أستطاله القماش فى الإتجاه الطولى لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	%١٣	%١١	%١٢	%١٢	%١١
40/1	%١٢	%١٠	%١١	%١٠	%٩
60/1	%١٠	%٩	%١٠	%٩	%٩
80/1	%٨	%٨	%٨	%٨	%٨




شكل (٥) نتائج إختبار أستطالة عينات البحث في الإتجاه الطولى % .

- تأتي عينات القطن كأعلى العينات إستطاله في الإتجاه الطولى تليها المخلوطه و عينات الميكروفيبر .
- تأتي العينات المنفذه بلحمت ٢٠ كأعلى العينات إستطاله في الإتجاه الطولى ثم ٤٠ ثم ٦٠ وتأتى العينات المنفذه بلحمت ٨٠ كأقل العينات إستطاله في الإتجاه الطولى حيث فى حالة النمر السميكه للحمات يزداد تقلص خيوط السداء أى زيادة تشريب خيوط السداء وبالتالي زيادة أستطالة العينه فى الإتجاه الطولى .
- وبالتالي فالعينه رقم ١ هى كأعلى العينات إستطاله فى الإتجاه الطولى .

جدول (٧) نتائج إختبار أستطاله القماش فى الإتجاه العرضى لعينات البحث .

نمرة للحمات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٧%	٢٠%	١١,٨%	١٦,٣%	١٨%
40/1	٦,٣%	١٩,١%	١٠,٩%	١٤,٨%	١٧,٩%
60/1	٦%	١٨,٦%	١٠%	١٣,٩%	١٧%
80/1	٥,٦%	١٧,٤%	٨,٨%	١٣,٢%	١٥,٩%

- نلاحظ أن عينات الميكروفيبر هى الأعلى أستطاله فى الإتجاه العرضى تليها المخلوطه ٦٦,٦ ميكروفيبر ثم المخلوطه بنسبه ٥٠ % ثم المخلوطه بنسبه ٣٣,٣ ميكروفيبر ثم العينات القطنيه ، وذلك بسبب لطبيعة خيوط الميكروفيبر ذات الإستطاله العاليه والأعلى من الخيوط القطنيه .
- تأتي العينات المنفذه بلحمت ٢٠ كأعلى العينات إستطاله فى الإتجاه العرضى ثم ٤٠ ثم ٦٠ وتأتى العينات المنفذه بلحمت ٨٠ كأقل العينات إستطاله فى الإتجاه العرضى حيث تزداد الإستطاله والرجوعيه للأقمشه بزيادة سمك الخيط .
- وبالتالي فالعينه رقم ٥ هى كأعلى العينات إستطاله فى الإتجاه العرضى .




شكل (٦) نتائج إختبار أستطالة عينات البحث فى الإتجاه العرضى % .

4- إختبار نفاذية الهواء للأقمشه : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric air permeability – D 737-2012.

جدول (٨) نتائج إختبار نفاذية الهواء لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن (سم ^٣)	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	١٩,٢	٣٣,٦	٢٣,٢	٢٦,٧	٣٠,١
40/1	٢١,٨	٣٥,١	٢٥,٧	٢٩,١	٣٣,٢
60/1	٢٥,٦	٣٧,٣	٢٩,١	٣٣,٤٧	٣٥,٨
80/1	٢٩,٦	٣٩,١	٣٣,١	٣٦,٨	٣٧,٦



شكل (٧) نتائج إختبار نفاذية الهواء لعينات البحث / 3 سم .


- نلاحظ أن عينات الميكروفيبر هي الأعلى في نفاذية الهواء تليها المخلوطه ٦٦,٦ ميكروفيبر ثم المخلوطه بنسبه ٥٠ % ثم المخلوطه بنسبه ٣٣,٣ ميكروفيبر ثم العينات القطنيه ، وذلك بسبب نعومه سطح الميكروفيبر والتي تسمح بنفاذ الهواء خلالها عكس طبيعه القطن ذو السطح المشعر .
- تأتي العينات المنفذه بلحامات ٨٠ كأكثر العينات نفاذيه للهواء ثم ٦٠ ثم ٤٠ وتأتي العينات المنفذه بلحامات ٢٠ كأقل العينات قدره على نفاذية الهواء وذلك بسبب إنخفاض قطر الخيط ٨٠ فتزيد المسافات البينييه بين اللحامات فتسمح بنفاذ الهواء والعكس مع النمر الأسماك إذا نفذت بنفس التركيب والمواصفه .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هي الأعلى نفاذيه للهواء .

5- إختبار درجة الصلابه للأقمشه : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric Stiffness– D 1388-64

جدول (٩) نتائج إختبار صلابه القماش في الإتجاه الطولى لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن (مجم - سم)	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٣٠,٣	٢٤,١	٢٩	٢٧,٣٣	٢٦
40/1	٣٦,٢	٢٨,٢٥	٣٤,٣	٣٢,٥	٣٠,٣
60/1	٣٧,٦	٢٩,٨٥	٣٦,١	٣٤,٤	٣٣
80/1	٣٩,١	٣١,٢	٣٧,٤	٣٥,٧	٣٥




شكل (8) نتائج إختبار درجـة الصلابـة لعينـات البـحث فـى الإـتجاه الطـولـى مجـم / سم .

- تأتي عينات القطن كأصلب العينات تليها المخلوطة بنسب قطن ٦٦,٦ تليها المخلوطة بقطن ٥٠% تليها القطن بنسبه ٣٣,٣% وتأتي عينات الميكروفيبر كأقل العينات صلابه وذلك لطبيعة نعومة وإستواء سطح خامة الميكروفيبر عكس القطن في عدم إنتظامية مقطعه .
- تأتي العينات المنفذه بلحمت ٨٠ كأصلب العينات ثم ٦٠ ثم ٤٠ وأقلهم صلابه العينات المنفذه بلحمت ٢٠ وذلك فكلما قل قطر الخيط خفت اللحمت وأصبحت أحمال خفيفه على خيوط السداء فتتحرك خيوط السداء بحريه ويزيد طول أنثنائها وتزيد معه الصلابه في الإـتجاه الطـولـى والعكس مع النمر السميكه .
- وبالتالي فالعينه رقم ٥ هي الأقل صلابه في الإـتجاه الطـولـى .

جدول (١٠) نتائج إختبار صلابه القماش في الإـتجاه العرضـى لعينـات البـحث .

نمرة اللحمت	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٣٠,٣	٢٠,٣	٢٨	٢٥,٦	٢٢,٥
40/1	٢٧,٦	١٩	٢٥,٨	٢٤	٢١
60/1	٢٥,٦	١٧,٥	٢٤	٢٢,٢	١٩,٥
80/1	٢١	١٦	٢٠	١٨,٥	١٧,٤



شكل (٩) نتائج إختبار درجـة الصلابـة لعينـات البـحث فـى الإـتجاه العرضـى مجـم / سم .

- تأتي عينات القطن كأصلب العينات تليها المخلوطة بنسب قطن ٦٦,٦ تليها المخلوطة بقطن ٥٠% تليها القطن بنسبه ٣٣,٣% وتأتي عينات الميكروفيبر كأقل العينات صلابه ، وذلك نظراً لإرتفاع قوة شد خيوط القطن مع إنخفاض إستطالتها مما يؤدي لزيادة مقاومتها للإـتثناء وزيادة صلابتها بينما الميكروفيبر يمتاز بقوة شد وأستطالة مرتفعتين تساعد على إنثنائه بسهولة .


- تأتي العينات المنفذه بلحمات ٢٠ كأصلب العينات فى الإتجاه العرضى ثم ٤٠ ثم ٦٠ وتأتى العينات المنفذه بلحمات ٨٠ كأقل العينات صلابه فى الإتجاه العرضى حيث فى حالة النمر السميكه يزداد عدد الشعيرات بالمقطع العرضى عن النمر الرفيعه وبالتالي يزداد معدل الإحتكاك الداخلى فتزيد الصلابه .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هى الأقل صلابه .

6- إختبار مقاومة التجعد للأقمشه : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric Crease Recovery– D 1295.

جدول (١١) نتائج إختبار مقاومة التجعد للقماش فى الإتجاه الطولى لعينات البحث .

نمرة اللحمات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٣٩,٢	٤٦,٤	٤١,١	٤٣,٢	٤٥,٣
40/1	٤١,١	٤٧,٧	٤٣,٩	٤٥,٤	٤٧
60/1	٤٤,٤	٤٨,٦	٤٦,١	٤٧	٤٧,٩
80/1	٤٧,٢	٤٩,٩	٤٧,٩	٤٨,٩	٤٩,٢




شكل (١٠) نتائج إختبار مقاومة عينات البحث للتجعد فى الإتجاه الطولى.

- نلاحظ أن عينات الميكروفيبر هى الأعلى مقاومه للتجعد فى الإتجاه الطولى تليها المخلوطه ٦٦,٦ ميكروفيبر ثم المخلوطه بنسبه ٥٠ % ثم المخلوطه بنسبه ٣٣,٣ ميكروفيبر ثم العينات القطنيه ، وذلك بسبب نعومه سطح الميكروفيبر وانتظاميتها مما يزيد من مقاومتها لحدوث تجعد ، كذلك طبيعة القطن ذو الأصل السليلوزى والذى يحتفظ بالتجعد ويصعب التخلص منه .
- تأتي العينات المنفذه بلحمات ٨٠ كأكثر مقاومه للتجعد فى الإتجاه الطولى ثم ٦٠ ثم ٤٠ وتأتى العينات المنفذه بلحمات ٢٠ كأقل العينات مقاومه للتجعد فى الإتجاه الطولى وذلك بسبب إنخفاض وزن اللحمات وبالتالي إنخفاض قطرها مما يقلل من الأحمال المؤثره على السداء وبالتالي يقل التجعد فى الإتجاه الطولى .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هى الأعلى مقاومه للتجعد فى الإتجاه الطولى .

جدول (١٢) نتائج إختبار مقاومة التجعد للقماش فى الإتجاه العرضى لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٥٠	١٠٥	٦٦	٨٠	٩٣
40/1	٤٧	١٠٠	٦١	٧٦	٨٩
60/1	٤١	٩٥	٥٦	٧٠	٨١
80/1	٣٧	٩٠	٥١,٥	٦٥	٧٦



شكل (١١) نتائج إختبار مقاومة عينات البحث للتجعد فى الإتجاه العرضى .


- نلاحظ أن عينات الميكروفيبر هى الأعلى مقاومه للتجعد فى الإتجاه العرضى تليها المخلوطه ٦٦,٦ ميكروفيبر ثم المخلوطه بنسبه ٥٠ % ثم المخلوطه بنسبه ٣٣,٣ ميكروفيبر ثم العينات القطنيه وذلك لنفس الأسباب التى ذكرت فى الإتجاه الطولى .
- تأتى العينات المنفذه بلحامات ٢٠ كأكثر العينات مقاومه للتجعد فى الإتجاه العرضى ثم ٤٠ ثم ٦٠ وتأتى العينات المنفذه بلحامات ٨٠ كأقل العينات مقاومه للتجعد فى الإتجاه العرضى حيث فى حالة النمر السميكة يزداد عدد الشعيرات بالمقطع العرضى عن النمر الرفيعه وبالتالي يزداد صلابه الخيوط مع إنخفاض كثافه اللحامات مما يسمح بحريه حركتها ويمكنها من الرجوع للوضع الذى لا يعرضها لاي إجهاد أو تجعد .
- وبالتالي فالعينه رقم ٥ هى الأكثر مقاومه للتجعد فى الإتجاه العرضى .

7- إختبار قدرة الأقمشه على إمتصاص الماء : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric water absorption.

جدول (١٣) نتائج إختبار قدرة الأقمشه على إمتصاص الماء لعينات البحث .

نمرة اللحامات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٢٢٧,٧	١٥٠,٦	٢٠٩,٤	١٩٠,٩	١٧٦,٥
40/1	١٨٠,٨	١٣٠,٤	١٦٧,٨	١٥٦,٥	١٤٣
60/1	١٤٦,٦	١٠٤,٥	١٣٥,٥	١٢١,٨	١١٢
80/1	١٣٠,٩	٧٠	١١٨	١٠٥,٤	٨٩



شكل (١٢) نتائج اختبار قدرة عينات البحث على إمتصاص الماء.


- تأتى عينات القطن كأفضل العينات فى قدرتها على إمتصاص الماء تليها العينات المخلوطة بنسبة قطن ٦٦,٦ % تليها المخلوطة بنسبه قطن ٥٠ % ثم بنسبه قطن ٣٣,٣ % وتأتى عينات الميكروفيبر كأقل العينات قدره على أمتصاص الماء ، فمن المؤكد قدرة الخامات الطبيعيه التى تفوق الخامات الصناعيه على إمتصاص الماء .
- تأتى العينات المنفذه بلحمت ٢٠ كأكثر العينات قدره على إمتصاص الماء ثم ٤٠ ثم ٦٠ وتأتى العينات المنفذه لحمت ٨٠ كأقل العينات قدره على إمتصاص الماء فزيادة قطر اللحمت تزداد شعيرات المقطع العرضى فتزداد قدرتها على إمتصاص الماء.
- وبالتالى فالعينه رقم ١ هى الأكثر قدره على إمتصاص الماء.

8- اختبار سرعة جفاف الأقمشه : تم إجراء الإختبار طبقاً

FTTS-FA-004-Standards test methods for fabric in drying rate.

جدول (١٤) نتائج اختبار سرعة جفاف عينات البحث .

نمرة اللحمت	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٦3	٢٢,٦	٣٣	٣١	٢٦
40/1	31	٢١,٦	٢٩,٥	٢٨	٢٤
60/1	29	٢٠	٢٧	٢٥	٢٢
80/1	27	١٩	٢٥	٢٢	٢٠



شكل (١٣) نتائج اختبار سرعة جفاف عينات البحث.


- نلاحظ سرعة جفاف عينات الميكروفيبر يليها المخلوطه بنسب ميكروفيبر ٦٦,٦ : ٣٣,٣ قطن تليها ٥٠ : ٥٠ ، ثم عينات الميكروفيبر ٣٣,٣ : ٦٦,٦ قطن وتأتى عينات القطن كأبطء العينات فى سرعة جفافها ، وذلك نظراً لطبيعة شعيرات الميكروفيبر ذات السطح الأملس الناعم والتي تسمح بمرور الهواء من خلالها وكذلك لان الألياف الصناعيه أسرع فى جفافها من الألياف الطبيعیه .
- كما نلاحظ أن العينات المنفذه بلحمه ٨٠ أسرع فى جفافها وتليها ٦٠ ثم ٤٠ وتأتى العينات المنفذه بلحمات ٢٠ كأبط العينات فى جفافها ، ويرجع ذلك أنه كلما إنخفض سمك أو قطر اللحمات تزيد الفراغات بين اللحمات فيقل الزمن اللازم لجفاف العينه .
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هى الأسرع فى الجفاف .

9- اختبار مقاومة الأقمشه للتوبيير : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric Pilling – D3511.

جدول (١٥) نتائج إختبار مقاومة عينات البحث للتوبيير .

نمرة اللحمات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٢,١	٢,٥	٢,٢٥	٢,٣	٢,٤
40/1	٣	٣,٤	٣,١	٣,٢	٣,٣
60/1	٣,٨	٤,٢	٣,٩	٤	٤,١
80/1	٥	٥,٦	٥,١	٥,٤	٥,٣



شكل (١٤) نتائج إختبار مقاومة عينات البحث للتوبيير .


- تأتى عينات الميكروفيبر كأكثر العينات مقاومه للتوبيير وتليها العينات المخلوطه بنسب ٦٦,٦ % ميكروفيبر ثم ٥٠ % ثم ٣٣,٣ % وتأتى عينات القطن كأقل العينات مقاومه للتوبيير وذلك كما تم التوضيح لطبيعته خيوط الميكروفيبر وإنتظامها مما يزيد من قدرتها على مقاومة التوبيير .
- كما نلاحظ أن العينات المنفذه بلحمه ٨٠ أكثر مقاومه للتوبيير وتليها ٦٠ ثم ٤٠ وتأتى العينات المنفذه بلحمات ٢٠ كأقل العينات مقاومه للتوبيير ، ويرجع ذلك أنه كلما قل قطر زادت إنتظامية الخيط وقلت نسبة تشعبه وقلت قابليته للتوبيير والعكس.
- وبالتالي فالعينه رقم ٨ هى الأكثر مقاومه للتوبيير .

10-إختبار مقاومة التآكل (فقد فى الوزن) : تم إجراء الإختبار طبقاً

ASTM-Standards test methods for fabric Abrasion resistance – D1175.

جدول (١٦) نتائج إختبار مقاومة عينات البحث للتآكل (الفقد فى الوزن) .

نمرة اللحامات	القطن	الميكروفيبر	الخلط ١	الخلط ٢	الخلط ٣
20/1	٠,٦٩	٠,٥٠	٠,٦٤	٠,٦	٠,٥٦
40/1	١,١٥	٠,٦١	٠,٨٩	٠,٧١	٠,٦٧
60/1	١,٢	٠,٧٢	١	٠,٨٢	٠,٧٨
80/1	١,٣	٠,٨	١,١٥	٠,٩٣٥	٠,٨٩



شكل(١٥) نتائج إختبار مقاومة عينات البحث للتآكل .

- تأتى عينات الميكروفيبر كأكثر العينات مقاومه للتآكل وتليها العينات المخلوطه بنسب ٦٦,٦% ميكروفيبر ثم ٥٠% ثم ٣٣,٣% وتأتى عينات القطن كأقل العينات مقاومه للتآكل وذلك كما تم التوضيح لطبيعه خيوط الميكروفيبر وإنتظامها مما يزيد من قدرتها على مقاومة الإحتكاك .
- تأتى العينات المنفذه بلحامات ٢٠ كأعلى مقاومه للتآكل تليها ٤٠ ثم ٦٠ وتأتى العينات المنفذه بلحامات ٨٠ كأقل العينات قدرة على مقاومة التآكل بالإحتكاك فزيادة سمك اللحامات تزداد عدد شعيرات المقطع العرضى وتزداد مقاومه الخيط للإحتكاك لزيادة مساحة سطح الإحتكاك .
- وبالتالي فالعينه رقم ٥ هى الأكثر مقاومه للتآكل بالإحتكاك .

تقييم الجوده لعينات البحث :

من خلال التحليل الإحصائي لنتائج الإختبارات التي أجريت على العينات ومن خلال حساب النسب المئوية لكل خاصية من خواص الأداء الوظيفي وعمل متوسط حسابي لكل عينة على حدى فكانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي :

جدول (١٧) معدل الجوده لعينات البحث .

رقم العينة	السمك	الوزن	قوة الشد		استطاله		نفادية الهواء	الصلابه		مقاومة		إمتصاص الماء	سرعة الجفاف	مقاومة التوير	مقاومة التاكل	جودة العينة الكليه
			عرضي	طولي	عرضي	طولي		عرضي	طولي	عرضي	طولي					
١	٤٦	٧٠	٨٠	٢٦	١٠	٣٥	٤٩	٨٠	٥٣	٧٩	٤٨	١٠	٥٣	٣٨	٧٢	٦٢
٢	٥٣	٧٨	٥٤	٣٨	٩٢	٣٢	٥٦	٦٧	٥٨	٨٢	٤٥	٧٩	٦١	٥٤	٤٣	٥٩
٣	٦٢	٨٣	٦٢	٤٢	٥٠	٣٠	٦٦	٦٤	٦٣	٨٩	٣٩	٦٤	٦٦	٦٨	٤٢	٦٠
٤	٧٣	٩٠	٤٦	٤٧	٤٦	٢٨	٧٦	٦٢	٦٢	٩٥	٣٥	٥٧	٧٠	٨٩	٣٨	٦٣
٥	٦٢	٧٣	١٠	٥٤	١٠	٨٥	٨٦	١٠	٧٩	٩٣	١٠	٦٦	٨٤	٤٥	١٠	٨٢
٦	٧٣	٩٠	٨١	٦٢	٨١	٧٧	٩٠	٨٥	٨٤	٩٦	٩٥	٥٧	٨٨	٦١	٨٢	٦٧
٧	٨٠	٩٦	٧٤	٨١	٧٤	٦٩	٩٦	٨١	٩١	٩٣	٩٠	٤٦	٩٥	٧٥	٧٠	٧٢
٨	١٠	١٠	٦١	١٠	٦١	٦٢	١٠	٧٧	١٠	٨٧	١٠	٣١	١٠	١٠	٦٣	٨٤
٩	٥٠	٧٠	٨٥	٣٤	٨٥	٩٢	٥٩	٨٣	٥٧	٥٩	٦٣	٩٢	٥٨	٤٠	٧٨	٥٩
١٠	٥٧	٨١	٦٥	٤٢	٦٥	٨٥	٦٦	٧٠	٦٢	٥٥	٥٨	٧٤	٦٤	٥٥	٥٦	٦٥
١١	٦٧	٨٦	٥٦	٥١	٥٦	٧٧	٧٥	٦٧	٦٧	٥٠	٥٣	٦٠	٧٠	٧٠	٥٠	٦٦
١٢	٨٠	٩٢	٥٠	٥٧	٥٠	٦٢	٨٥	٦٤	٨٠	٤٤	٤٩	٥٢	٧٦	٩١	٤٣	٧٠
١٣	٥٣	٧١	٩١	٤٠	٩١	٩٢	٦٨	٨٨	٦٣	٨٢	٨٢	٨٤	٣١	٤١	٨٣	٧١
١٤	٦٧	٨٤	٧٢	٤٦	٧٢	٧٧	٧٥	٧٤	٦٧	٧٤	٧٤	٦٩	٦٨	٥٧	٧٠	٦٧
١٥	٧٠	٨٩	٦٠	٥٧	٦٠	٦٩	٨٦	٧٠	٧٠	٧٠	٦٩	٥٣	٧٦	٧١	٦١	٧٠
١٦	٨٤	٩٥	٥٦	٦٦	٥٦	٦٢	٩٤	٦٨	٨٦	٦٦	٦٢	٤٦	٨٦	٩٦	٥٣	٨٤
١٧	٥٧	٧٢	٩٥	٤٦	٩٥	٨٥	٧٧	٩٣	٧١	٩٠	٨٥	٧٨	٧٣	٤٣	٨٩	٥٧
١٨	٦٢	٨٨	٧٦	٥٥	٧٦	٦٩	٨٥	٨٠	٧٦	٩٠	٦٩	٦٣	٧٩	٥٩	٧٥	٦٢
١٩	٧٦	٩٤	٦٧	٦٣	٦٧	٦٩	٩٢	٧٣	٨٢	٨٥	٦٩	٤٩	٨٦	٧٣	٦٤	٧٦
٢٠	٩١	٩٧	٥٨	٧٥	٥٨	٦٢	٩٦	٦٩	٩٢	٨٠	٦٢	٣٩	٩٥	٩٥	٥٦	٩١

الخلاصة

1- كما ظهر بالجدول السابق فالعينات من ٨:٥ والمنتجة من ١٠٠ % بوليستر ميكروفيبر أعطت أفضل النتائج وكانت أفضلها عينة رقم ٨ والمنتجة بكثافته ٤٢ لحمه في السم من نمرة 80/1 للحمات والتي أعطت جوده كليه بنسبه ٨٤% ثم العينة رقم ٧ والمنتجة بكثافته ٣٢ لحمه في السم ومن نمرة 60/1 للحمات ويساويها في مستوى الجوده العينه رقمه والمنتجة بكثافته 19 لحمه في السم ومن نمرة 20/1 للحمات وأعطوا نسبة جوده كليه ٨٢% تليهم العينه رقم ٦ والمنتجة بكثافته 21 لحمه في السم من نمرة 40/1 للحمات والتي أعطت جوده كليه بنسبه ٨1% ، ثم جاءت العينات من ١٧:٢٠ والمنفذه بخلط القطن ٣٣,٣% والبوليستر ميكروفيبر بنسبة ٦٦,٦% بمتوسط جوده ٧٦% ثم العينات من ١٣:١٦ المخلوطة بنسبه ٥٠% قطن : ٥٠% ميكروفيبر بمتوسط جوده ٧٣% ، ثم العينات من ٩:١٢ من المخلوطة بنسبه ٣٣,٣% قطن : ٦٦,٦% بوليستر ميكروفيبر بمتوسط جوده ٦٧% وجاءت العينات ١:٤ المنفذه بقطن ١٠٠% كأقلها جوده بمتوسط بجوده ٦١%

2- تأثير متغيرات البحث على سمك الأقمشه بالمم : أثبتت الدراسه أن عينات القطن سجلت أعلى سمك للأقمشه تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات الميكروفيبر ، كما أثبتت الدراسه العلاقه العكسيه بين نمرة الخيط وسمك الأقمشه .

3- تأثير متغيرات البحث على قوة الشد للأقمشه في الإتجاه الطولى (السداء) : أثبتت الدراسه أن عينات الميكروفيبر تأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع للأقمشه : أثبتت الدراسه أن عينات القطن سجلت أعلى وزن للمتر المربع للأقمشه تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات الميكروفيبر ، كما أثبتت الدراسه العلاقه العكسيه بين نمرة الخيط و وزن للمتر المربع للأقمشه .

4- سجلت أعلى قوة الشد للأقمشه في الإتجاه الطولى تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن، كما أثبتت الدراسه العلاقه العكسيه بين نمرة الخيط و قوة الشد للأقمشه في الإتجاه الطولى (السداء) .

5- تأثير متغيرات البحث على قوة الشد للأقمشه في الإتجاه العرضى (اللحمه) : أثبتت الدراسه أن عينات الميكروفيبر سجلت أعلى قوة الشد للأقمشه في الإتجاه العرضى تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن، كما أثبتت الدراسه العلاقه الطرديه بين نمرة الخيط و قوة الشد للأقمشه في الإتجاه العرضى (اللحمه) .

6- تأثير متغيرات البحث على نسبة الإستطاله للأقمشه في الإتجاه الطولى (السداء) : أثبتت الدراسه أن تأثير إختلاف خامه اللحامات على أستطاله القماش في الإتجاه الطولى معنويه ، كما أثبتت الدراسه العلاقه العكسيه بين نمرة الخيط وأستطاله الأقمشه في الإتجاه الطولى (السداء) .

7- تأثير متغيرات البحث على نسبة الإستطاله للأقمشه في الإتجاه العرضى (اللحمه) : أثبتت الدراسه أن عينات الميكروفيبر سجلت أعلى أستطاله للأقمشه في الإتجاه العرضى تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن، كما أثبتت الدراسه العلاقه العكسيه بين نمرة الخيط و أستطاله الأقمشه في الإتجاه العرضى (اللحمه) .

8- تأثير متغيرات البحث على نفاذيه الأقمشه للهواء : أثبتت الدراسه أن عينات الميكروفيبر سجلت أعلى نفاذيه للهواء تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسه العلاقه الطرديه بين نمرة الخيط ونفاذيه الأقمشه للهواء .

9- تأثير متغيرات البحث على صلابه الأقمشه في الإتجاه الطولى (السداء) : أثبتت الدراسه أن عينات القطن سجلت صلابه للأقمشه في إتجاه السداء تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات الميكروفيبر، كما أثبتت الدراسه العلاقه الطرديه بين نمرة الخيط وصلابه الأقمشه في الإتجاه الطولى (السداء) .

- 10- تأثير متغيرات البحث على صلابة الأقمشة في الإتجاه العرضي (اللحمه) : أثبتت الدراسة أن عينات القطن سجلت صلابة للأقمشة في إتجاه اللحمه تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات الميكروفبير ، كما أثبتت الدراسة العلاقة العكسيه بين نمره الخيط وصلابه الأقمشه في الإتجاه العرضي (اللحمه) .
- 11- تأثير متغيرات البحث على مقاومة الأقمشه للتجعد في الإتجاه الطولى (السداء) : أثبتت الدراسة أن عينات الميكروفبير سجلت أعلى مقاومه للتجعد في الإتجاه الطولى تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة علاقته الطرديه بين نمره الخيط ومقاومه الأقمشه للتجعد في إتجاه السداء .
- 12- تأثير متغيرات البحث على مقاومة الأقمشه للتجعد في الإتجاه العرضي (اللحمه) : أثبتت الدراسة أن عينات الميكروفبير سجلت أعلى مقاومه للتجعد في إتجاه اللحمات تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة علاقته الطرديه بين نمره الخيط ومقاومه الأقمشه للتجعد في الإتجاه العرضي (اللحمه) .
- 13- تأثير متغيرات البحث على إمتصاص الأقمشه للماء : أثبتت الدراسة أن عينات قطن سجلت أعلى إمتصاص للماء تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات الميكروفبير ، كما أثبتت الدراسة علاقته العكسيه بين نمره الخيط وقدرة الأقمشه على إمتصاص الماء .
- 14- تأثير متغيرات البحث على مقاومة الأقمشه للتويير : أثبتت الدراسة أن عينات الميكروفبير سجلت أعلى مقاومه للتويير تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة علاقته العكسيه بين نمره الخيط ومقاومه الأقمشه للتويير .
- 15- تأثير متغيرات البحث على مقاومة الأقمشه للإحتكاك (فقد فى السمك أو فى الوزن) : أثبتت الدراسة أن عينات الميكروفبير سجلت أعلى مقاومه للإحتكاك تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة علاقته العكسيه بين نمره الخيط ومقاومه الأقمشه للإحتكاك .

المراجع :

- 1- عاصم على محمد أحمد (تحديد أنسب المعايير البنائيه والتجهيزيه لتقييم الخواص الجماليه لأقمشة القمصان الصيفيه المخلوطة) ، ماجستير قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقيه ، جامعه حلوان ، ٢٠١٤ م .
- 1- easim ealaa muhamad 'ahmad (tahdid 'ansab walqawanin albanayiyh waltajhiz litaqyim alkhawas aljamalih li'aqmishat alqumsan alsayfih almakhlutihi) , majistir qism alghazl walnasij waltiriku , kuliyyat alfunun altatbiqiat , jamieuh hulwan , 2014 ma.
- 2- محمد صبرى (إختبارات المنسوجات) ، سلسلة الكتب التكنولوجيه ، نقابة مصممي الفنون التطبيقيه ، القاهره ٢٠٠٣ م .
- 2- muhamad subraa ('ikhtibarat almansujati) , silsilat alkutub altiknuluhij , niqabat musamimaa alfunun altatbiqayh , alqahirah 2003 ma.
- 3- وحيد يوسف محمود صالح (تصميم أقمشه بتركيبات بنائيه تتوائم مع الإحتياجات الفسيولوجيه والحركيه لملايس الرياضه للمعاقين بدنياً) ، رساله دكتوراه ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقيه ، جامعه حلوان ، ٢٠٠٣ م .
- 3- wahid yusif mahmud salih (tasmim 'aqmashuh bitarkibat binayiyh tatawayim mae aihtiajat alaihtiajat alfisyulujiih walharakayh limalabis alriyadiyah lilmueaqin bdnyaan) , risalat dukturah , qism alghazl walnasij waltiriku , kuliyyat alfunun altatbiqiat , jamieuh hulwan , 2003 ma.
- 4- فاتن محمد عبد التواب محمد (معايير تحقيق خاصية الراحة فى أقمشة الملايس الصيفيه) ، رساله دكتوراه ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقيه ، جامعه حلوان ، ٢٠٠٨ م .

- 4- fatin muhamad eabd altawaab muhamad (maeayir tahqiq khasiyat alraahah faa 'aqmishat almalabis alsayfihi) , risalat duktrah , qism alghazl walnasij waltiriku , kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieuh hulwan , 2008 ma.
- 5- أحمد محمود عبده الشيخ (الخامات النسجية والملاءمه الوظيفيه للملابس متعددة الطبقات وأثرها على الإحساس بالراحه) ، ماجستير قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقيه ، جامعه حلوان ، ٢٠٠٤ م .
- 5- 'ahmad mahmud eabduh alshaykh (alkhamat alnasjih walmula'amuh alwazifiah lilmalabis mutaeadidat altabaqat wa'atharuha ealaa al'ihsas bialraahihi) , majistir qism alghazl walnasij waltiriku , kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieuh hulwan , 2004 ma.
- 6- ياسمين عبد العزيز محمد (تحقيق الصفات المميزه للإنتقال الحرارى خلال طبقات الأقمشه لتحسين خواص الحمايه والراحه لبعض الأقمشه الواقيه ، ، ماجستير قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقيه ، جامعه حلوان ، ٢٠١١ م .
- 6- yasmin eabd aleaziz muhamad (tahqiq alsifat almumayazah lil'iintiqaal alhararaa khilal tabaqat al'aqmashih litahsin khawas alhimayih walraahih libaed al'aqmashih alwaqih , majistir , qism alghazl walnasij waltiriku , kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieuh hulwan , 2011 ma.
- 7- جيهان ماهر طه الجندى (استخدام بعض الألياف الحديثه عاليه الأداء فى تحسين الأداء الوظيفى لبدل التدريب العسكريه الشنويه) ، دكتوراه قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقيه ، جامعه حلوان ، ٢٠٠٦ م .
- 7- jihan mahir tah aljundaa (astikhdam baed al'alyaf alhadithat fi al'ada' alwazifi) , duktrah qism alghazl walnasij waltiriku , kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieuh hulwan , 2006 ma.
- 8- ASTM-Standards test methods for fabric stiffness – D 1388-64 .
- 9- ASTM-Standards test methods for fabric Crease Recovery– D 1295.
- 10-
- 11- ASTM-Standards test methods for fabric thickness – D 1777-1996.
- 12- ASTM-Standards test methods for fabric air permeability – D 737-2012.
- 13- ASTM-Standards test methods for fabric tensile strength – D 1682.
- 14- ASTM-Standards test methods for fabric weight – D 3776-2002.
- 15- ASTM-Standards test methods for fabric Pilling – D3511.
- 16- B. Das, A. Das , V.K. Kothari , R. Fanguiero and M. de Araujo , (Effect of Diameter and Cross- section Shape on Moisture Transmission through Fabric) , Fibers and Polymers Journal , Vol.9 , No. 2 .PP 225 :231 , 2008 .
- 17- Esin Sarioglu, Osman Babaarslan (A Study on Physical of Microfilament Composite yarns), Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol. 11, March 2016.
- 18- Hatice Kubra Kaynak , Osman Babaarslan (Polyester Microfilament Woven Fabrics) , Scientific Research Projects Govering Unit of Ukurova University , with the project no. MMF2010BAP1.
- 19- Mine Akgun (Effect of Yarn Filament Fineness on the Surface Roughness of Polyester Woven Fabrics), Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol. 10, 2015.
- 20- X. Liu (Application of Non-Circular, Cross-Section Chemical Fibers), Villanova University, Vol.5,No1 , PP 17 : 20 . 2011.
- 21- [http://www.Indiantextilejournal.com.\(12/11/2021\).](http://www.Indiantextilejournal.com.(12/11/2021).)