

## " تأثير استخدام الصبغات الطبيعية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الصديقة للبيئة "

### The effect of using natural dyes on physical and mechanical properties of eco-friendly fabrics

أ.د/غادة عبدالله لطفي الخولي

استاذ بقسم الملابس الجاهزة- كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

**Prof. Ghada Abdullah Lutfi Al-Khouly**

Professor in the Department of Ready-made Garments - Faculty of Applied Arts - Helwan University.

[Ghada\\_elkholy@hotmail.com](mailto:Ghada_elkholy@hotmail.com)

أ.م.د/رشا وجدي خليل ابراهيم

استاذ مساعد بقسم الملابس الجاهزة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

**Assist.Prof.Dr. Rasha Wagdi Khalil Ibrahim**

Assistant Professor in the Department of Ready-made Garments - Faculty of Applied Arts - Helwan University.

[rasha\\_wagdi@yahoo.com](mailto:rasha_wagdi@yahoo.com)

م.م/ دينا عبده محمد سليم

مدرس مساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية ٦ اكتوبر

**Assist. Lect. Dina Abdo Muhammad Salim**

Assistant Lecturer At the Higher Institute of Applied Arts, 6 October

[Dandona884@yahoo.com](mailto:Dandona884@yahoo.com)

#### الملخص:

في الآونة الأخيرة اتجه العالم نحو صناعة الملابس الخضراء الصديقة للبيئة للحفاظ على صحة الانسان، ومن ضمن تلك الاتجاهات استخدام صبغات طبيعية آمنة على البيئة مستخرجة من مصادر طبيعية وذلك لتجنب الاخطار البيئية التي اصبحت كارثة تهدد حياة الانسان وتعرضه للعديد من المشاكل الصحية. كما تعتبر صناعة المنسوجات من إحدى الصناعات الهامة لذا اهتم القائمين على هذه الصناعة باستبدال المواد الكيميائية الضارة بمواد طبيعية غير ضاره بصحة الانسان وصديقه للبيئة وغالبا ما تكون معتمده على مصادر نباتية يتم زراعتها في ظل ظروف خاضعة للرقابة مثل استخدام الأسمدة العضوية. لذا كان الهدف من البحث التعرف على أنواع مختلفة من الصبغات الطبيعية ومميزاتها والاضرار الناجمة عن استخدامها وكيفية الحصول على درجات لونية متعددة بالإضافة لاستخدام اقمشه طبيعية صديقه للبيئة مثل القطن العضوي والبامبو وفول الصويا وصبغتها بهذه الصبغات الطبيعية ودراسة مدى تأثيرها من حيث الخصائص الطبيعية والميكانيكية على الاقمشة محل الدراسة. قام الباحثون بإجراء اختبارات على الأقمشة الصديقة للبيئة مثل السمك، الوزن، الاحتكاك، قوة الشد والاستطالة وسرعة امتصاص الماء بالإضافة لإجراء اختبارات على الصبغات الطبيعية من حيث ثبات الالوان على الأقمشة بالنسبة للعرق والغسيل والاحتكاك والضوء. تم اجراء تحليل احصائي للنتائج ببرنامج (SPSS)، وتبين أن النتائج متقاربه بين الصبغات الطبيعية، وعند إجراء اختبار ثبات اللون للضوء على الأقمشة تبين أن أفضلهم قماش فول الصويا يليه القطن العضوي عند استخدام صبغات (الكرم – الحنه – كركديه)، وعند إجراء اختبار ثبات اللون للعرق على الأقمشة تبين ان

افضلهم القطن العضوي ثم يليه البامبو ثم فول الصويا عند استخدام صبغات الكركديه والسبانخ. وذلك يؤكد إمكانية استخدام الصبغات على الأقمشة الصديقة للبيئة وهي آمنة تماما على صحة الانسان.

### الكلمات المفتاحية:

الصبغات الطبيعية – الاقمشة الصديقة للبيئة -قماش فول الصويا – قماش القطن العضوي – قماش البامبو

### Abstract:

Recently, the world has turned towards the manufacture of green clothes that are environmentally friendly to preserve human health. Among these trends is the use of natural dyes that are safe for the environment, extracted from natural sources, in order to avoid environmental dangers that have become a disaster that threatens human life and exposes him to many health problems. The textile industry is also considered one of the important industries, so those in charge of this industry were interested in replacing harmful chemicals with natural materials that are not harmful to human health and are environmentally friendly, and are often dependent on plant sources that are grown under controlled conditions such as the use of organic fertilizers.

So, the aim of the research was to identify different types of natural dyes, their advantages and damages resulting from their use, and how to obtain multiple shades of color, in addition to using natural, environmentally friendly fabrics such as organic cotton, bamboo and soybeans, dyeing them with these natural dyes, and studying the extent of their impact in terms of natural and mechanical properties on the fabrics replaced. the study.

The researchers conducted tests on environmentally friendly fabrics such as thickness, weight and friction, as well as tests on natural dyes in terms of color fastness on fabrics in relation to sweat, washing, friction and light. The fabrics show that the best of them are soybean cloth, followed by organic cotton when using dyes (turmeric - henna - hibiscus), When conducting a color fastness test for sweat on fabrics, it was found that the best of them were organic cotton, followed by bamboo and then soybeans when using hibiscus and spinach dyes. This confirms the possibility of using dyes on environmentally friendly fabrics and is completely safe for human health

### Keywords:

Natural dyes؛ eco-friendly fabrics؛ soybean fabric ؛ organic cotton fabric ؛ bamboo fabric

### ١- المقدمة

اتجهت صناعة المنسوجات والملابس في الآونة الأخيرة للتصنيع وإنتاج الملابس الصديقة للبيئة للحفاظ على حياة الانسان، وذلك بعد تزايد التلوث البيئي وإلحاق الضرر بصحة الانسان الناتج عن صناعة الملابس والمنسوجات.

يعتبر استخدام أقمشة صديقة للبيئة جزء من اتجاه جديد يهتم بجميع المراحل التي يمر بها تصنيع الملابس بهدف إيجاد نظام رفيع بالبيئة ويقلل من المخاطر البيئية كالأقمشة المصنعة من القطن العضوي والبامبو والياف فول الصويا وغيرها، ومن ضمن تلك الاتجاهات استخدام صبغات طبيعية آمنة على البيئة مستخرجه من مصادر طبيعية وذلك لتجنب الاضرار البيئية التي اصبحت كارثة تهدد حياة الانسان وتعرضه للعديد من المشاكل الصحية كالصبغات النباتية والحيوانية المصنعة من مواد طبيعية غير ضاره بصحة الانسان وصديقه للبيئة كصبغة الحنة، السبانخ ، الكركم وغيرها .

**١-١-مشكله البحث**

- هل يمكن تنفيذ منتج ملبسي يحقق المتطلبات الوظيفية والجمالية من خلال أقمشه صديقة للبيئة؟
- هل تؤثر تقنية الصبغات الطبيعية على خواص الاقمشة الصديقة للبيئة من الناحية (الطبيعية والميكانيكية)؟

**١-٢-أهمية البحث**

- معرفه تأثير استخدام الصباغة بالصبغات الطبيعية على خواص الأقمشة الصديقة للبيئة.

**١-٣-هدف البحث**

- التعرف على الاقمشة الصديقة للبيئة من حيث الخصائص والمميزات.
- دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الصديقة للبيئة قبل وبعد وضع الصبغة الطبيعية عليها.

**١-٤-حدود البحث**

- الاقمشة صديقة البيئة (البامبو، القطن العضوي، اقمشة فول الصويا soy).
- الصبغات الطبيعية محل الدراسة ( الحنة، السبانخ، الكركم، كركديه، قشر البرتقال)
- دراسة الخواص الآتية للأقمشة محل الدراسة وهي: ثبات اللون ضد (الغسيل – الضوء- الاحتكاك – العرق – امتصاص الماء، مقاومة الاحتكاك، الوزن، السمك).

**١-٥-فروض البحث**

- وجود فروق ذات دلالة احصائية لاستخدام الصبغات الطبيعية لا تؤثر على الخواص الميكانيكية والطبيعية للأقمشة الصديقة للبيئة.

**١-٦- ادوات البحث**

- تجارب على الاقمشة الصديقة للبيئة باستخدام الصبغات الطبيعية.
- عمل التحليل الإحصائي وذلك لتحديد أفضل اقمشة من اقمشة البحث المستخدمة.

**١-٧- منهجيه البحث**

- يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي.

**١-٨- الدراسات السابقة**

- شيماء مصطفى احمد (٢٠٢٠) استخدام خامات الصديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة في صناعة الملابس الجاهزة. وتهدف الدراسة الى استخدام خامات صديقة للبيئة لتقليل المخاطر البيئية والحصول على ملابس مستدامه من خلال (أعاده التدوير- اعاده الاستخدام – الطاقة البديلة-استخدام خامات صديقة للبيئة- استخدام تقنيات حديثه لا تضر بالبيئة).
- دراسة رشا عباس متولي الجوهري (٢٠١١) بعنوان تأثير المثبتات على ثبات بعض الخواص للأقمشة المصبوغة بصبغات أمنه بيئيا.

وتهدف الدراسة الى استخدام الصبغات الآمنة بيئيا المستخرجة من مصادر طبيعية ( كركديه -كركم-حنه) في صباغه قماش قطني محرر وغير محرر واستخدام ثلاث مثبتات (كبريتات ماغنسيوم – كبريتات نحاس – شبه) وتم اجراء اختبارات الثبات بغرض الوصول الى تأثير هذه المثبتات على خواص الثبات للصبغات الطبيعية.

• دعاء محمد راغب سالماني (٢٠٠٤) بعنوان استخدام بعض الصبغات الطبيعية لصباغه الاقمشة القطنية لتفي بالغرض الوظيفي لملابس للأطفال صحيا وبيئيا.

وتهدف الدراسة الى استخدام الصبغات الطبيعية في صناعة الاقمشة القطنية ذات التراكيب النسيجية المختلفة واستخدامها في ملابس اطفال بدلاً من الصبغات الكيميائية الضارة عليها وعلى صحة الاطفال وكسب اسواق جديده منافسه للأسواق العالمية.

## ٢- الدراسة النظرية

### ١-٢- الصبغة الطبيعية

تعرف بأنها المواد التي تعطى لون للمواد الأخرى مثل الملابس - الغزل -النسيج- الأطعمة- الورق، وعرفت ايضا بالملونات التي لها القدرة على إضفاء اللون للخامات المختلفة.

الصبغات الطبيعية: هي المستخلصة من عدة مصادر مثل النباتية والمعدنية والحيوانية، وتستخلص الصبغات النباتية من الزهور والجذور والاششاب واللحاء، وتستخرج الاصباغ الحيوانية من الحشرات أو الفطريات او من محار البحر. (١)

### ٢-١-١- تقسيم الصبغات الطبيعية تبعا لأصولها

#### • أصل نباتي:

يمكن استخلاص الصبغات الطبيعية من أكثر من ٣٠٠ نوع نبات لذلك تعتبر النباتات اهم مصادر الصبغات الطبيعية ويستخدم اجزاء عديده مثل: الجذور- الاوراق- اللحاء- سيقان النبات- الثمار.

#### • أصل حيواني:

يمكن استخلاص الصبغة الحمراء كمثال من إناث الحشرات القرمزية coccusilicis التي تعيش على اشجار الصبار والبلوط في جنوب شرق اوروبا وشمال أفريقيا، وكذلك الصبغات المستخرجة من حشرات الملاك lac وكذلك القرمز kermes. (٢)

### ٢-١-٢- مميزات الصبغات الطبيعية

- سميتها منخفضة ولا ينتج عنها تلوث الى حد ما.
- ذات الوان منسجمة ونادره ذاتيا وتتميز بالابتكارية.
- أكثر امانا وذات مصادر متجدده ومتوافقة مع الطبيعة.
- تستخدم كعلاج وليس لها مخاطر على الصحة.
- ينتج عن الجذور مجال واسع من الالوان إذا ما استخدمت مثبتات مختلفة فيؤدي الي خلق مجال واسع من الظلال اللونية او يخلق الونا جديده تماما.

- بعض عناصر الصبغات الطبيعية الأساسية مضادة للحساسية، مما يحقق عدم خطورتها على صحة الانسان عند اتصالها مع الجلد.
- لا توجد مشكلات بالنسبة للتخلص من الفضلات وتتميز بإمكانية ان يكون المنتج النسجي مصنوعا من منتجات طبيعية كليا. (٢)

### ٢-١-٣- عيوب الصبغات الطبيعية

- يصعب اعاده الحصول على نفس الظلال اللونية باستخدام الأصبغة الطبيعية حيث ان المنتجات الزراعية تتفاوت من محصول موسم لآخر ومن مكان لمكان آخر وكذلك حسب فترة النضج ايضا.
  - قلة ثباتها عند تعرضها للضوء والغسيل.
  - بعض المثبتات المستخدمة في حمام الصباغة ضاره ببعض الأنسجة.
- غالبا ما يستخدم في عملية تلوين المنسوجات منتجات طبيعية متوفرة على النطاق المحلي، وهناك عددا من العوامل المؤثرة على الظلال اللونية النهائية بما في ذلك الشروط الجوية المحلية، ومرا حل نمو النباتات وشروط تخزين منتجاتها، إضافة إلى الجودة المنتظمة للمياه المحلية المتوفرة للمعالجة. وتعد نقطة ضعف المنتجات الطبيعية هي التباين الواضح في الدرجات اللونية لبتلات الأزهار ولأوراق والثمار لنوع النبات الواحد وبالتالي فإن إمكانية تغير الظلال اللونية تعتمد على الظروف الجوية والمياه لتلوين المنسوجات بطريقه طبيعية. (٣)

### ٢-١-٤- الصبغات الطبيعية المستخدمة في هذا البحث

#### ٢-١-٤-١- السبانخ

يعرف الاسم العلمي للسبانخ *spinacia oleraceal*، من عائلة *amaranthaceae*، ويبلغ طول النبات تقريبا ٣٠سم ويزرع في الشتاء، توجد بالسبانخ صبغه كلورفيل وكاروتينويد *chlorophyll and carotenoid*. ويعتبر الكلوروفيل هو اللون الاخضر السائد وقد يحدث تغير في اللون الاخضر للأوراق نتيجة للتخزين والتعرض للحرارة سواء بالتبريد أو التسخين وقد يتحول الى اللون البني المائل للأخضر فتغير اللون يعتمد على درجة الحرارة ودرجه الحموضة. (٤)

#### ٢-١-٤-٢- جذور الكركم

تشتق جذور الكركم *curcuma domestica* من عائلته: *zingiberaceae*، ويعتبر الكركم من اشهر الصبغات التي تحتوى على ماده الكركمين وهي المسئولة عن اللون الاصفر، ويتم تجميع جذور الكركم وغسلها بالماء جيدا لازالة اي شوائب، ثم يتم تجفيفها في درجة حراره الغرفة ثم تطحن للحصول على مسحوق الكركم. وعند اخذ ١٠٠ جم من مسحوق الكركم ووضعه في ورق يوجد به مذيب ( الايثانول) ٥٠٠ مللى في حمام مائى عند درجة حراره ٦٠° درجة مئوية لمدة ٦٠ دقيقة، ثم يتم فلترة المحلول للحصول على صبغة الكركم. وعند صباغة الاقمشة القطنيه يجب معالجتها اولاً عن طريق غسلها بمحلول يحتوى على ٠,٥ جرام/ لتر صوديوم كربونات و ٢ جرام / لتر منظف غير ايونى في درجة حراره ٥٠ مئوية لمدة ٢٥ دقيقة، ثم يتم شطف القماش بماء صنبور ويجفف في درجة حراره الغرفة. (٥)

### ٢-١-٤-٣- زهور الكركديه *hibiscus- rose sinensis*

تحتوي زهور الكركديه hibiscus- rose sinensis على مادة انثوثيانين والتي تنتج من اللون البرتقالي والاحمر والوردي والأرجواني والازرق ولكنه لا يتمتع بالثبات لذا يجب وضع المثبت، ويتم استخلاص الصبغة الطبيعية من نبات الكركديه بطريقتين:

**الطريقة الاولى** وهي الاستخلاص عن طريق الغليان boiling extraction، فيتم جمع زهور نبات الكركديه وتقطيعها لقطع صغيرة ثم توضع في اناء به ماء مقطر وبعد ذلك توضع في حمام مائي لمدة ساعة في درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية، ثم يفلتر المحلول ويضاف المثبت اليه بنسبه ٢% تحسب بناء على وزن الالياف المراد صبغها، ثم يوضع القماش المراد صبغه ويرفع في حمام مائي لمدة ساعة في درجة حرارة ٨٠ درجة مئوية، وبعد ذلك يضاف مسحوق التنظيف لمدة ٥ دقائق عند نقطه الغليان لإزاله أي صبغه زائده من القماش.

**الطريقة الثانية** وهي الاستخلاص عن طريق المذيب solvent extraction، ويتم تجميع زهور نبات الكركديه وتقطيعها لقطع صغيرة وتنقع في الميثانول methanol بمرغمه مظلمه لمدة يومين في درجة حرارة الغرفة، ثم يفلتر المحلول ويضاف له المثبت بنسبه ٢% ويحسب بناء على وزن الالياف المراد صبغتها ثم يوضع في حمام مائي لمدة ساعة في درجة حرارة ٨٠ درجة مئوية، بعد ذلك يضاف مسحوق التنظيف لمدة ٥ دقائق عند نقطه الغليان لإزاله أي صبغه زائده لم تمسك في القماش. (٦)

## ٢-١-٤-٤-١-٢ اوراق الحنه

تعرف الحنه henna بالاسم العلمي Lawsonia inermis، تحتوي اوراق الحنه على مواد اخرى بجانب الصبغة وهي (gallic acid, white resin, sugars, tannin and xanthones) حامض الجاليك، الراتنج الابيض، سكريات، وتانين، واصباغ الزانثون.

## ٢-١-٤-٤-١-٢ صبغة خامة الحرير بالحنه:

- يتم تجميع اوراق الحنه وتجفيفها في درجة حراره الغرفة ٣٠° ثم طحنها.
- عند استخدام صبغة الحنه على الحرير نلاحظ انه بزياده تركيز الصبغة يقل امتصاص الحرير لصبغة الحنه، لذا لزياده امتصاص الحرير للصبغة يجب تقليل تركيز الصبغة. (١٧)
- لوحظ أن اعلى امتصاص للحرير لصبغه الحنه كان عند تركيز ٠,٩% مع وجود الومنيوم بتركيز ١٠% عند درجة حراره ٨٠° لمدة ٦٥ دقيقه في وسط حامضي  $ph=4$  ففي تلك الظروف يصل امتصاص الحرير لصبغة الحنه الي ٩٣%. (٧)

## ٢-١-٤-٥-١-٢ قشور البرتقال

تحتوي قشور البرتقال Orange peels على الكاروتين وتعطي لون اصفر وبرتقالي. كما تحتوي على مكونات اخري مثل (cellulose, pectin, hemicellulose, lignin, volatile essential oils, carotenoid, phenolic components) هيميسيليلولوز، بيكتين، هيميسيليلولوز، ليجنين، زيوت تياره اساسيه ومركبات بينزينيه. يتم تجفيف قشور البرتقال في هواء جاف ثم يتم طحنها للحصول على بودر. (٨)

## ٢-٢- الالقمشة الطبيعية العضوية الصديقة للبيئة

## ١-٢-٢- القطن العضوي

بدأت الجهود في تركيا لزراعة القطن العضوي اواخر الثمانينات من قبل مؤسسه غود فوود (good food foundation) والتي تمثل تعاون ما بين خمس شركات أوروبية. فكان المزارعون المحليون ينتجون الأطعمة العضوية في ذلك الوقت ومن خلال تلك المؤسسة بدأ المزارعون بزراعة القطن العضوي، ونتيجة لتلك المبادرة تم انشاء شركات القطن العضوي. ثم بدأت الشركات من جميع انحاء العالم في أنتاج مشاريع من القطن العضوي. ومنذ بداية القرن ٢١ حدث نمو هائل لصناعه القطن العضوي بالإضافة لزيادة الوعي بالقضايا البيئية فتم تغير نمط شراء المستهلك للمنسوجات وبدأت المطالبة بالمنتجات المصنوعة من الياف صديقة للبيئة. وبدأت بعض الشركات العالمية باستخدام الالياف العضوية في خط انتاجها مثال ( Nike- H&M- Timber land-Mark& Spencer) ونتيجة لذلك وصل استهلاك القطن العضوي عام ٢٠٠٦ الى ١,١ بليون وارتفع في عام ٢٠٠٧ الى ٢ بليون.

## ١-١-٢-٢- المعايير العضوية لزراعة القطن

- عدم استخدام الأسمدة الصناعية مثل اليوريا او npk او dap.
- عدم استخدام مبيدات حشرية صناعية بما في ذلك مبيدات الاعشاب، مبيدات الفطريات، مبيدات الحشرات.
- عدم استخدام كائنات معدله وراثيا (genetically modified organisms (gmo)
- (تناوب المحاصيل) لا يتم يزرع قطن بعد قطن في نفس الحقل سنتين متتاليتين.
- الحصول على مستندات وسجلات للتفتيش للحصول على شهادات. (٩)

## ٢-١-٢-٢- مميزات القطن العضوي

تستخدم الياف القطن بكثرة في الطبيعة ولكن زراعتها بالطرق التقليدية لها اثار جانبية ضارة وخطيره للغاية، كما أن استخدام المبيدات الحشرية بالطرق التقليدية لزراعة القطن لها اثار جانبية كبيره وضاره للغاية. لذا يعتبر القطن العضوي أفضل حل للحد من استخدام المبيدات وغير ضار بالبيئة، كما أن استخدام القطن العضوي يخلق بيئة صحية ويعزز من الاقتصاد باستخدام الموارد والاصناف المحلية ويزيل تأثير المخاطر الكيميائية على الانسان.

## ٢-١-٢-٢- عيوب القطن العضوي

يوجد بعض المشاكل المرتبطة بالقطن العضوي بجانب الفوائد الهائلة لإنتاجه وهي كالتالي:

- الإنتاجية: القطن العضوي أقل إنتاجاً من القطن التقليدي حيث يستخدم المزارعون اسمه للنمو من اجل زيادة الانتاج في القطن التقليدي.
- التكلفة: ينمو القطن العضوي في حقل القطن التقليدي وذلك يحتاج الى فترة تحول، واثناء تلك الفترة يلتزم المزارعون بمعايير القطن العضوي.
- الزراعة: يتم زرع البذور مباشرة في التربة في نظام الزراعة التقليدية، بينما لزراعة القطن العضوي يتم ازاله الاعشاب الضارة اولاً، لذلك يفضل المزارعون القطن التقليدي لسهولة زراعته.
- الوقت: تحتاج زراعة القطن العضوي الكثير من الوقت. (١٠)

**٢-٢-٢-٢- الياف الخيزران (البامبو)**

تنمو الياف البامبو bamboo fiber طبيعياً بدون استخدام أي مواد كيميائية أو مبيدات أو أسمده حيث تنمو مع هطول الأمطار الطبيعية، كما تنمو من السيقان المقطوعة المدفونة في الأرض فتبدأ في النمو بعد فترة قصيره، يستغرق نمو النبات خلال ٣-٤ سنوات، ويعتبر البامبو الياف سيليزية والياف قابله للتحلل مستخلصه من نبات البامبو الطبيعي. ويعد الخيزران مادة نسيجية صديقه للبيئة قابله للتحلل السيلوزي الطبيعي لا يقتصر الامر على الالياف الخضراء فحسب بل يمتاز بخصايه متأصله في خصائص الحماية من البكتيريا والأشعة فوق البنفسجية ايضاً مما يجعله مادة نسيج فريدة صديقه للبيئة في القرن الحادي والعشرين.

**٢-٢-٢-٢-١- صفات وخصائص الياف البامبو**

- تمتاز بمتانته وقوه تحمل واستقرار عالي وتلك الخصائص مفيدة للملابس من حيث كونها توفر نسيج ناعم واخف وزناً كما تحتوي الياف البامبو على ماده مضادة للبكتيريا والجراثيم.
- تعمل الياف البامبو مثل مكيف الهواء بسبب خصائصه القابلة للتنفس والبرودة كما تزدهر خصائصه بصوره أفضل عند مزجه مع القطن.
- تمتاز الياف البامبو بقدرتها الجيدة على الصباغة بسبب نعومتها كما تستخدم في صناعه المناشف وملابس الحمام وعندما تصبغ تعطى مظهر متألق لامع.

**٢-٢-٢-٢-٢- مزايا الياف الخيزران**

- تتمتع الياف الخيزران بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والجراثيم وذلك بسبب احتوائها على ماده bamboo kun وهي ماده طبيعية لها تأثير مضاد للبكتيريا والجراثيم حيث تقضي على الفطريات و رائحه عرق جسم الانسان بشكل طبيعي.
- يمتاز نسيج الخيزران المصنوع بخصايه امتصاص الأشعة فوق البنفسجية فهو يحمى بشره الانسان من الأشعة فوق البنفسجية ويمكن استخدامه كملابس للنساء والحوامل والاطفال.
- تقبل الياف الخيزران الاصباغ العضوية والطبيعية بصوره أسرع وأفضل من القطن ويمتاز اللون بالقوة والزهاء.

(١١)

**٢-٢-٢-٣- الياف فول الصويا**

الياف فول الصويا Soybean fiber هي الياف نباتية مشتقة من مصادر نباتية متجددة وقائمة على البروتين تم انشاؤها من فول الصويا المجدد جنباً الى جنب مع إضافة كحول البولي فينيل كمكون سائد، حيث تتكون بروتينات فول الصويا من ١٨ حمض امينيا، والحمض الأميني السائد لبروتين فول الصويا هو حمض الجلوماتك.

**٢-٢-٣-١- خصائص الياف فول الصويا**

- الياف فول الصويا حساسة للرطوبة ومنخفضه القوة لدرجه تفقد ٦٩ % من تماسكها عند البلل.
- مقاومتها جيدة للأحماض والقلويات.
- تصل نسبة مقاومتها للأشعة فوق البنفسجية ٩٩ % وذلك يفوق الياف القطن والحريير.
- مقاومتها جيدة للفطريات.
- تمتاز بخصائص مضادة للميكروبات تساعد على منع تطور البكتيريا في النسيج.



## ٢-٣-٢-٢- مزايا الياف فول الصويا

تتميز الياف فول الصويا بقابليتها للتجدد بسهولة وتحلل الاليف الحيوية بسرعه أكبر لذا استخدامها له تأثير ضئيل على البيئة. حيث يطلق عليها الكشمير النباتي بسبب قوامها وملمسها الناعم وذلك لسهولة العناية بها، حيث تتميز بخصائص امتصاص جيدة تسمح للعرق بالتبخر مما يجعلها باردة على جسم الانسان ومريحه اثناء الطقس الحار. (١٢)

## ٣- الدراسة التطبيقية

## ٣-١- طريقة تحضير الصبغات الطبيعية


تحتاج الصبغات الطبيعية الى متخن لعمل عجينه الصبغة، وتم استخدام الجينات الصوديوم والتي تم تحضيرها بإضافة ٤ معالق كبيره من الجينات الصوديوم في ٥٠٠ مل من الماء الساخن ويتم التقليب حتى يذوب في الماء، ثم يترك طوال الليل للحصول على القوام المطلوب لاستخدامه كمتخن. والجدول التالي يوضح أنواع الصبغات الطبيعية المستخدمة.

## جدول (١) يوضح اسم الصبغة واللون الناتج منها

م	اسم الصبغة	اللون المطلوب
١	الكركم	الاصفر
٢	الكرديه	الاحمر
٣	الحنه	البنى
٤	قشر البرتقال	البرتقالي
٥	السبانخ	الاخضر

## ٣-١-١- طريقة تحضير اللون الاصفر باستخدام نبات الكركم

يتم اضافته معلقه صغيره من الطعام من الالجينات الصوديوم الذي سبق تحضيره ثم اضافته معلقه صغيره من ملح الطعام ويقلب جيدا حتى يتم المزج بين الالجينات وملح الطعام ثم يتم اضافته معلقه من الخل ويقلب حتى يتم المزج جيدا ثم يتم اضافته معلقه من بودر الكركم وذلك لتكوين اللون الأصفر. صورته (١) توضح أقمشه البامبو والقطن العضوي وفول الصويا بعد صباغتها بالكركم للحصول على اللون الاصفر بطريقه طبيعيه.



خامه القطن العضوي

خامه فول الصويا

خامه البامبو

صوره (١) للأقمشة محل الدراسة بعد صباغتها بالكركم

**٣-١-٢- طريقة تحضير اللون الاحمر باستخدام نبات الكركدية:**

يتم اضافته معلقه صغيره من الطعام من الالجيئات الصوديوم الذي سبق تحضيره ثم اضافته معلقه صغيره من ملح الطعام ويقلب جيدا حتى يتم المزج بين الالجيئات وملح الطعام ثم يتم اضافته معلقه من الخل ويقلب حتى يتم المزج جيدا ثم يتم اضافته معلقه من بودر الكركديه وذلك لتكوين اللون الأحمر. صورته (٢) توضح اقمشه البامبو والقطن العضوي وفول الصويا بعد صبغتها بالكركديه للحصول على اللون الاحمر بطريقه طبيعيه.




خامه البامبو خامه فول الصويا خامه القطن العضوي

صوره (٢) للأقمشة محل الدراسة بعد صبغتها بالكركديه

**٣-١-٣- طريقة تحضير اللون الاصفر باستخدام نبات الحنه:**

يتم اضافته معلقه صغيره من الطعام من الالجيئات الصوديوم الذي سبق تحضيره ثم اضافته معلقه صغيره من ملح الطعام ويقلب جيدا حتى يتم المزج بين الالجيئات وملح الطعام ثم يتم اضافته معلقه من الخل ويقلب حتى يتم المزج جيدا ثم يتم اضافته معلقه من بودر الحنه وذلك لتكوين اللون البنى. صورته (٣) توضح اقمشه البامبو والقطن العضوي وفول الصويا بعد صبغتها بالحنه للحصول على اللون البنى بطريقه طبيعيه.




خامه البامبو خامه فول الصويا خامه القطن العضوي

صوره (٣) للأقمشة محل الدراسة بعد صبغتها بالحنه

**٣-١-٤- طريقة تحضير اللون البرتقالي باستخدام قشر البرتقال:**


يتم اضافته معلقه صغيره من الطعام من الالجيئات الصوديوم الذي سبق تحضيره ثم اضافته معلقه صغيره من ملح الطعام ويقلب جيدا حتى يتم المزج بين الالجيئات وملح الطعام ثم يتم اضافته معلقه من الخل ويقلب حتى يتم المزج جيدا ثم يتم اضافته معلقه من بودر قشر البرتقال ويتم تحضيره عن طريق تجفيفه في الهواء ثم يتم طحن قشر البرتقال للحصول على البودر وذلك لتكوين اللون البرتقالي. صورة (٤) توضح اقمشه البامبو والقطن العضوي وفول الصويا بعد صبغتها قشر البرتقال للحصول على اللون البرتقالي بطريقه طبيعيه. وعند اجراء التجربة تم اضافته معلقه من بودر الكركديه لتحسين اللون البرتقالي.



خامه البامبو خامه فول الصويا خامه القطن العضوي  
صوره (٤) للأقمشة محل الدراسة بعد صباعتها بقشر البرتقال

### ٣-١-٥- طريقة تحضير اللون الأخضر باستخدام نبات السبانخ

يتم اضافته معلقه صغيره من الطعام من الالجينات الصوديوم الذي سبق تحضيره ثم اضافته معلقه صغيره من ملح الطعام ويقلب جيدا حتى يتم المزج بين الالجينات وملح الطعام ثم يتم اضافته معلقه من الخل ويقلب حتى يتم المزج جيدا ثم يتم اضافته معلقه من سائل السبانخ وذلك بعد تحضيره عن طريق احضار اوراق السبانخ مع إضافة قليل من الماء في الخلاط وذلك لتكوين اللون الأخضر. صورة (٥) توضح اقمشة البامبو والقطن العضوي وفول الصويا بعد صباعتها بأوراق السبانخ للحصول على اللون الأخضر بطريقة طبيعية.



خامه البامبو خامه فول الصويا خامه القطن العضوي  
صورة (٥) للأقمشة محل الدراسة بعد صباعتها بأوراق السبانخ.

### ٣-٢- الاختبارات المعملية

تم اجراء الاختبارات المعملية في معمل النسيج في كلية الفنون التطبيقية جامعه حلوان، وذلك في الجو القياسي رطوبة نسبه (٦٥%+ - ٢ درجة حرارة ٢٠م+ - ٢) وهذه الاختبارات هي:

1-وزن المتر المربع.

2-قياس سمك الاقمشة.

3-مقاومه الاقمشة للاحتكاك.

4-قوه الشد والاستطالة.

5-سرعه امتصاص الماء.

6-ثبات اللون (احتكاك - ضوء - عرق - غسيل)

قامت الباحثة بعمل التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS عند مستوى دلالة 0.05 ودال عند مستوى دلالة 0.01

٣-٢-١- قياس وزن المتر المربع

إتباع المواصفة الأمريكية ASTM D3776 -09 “Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric

جدول ٢ تحليل التباين لمتوسط درجات وزن المتر المربع

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	وزن المتر
0.000	419.160	.00577	1.4567	3	القطن العضوي
		.01528	2.0667	3	البامبو
		.04726	2.0267	3	فول الصويا
		.29656	1.8500	9	المجموع

من جدول تحليل التباين نجد ان هنالك تأثير معنوي بين اوزان المتر بين الثلاث عينات عند مستوى احتمال ٥%. الاختبار البعدي

بما ان قيمة f معنوية تجري الاختبارات البعدية لتحديد مصدر الاختلاف باستخدام اختبار أقل فرق معنوي LSD وكانت النتائج كالآتي:


جدول ٣ يوضح نتائج مصادر الاختلاف في وزن المتر

Sig.	Mean Difference (I-J)	(J) الخامات	(I) الخامات
.000	.61000*	القطن العضوي	البامبو
.000	.57000*	القطن العضوي	فول الصويا

فول الصويا	البامبو	القطن العضوي	
-	-	-	القطن العضوي
-	-	0.000	البامبو
-	-	0.000	فول الصويا

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عينات الدراسة بين اوزان المتر بين الثلاث عينات وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات العينات التسع " القطن العضوي، البامبو، فول الصويا" كما هو موضح في جدول (٢) إن قيمة (ف) كانت (419.160) وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى (٠,٠١) مما يدل على وجود فروق بين العينات "القطن العضوي، البامبو، فول الصويا" ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار LSD للمقارنات المتعددة كما هو موضح في جدول (٣) ويتضح من الجدول: وجود فروق دالة إحصائية بين العينات عند مستوي دلالة 0.01، فنجد أن البامبو كانت أفضل العينات في وزن المتر، يليها فول الصويا.

نستنتج من الجدول السابق ان البامبو يختلف معنويا عن القطن العضوي في وزن المتر ولا يختلف عن فول الصويا وان فول الصويا يختلف عن القطن العضوي في وزن المتر ولا يختلف عن البامبو عند مستوى معنوية 0.01.



شكل بياني (١) يوضح اوزان المتر المربع للأقمشة

### ٣-٢-٢- قياس سمك الأقمشة

إتباع المواصفة القياسية ASTM D1777 – 96 (2015) “Standard Test Method for Thickness of Textile Materials

جدول ٤ تحليل التباين لمتوسط درجات قياس سمك الأقمشة

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	قياس سمك الأقمشة
0.000	5931.500	0.00577	0.2733	3	القطن العضوي
		0.00000	0.3100	3	البامبو
		0.00577	0.6533	3	فول الصويا
		0.18157	0.4122	9	المجموع


يوجد تباين دال إحصائيا بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا من قياس سمك الأقمشة حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (5931.500) وهي قيمة داله إحصائيا عند مستوى دلالة (٠,٠١) وتطبيق اختبار (LSD) وجد أن قماش فول الصويا ذات دلالة إحصائية أعلى من القطن العضوي وكذلك قماش البامبو عند مستوى معنوية 0.01.

### جدول ٥ يوضح نتائج مصادر الاختلاف في سمك الأقمشة

Sig.	Mean Difference (I-J)	الخامات (J)	الخامات (I)
.000	.03667*	القطن العضوي	البامبو
.000	.38000*	القطن العضوي	فول الصويا
.000	.34333*	البامبو	فول الصويا

فول الصويا	البامبو	القطن العضوي	
0.000	0.000	-	القطن العضوي
0.000	-	0.000	البامبو
-	0.000	0.000	فول الصويا

وجود فروق دالة إحصائية بين العينات عند مستوى دلالة 0.01، فنجد أن فول الصويا كانت أفضل العينات في سمك الأقمشة، يليها البامبو ثم فول الصويا.



شكل بياني (٢) يوضح سمك الأقمشة بين العينات الثلاث


### ٣-٣-٣- مقاومة الأقمشة للاحتكاك

باستخدام المواصفة الأمريكية ASTM D5035 -06 “standard Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Strip method Test)

جدول ٦ يوضح نتائج اختبارات لدلاله الفروق بين متوسطي درجة مقاومة الأقمشة للاحتكاك (القطن العضوي)

مستوى الدلالة	قيمة T	الانحراف المعياري	العدد	المتوسط الحسابي	
0.005	13.856	.000577	3	.16567	القطن العضوي مقاومة الأقمشة للاحتكاك قبل
		.000577	3	.15767	القطن العضوي مقاومة الأقمشة للاحتكاك بعد

أظهرت النتائج بعد تطبيق التجربة على القطن العضوي قبلي وبعدي لمقاومة الأقمشة للاحتكاك بأنه توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥).




شكل بياني (٣) يوضح مقاومه الاحتكاك للقطن العضوي قبل وبعد الاحتكاك

جدول ٧ يوضح نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطي درجة مقاومة الأقمشة للاحتكاك (البامبو)

مستوى الدلالة	قيمة T	الانحراف المعياري	العدد	المتوسط الحسابي	
0.016	7.800	0.001528	3	0.23533	البامبو مقاومة الأقمشة للاحتكاك قبل
		0.001732	3	0.22400	البامبو مقاومة الأقمشة للاحتكاك بعد

أظهرت النتائج بعد تطبيق التجربة على البامبو قبلي وبعدي لمقاومة الأقمشة للاحتكاك بأنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .




شكل بياني (٤) يوضح مقاومه الاحتكاك البامبو قبل وبعد الاحتكاك

جدول ٨ يوضح نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بين متوسطي درجة مقاومة الأقمشة للاحتكاك (فول الصويا)

مستوى الدلالة	قيمة T	الانحراف المعياري	العدد	المتوسط الحسابي	
0.095	3.000	0.001000	3	0.21800	فول الصويا مقاومة الأقمشة للاحتكاك قبل

فول الصويا مقاومة الأقمشة للاحتكاك بعد	0.21500	3	0.002646
--	---------	---	----------

أظهرت النتائج بعد تطبيق التجربة على فول الصويا قبلي وبعدي لمقاومة الأقمشة للاحتكاك بأنه لا توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) .



شكل بياني (٥) يوضح مقاومه الاحتكاك لفول الصويا قبل وبعد الاحتكاك

### ٣-٣-٤- قوة الشد والاستطالة

إتباع المواصفة الأمريكية القياسية ASTM D5035 -0 “standard Test Method for Breaking Strength and


Strip method Test Elongation of Textile Fabrics (

### جدول ٩ تحليل التباين لمتوسط درجات قوة الشد والاستطالة

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	قوة الشد والاستطالة
0.000	62.054	36.03350	321.3667	3	القطن العضوي
		29.18927	522.4667	3	البامبو
		17.45766	278.9000	3	فول الصويا
		115.36883	374.2444	9	المجموع

مستوى الدلالة	اختبار F	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصادر التباين
0.000	62.054	50784.674	2	101569.349	بين المجموعات
		818.399	6	4910.393	داخل المجموعات
			8	106479.742	الكلية





شكل بياني (٦) يوضح قوة الشد والاستطالة للعينات الثلاث


يوجد تباين دال إحصائيا بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا من قياس قوة الشد والاستطالة حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (62.054) وهي قيمة داله إحصائيا عند مستوى دلالة (٠,٠١) وبتطبيق اختبار (LSD) وجد ان البامبو يختلف معنويا عن القطن العضوي و فول الصويا في قوة الشد والاستطالة عند مستوى معنوية 0.01. جدول (١٠) يوضح نتائج مصادر الاختلاف في قوة الشد والاستطالة

Sig.	Mean Difference (I-J)	(J) الخامات	(I) الخامات
.000	201.10000*	القطن العضوي	البامبو
.000	243.56667*	فول الصويا	

جدول (١١) تحليل التباين لمتوسط درجات قوة شد اللحمة

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	قوة شد اللحمة
.176	2.349	26.63857	205.7667	3	القطن العضوي
		10.31164	204.9000	3	البامبو
		.00000	180.0700	3	فول الصويا


لا يوجد تباين دال إحصائيا بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا من قياس قوة شد اللحمة حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (2.349) وهي غير داله إحصائيا عند مستوى دلالة (٠,٠١) .



شكل بياني (٧) يوضح قوة شد اللحمة للعينات الثلاث

جدول (١٢) يوضح نتائج مصادر الاختلاف في استطاله اتجاه السداء

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	استطاله اتجاه السداء
0.000	1241.863	0.91652	6.7000	3	القطن العضوي
		1.22882	18.1000	3	البامبو
		2.39653	69.4333	3	فول الصويا




شكل بياني (٨) يوضح استطاله اتجاه السداء للعينات الثلاث

جدول (١٣) يوضح نتائج مصادر الاختلاف في استطاله اتجاه السداء

Sig.	Mean Difference (I-J)	الخامات (J)	الخامات (I)
0.000	11.40000*	القطن العضوي	البامبو
0.000	62.73333*	القطن العضوي	فول الصويا
0.000	51.33333*	البامبو	فول الصويا

يوجد تباين دال إحصائياً بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا من استطلاله اتجاه السداء حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (1241.863) وهى قيمة داله إحصائياً عند مستوى دلالة ( ٠,٠١ ) وبتطبيق اختبار ( LSD ) وجد ان البامبو يختلف معنويًا عن القطن العضوي وان فول الصويا يختلف معنويًا عن القطن العضوي وعن البامبو في استطلاله اتجاه السداء عند مستوى معنوية 0.01.



شكل بياني (٩) يوضح استطلاله اتجاه السداء للعينات الثلاث


جدول (١٤) يوضح نتائج مصادر الاختلاف في استطلاله اتجاه اللحمة

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	استطلاله اتجاه اللحمة
0.000	47486.162	0.51962	13.5000	3	القطن العضوي
		0.80208	27.7333	3	البامبو
		0.00000	140.2200	3	فول الصويا

جدول (١٥) يوضح نتائج مصادر الاختلاف في استطلاله اتجاه اللحمة

Sig.	Mean Difference (I-J)	(J) الخامات	(I) الخامات
0.000	14.23333*	القطن العضوي	البامبو
0.000	126.72000*	القطن العضوي	فول الصويا
0.000	112.48667*	البامبو	

يوجد تباين دال إحصائياً بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا من استطلاله اتجاه اللحمة حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (47486.162) وهى قيمة داله إحصائياً عند مستوى دلالة ( ٠,٠١ ) وبتطبيق اختبار ( LSD ) وجد ان البامبو يختلف معنويًا عن القطن العضوي وان فول الصويا يختلف معنويًا عن القطن العضوي وعن البامبو في استطلاله اتجاه اللحمة عند مستوى معنوية 0.01.



شكل بياني (١٠) يوضح استطاله اتجاه اللحمة للعينات الثلاث


### ٣-٣-٥- سرعة امتصاص الأقمشة للماء

إتباع المواصفة الأمريكية القياسية<sup>(٧٩)</sup> AATCC Test Method 79-1986

### جدول (١٦) يوضح نتائج مصادر الاختلاف في سرعة امتصاص الأقمشة للماء

مستوى الدلالة	قيمة ف	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	سرعة امتصاص الأقمشة للماء
0.996	0.004	24.77031	17.6567	3	القطن العضوى
		23.90170	17.2700	3	البامبو
		26.46060	18.9567	3	فول الصويا

لا يوجد تباين دال إحصائيا بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا في سرعة امتصاص الأقمشة للماء حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة (0.004) وهي قيمة غير داله إحصائيا عند مستوى دلالة (٠,٠١) .



شكل بياني (١١) يوضح سرعة امتصاص الأقمشة للماء للعينات الثلاث


٣-٣-٦- اختبارات قياس ثبات اللون (للاحتكاك – للضوء-للعرق - للغسيل) color fastness

تم اجراء الاختبارات المعملية في معمل النسيج المركز القياس والمعايرة، وذلك في الجو القياسي رطوبة نسبه (٦٥%+ - ٢ درجة حرارة ٢٠م+٢) وهي ثبات اللون ضد (احتكاك - ضوء - عرق - غسيل) وهو اسم اخر لثبات اللون لثبات الصبغة، ويشير الى مقاومه ألوان النسيج لتأثيرات مثل تغيير اللون او النقل أثناء المعالجة والاستخدام ويتم تقييم درجة الثبات أي درجة ثبات لون القماش وفقا لتغير لون العينة ونضوحها للقماش الغير مصبوغ. اثناء الاستخدام تتعرض المنسوجات عادة لعامل خارجيه مثل الضوء والعرق والاحتكاك، وهذا يتطلب ان يحافظ لون المنسوجات المصبوغة نسبيا على ثبات معين، اي اداء جيد لثبات اللون.



٣-٣-٦-١- ثبات اللون الاحتكاك

تم اتباع المواصفة ISO 105-X12:2016

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X12: Colour fastness to rubbing



شكل بياني (١٢) ثبات اللون للاحتكاك




شكل بياني (١٣) يوضح ثبات اللون للاحتكاك مبلل وجاف

و جاءت كا تربيع دالة عند مستوى ٠,٠١ مما يدل على وجود فروق بين Dry وجاف و Wet ميلل وجد ان البامبو يختلف معنويا عن القطن العضوي وان فول الصويا يختلف معنويا عن القطن العضوي وعن البامبو.

### ٣-٦-٢-٣-٣ ثبات اللون للضوء

تم اتباع المواصفة AATCC Test Method 16, Colorfastness to Light





شكل بياني (١٤) يوضح ثبات اللون للضوء

٣-٦-٣-٣-ثبات اللون للعرق

تم اتباع المواصفة القياسية


Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E04: Colour fastness to perspiration



شكل بياني (١٥) يوضح ثبات اللون للعرق الحامضي والقلوي




جاءت كاتربيع دالة عند مستوى ٠,٠١ مما يدل على وجود فروق بين العرق الحامضي والقاعدي وجد ان البامبو يختلف معنويا عن القطن العضوي وان فول الصويا يختلف معنويا عن القطن العضوي وعن البامبو.



شكل بياني (١٦) يوضح ثبات اللون للعرق

### ٣-٦-٤- ثبات اللون للغسيل

تم اتباع المواصفة القياسية لثبات اللون للغسيل (ISO 105 C06) Color Fastness to Wash



شكل بياني (١٧) يوضح ثبات اللون للغسيل

و جاءت كا تربيع دالة عند مستوى ٠,٠١، مما يدل على عدم وجود فروق بين القطن العضوي والبامبو وفول الصويا. حيث يتضح من اختبار ثبات اللون ان أحسن عينه ثبات الصبغة للاحتكاك والضوء باستخدام صبغه الكركديه مع اقمشة القطن العضوي بينما أحسن ثبات للعرق الحامضي والقلوي باستخدام الكركم مع اقمشة فول الصويا، بينما لوحظ في اختبار ثبات الصبغة للغسيل بعد عدد ٥ مرات غسيل انه لا يفضل الغسيل الميكانيكي حيث لاحظ ان درجه الثبات = ١، لذلك نوصى بالغسيل اليدوي.

#### ٤- النتائج

يتضح من التحليل الإحصائي للعينات موضوع البحث ما يلي:

- تبين انه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين كل من الصبغات (الكركم - الحنه - السبانخ - الكركديه - قشر البرتقال) على الاقمشة الصديقة للبيئة حيث تم الحصول على درجات لونه متعددة.
- احسن الصبغات هي الكركديه والسبانخ ثباتا للعرق مع القطن العضوي والبامبو وفول اصويا.
- أفضل الاقمشة في ثبات اللون للضوء هي فول الصويا ثم يلي القطن العضوي في صبغه (الكركم - الحنه - كركديه)
- النتائج متقاربه بين الصبغات الطبيعية وذلك يؤكد إمكانية استخدام الصبغات على الاقمشة الصديقة للبيئة وهي آمنه تماما على صحة الانسان.

#### ٥- التوصيات

- الحث على استخدام صبغات آمنه بيئيا في المنسوجات.
- زيادة الاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال المنسوجات الصديقة للبيئة.
- استخدام الصبغات الطبيعية كبديل اقتصادي وآمنه على صحة الانسان.

#### ٦- المراجع

- 1- Padma svankar: Handbook on natural dyes for industrion application (extraction of dyestuff from flowers, leaves, vegetables) 2<sup>nd</sup> revised edition, published,2016
- 2- دعاء محمد راغب: استخدام بعض الصبغات الطبيعية لصبغه الاقمشة القطنية لتفي بالغرض الوظيفي لملايس الاطفال صحيا وبيئيا، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية جامعه عين شمس ٢٠٠٤
- ٢-Doaa Mohamed Ragheb: estkhdam baad elsabaghat altabeaya lesebaghet elakmesha alkotnya letafy belgharad elwazefy lemalabes elatfal sehyan wa beayan. Resalet magestair. Kolyet eltarbya elnawaya gamat ain shams 2004
- 3- شريف حسن عبد السلام: القيمة الجمالية لأقمشه الاطفال والصبغات الطبيعية من خلال استلهام تصميمات تناسب المرحلة العمرية، مجله بحوث التربية النوعية- جامعه المنصورة العدد ٤٣-٢٠١٦
- ٣-sherif hassan abd elsalam: alkema elgamalya leakmeshat elatfal wal sabaghat eltabeaya men khelal estlham tasmem tonaseb elmarhala elomrya / megalet bohos eltarbya el nawaya - gamat elmansora eladad 43-2016
- ٤-merete edelenbos, lars porskjaer Christensen, Chromatographic determination of changes in pigments in spinach during processing, journal of chromatographic science,vol.43,October 2005

٥-Namita Bhardwaj\*, Umakant Dadsena, Extraction and evaluation of dyeing quality of natural curcumin, Journal of Innovations in Applied Pharmaceutical Science (JIAPS) Article · January 2017

٦-Padma ShrI Vankar: The Textile Institute Book Series, Natural Dyes for Textiles Sources, Chemistry and Applications,IST EDITION- JUNE12,2017

٧-Leila Mahmoud Mobark Mokhtar1, Einas Ibrahim Ali Mousa: Dyeing Cotton Fabric by using Henna and Copper Sulphate, SSRG International Journal of Polymer and Textile Engineering (SSRG-IJPT) – volume 4 Issue 1 Jan to April 2017.

٨-Noureddine Baaka\*, Adel Mahfoudhi, Mohamed Farouk Mhenni: Orange peels waste as a low cost cotton natural dye, / Moroccan Journal of Chemistry/5 N°2 (2017)

٩-شيماء مصطفى احمد ٢٠٢٠: استخدام الخامات الصديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة في صناعة الملابس الجاهزة، مجله العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، المجلد الخامس- العدد الثاني والعشرون.

٩-shimaa mostafa ahmed 2020 : estekhdam elkhamat elsadyka lel beaa letahkek el estedama fe senaat elmalabes elgaheza, megalet elomara wel fonon wal olom el ansanya, elmogalad el khames - eladad al sany wal ashron.

1٠-gordon cook: Handbook of textile fibers, vol.1- natural fibers/2010

١١-نهى مجدي ابراهيم: ابتكار تصميمات خضراء لملابس وظيفيه مع خطه تسويقيه مقترحه، رسالة دكتوراه غير منشوره، كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان ٢٠١٨.

١١-Noha magdy abraham: ebtkar tasmemat khadraa lmalabs wazefia ma kheta tswekya moktraha , resalat doctora, ghir manshora, kolyat el fnon el tabkia,gamaat helwan,2018

١٢-Ozan avinc and arzu yavas: Soybean:for textile applications and lts printing, may 3<sup>rd</sup> 2017.

13 - <https://organiccottonplus.com/pages/learning-center>>

14- <https://mawdoo3.com>.

15[https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA\\_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86\\_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A](https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A)

١٦- يوسف عبد العزيز: صباغه الالياف السلسلوزيه بالكركم كبديل أمن صحيا وبيئا للصبغات الطبيعية، المؤتمر الدولي الاول، العربي الخامس عشر للاقتصاد المنزلي ٢٧-مارس ٢٠١٢

١٦-Yousef abd elaziz : sebahget elalyaf elselelozyah bel korkom kabadel amen sehyan wa beayan lel sabaghat eltabeaya, el moatamar eldawly elawal, elaraby el khames ashar lel ektesad elmanzely 27 mares 2012

١٧- لمياء ابراهيم احمد تأثير عمليات العناية على خواص بعض الاقمشة المصبوغة بالصبغات الطبيعية وامكانيه استخدامها في صناعة الملابس الجاهزة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليه الاقتصاد المنزلي، جامعه المنوفية ٢٠٠٤.

١٧-lamyaa Ibrahim Ahmed: taaser amalyat elanaya ala khawas baad elakmesha elmasbogha belsabaghat eltabeaya wa emkanyet estekdamha fe senaat elmalabs elgahza, resalet doctorah gher manshora, kolyet elaktesad elmanzely. Gamat elmonofya 2004.